

MOMENT Power Spray

OMADUSED

- korrigeeritav pihustusmuster
- head vananemisomadused
- hea algne ja lõplik nake
- sobib poorsete ja mittepoorsete pindade jaoks

KASUTUSVALDKOND

- riide, polümeer-/polüestervahtude, vahtkummiprofiilide, isolatsioonimaterjali, naha, vildi ja papi liimimine papi, kummi, metalli, puidu või polüestermaterjali külge
- nakkub hästi ka paljude PE-kiledega; spooniribade servadele ja kõveratele pindadele liimimine
- ei sobi vahtpolüstüreeni, PE, PP ja plastifitseeritud PVC jaoks.

KASUTUSJUHISED

Eeltöötlus:

Liimitav materjal peab olema kuiv ning rasva- ja tolmuvaba. Puhastage laminaat, metall jne lahustiga (lakibensiiniga).

Pealekandmine:

Toote nakkumist tuleks enne liimimist kindlasti katsetada..

Enne kasutamist loksutage hoolikalt.

Pihustusmustrit laiuse ja koguse reguleerimiseks keeratakse otsik soovitud asendisse.

Hoidke otsikut pinnast 20-25 cm kaugusel ja pihustage ühtlaselt mõlemale liimitavale pinnale - eriti servadesse.

Enne detailide ühendamist laske lahustil aurustuda. Tavalisel toatemperatuuril (18 kuni 25 °C) kestab see umbes 10 - 15 minutit (sõltuvalt materjalist, pealekandmispaksusest ja töötingimustest). Tagage pidev õhutus.

Märkus: liiga pikk või lühike ooteaeg võib tulemust mõjutada. Liim peab detailide ühendamise ajal veel kleepuv olema. Seadke detailid hoolikalt paika (hilisem korrigeerimine pole võimalik) ja suruge tugevasti kokku.





Excellence is our Passion

TEHNILISED ANDMED

Koostis	Lahustipõhine SBR (stüreenbutadieenkummi)
Tihedus	0,72 g/cm ³
Kuumakindlus	-30°C kuni +70°C
Avatud aeg	kuni 10 min
Pealekandmistemperatuur	+10°C kuni +40°C
Kulu	mõlemapoolsel pealekandmisel umbes 150 kuni 250 g/m ² , sõltuvalt materjalist ja pihustusmustrist
Säilivus	jahedas kohas 12 kuud
Aurustumisaeg	sõltuvalt aluspinna omadustest 10-15 min

PIIRANGUD

Tööriistade puhastamine

Pärast kasutamist pöörake purk tagurpidi ja vajutage pihustusotsikule, kuni see on liimist tühi. Võimalusel puhastage otsikut vedeldi või muu sarnase lahustiga.

Hoidmine

Hoidke tihedalt suletuna toatemperatuuril. Vältige alla +5°C ja üle +50°C temperatuuri.

TERVISHOID JA OHUTUS

Enne toote kasutamist tutvuge ka tellimisel saadaoleva materjali ohutuskaardiga.

“Käesoleval tehnilisel andmelehel (TDS) esitatud teave, sealhulgas toote kasutamise ja pealekandmise alased soovitusel põhinevad meie teadmistel ja kogemustel andmelehe väljaandmise kuupäeva seisuga. Toote erineva kasutusotstarve ja meie kontrollile allumatute töötingimuste tõttu ei vastuta Henkel liimi konkreetse rakenduse jaoks sobivuse ega kavatsetud tulemuse saavutamise eest. Soovitame tungivalt toodet sobivuse kindlaksmääramiseks eelnevalt katsetada.

Igasugune vastutus käesoleval tehnilisel andmelehel esitatud või muude kirjalike või suuliste soovitusel eest antud toote kohta on välistatud, välja arvatud juhul, kui pole selgesõnaliselt teisiti kokku lepitud või tegemist on meiepoolsest hooletusest põhjustatud surmajuhtumi või kehavigastusega või kehtivast tootevastutuse alasest seadusandlusest tuleneva vastutusega.”

Henkel Balti OÜ

Sõbra 56B,
Tartu 51013, Eesti
Telefon: (+372) 7305 800



Internet: www.moment-liimid.ee