

SILER - 6

KIPSPLAADI VUUGI -ja TASANDUSPAHTEL

**Kipsplaatide vuukimiseks vuugilindiga.
Kipsplaadi kinnituskruvide, naelte katmiseks.
Kipsplaadi lauspahtelduseks õhukese pahtlikihiga.
Kivinenud pahtlipind värvitav ja tapeeditav.
Pahtel heleda tooniga.**

KOOSTIS

- Hele paekivijahu, polümeersed sideained. Maksimaalne terasuurus 0,15 mm.

ALUSPIND

- Kipsplaadist seinad ja laed.
- Aluspinnaga naket nõrgendavad ained nagu tolm, rasv, mustus tuleb eemaldada.

ETTEVALMISTUSED TÖÖKS

- Vajalik kogus pahtlipulbrit kallata segamishõltsusse.
- Lisada 33 – 36 % segu kaalust puhast vett (20 kg kotile 6,6-7,2 l, 1,32- 1,44 l).
- Segada hoolikalt kuni segu täieliku määrgumiseni.
- Lasta segul ca 30 min seista ja segada seejärel kergelt uuesti.
- Valmissegatud pahtel kasutatav toatemperatuuril kuni 2 ööpäeva (suletud nõus).
- Kipsplaadist valmishitatud seinad-laed vaadatakse veelkord üle, et kruvi -või naelapead ei ulatuks kipsplaadi pinnani.
- Vajadusel lihvitakse ebatasasused.

TÖÖDE TEOSTAMINE

- **Kipsplaadi vuukide täitmine**

Laia pahtlilabidaga määri segu aluspinnale nii, et see täidaks kipsplaadi serva või nurga süvendi. Vajuta vuugilint pahtlisse, kasutades terasest vuugilauda.

Vuugilindist väljapressinud pahtel tasanda pahtlilabidatega nii, et kogu vuugilint oleks kaetud.

Vajadusel lisa veel pahtlit, et vuugikoht saavutaks ümbritseva kipsplaadiga sama tasapinna.

Kruvide ja naelte pead pahteldatakse soovitatavalt 2 korda vahelihvimisega.

Kuivanud pahtel viimistletakse siledaks kuiva lihvimispaberiga (soovitatavalt nr 120).

- **Kipsplaadi lauspahteldamine**

Tänu pahtli peensusele ja suurele polümeeride sisaldusele segus, sobib SILER 6 ka kipsplaatide lauspahtelduseks õhukese kihina.

Lauspahteldusel kasutada 80 cm pikkuseid terassilureid.

KIVINEMINE

- Kivinemise aeg on kuni 1 ööpäev sõltuvalt pahtlikihi paksusest, õhu temperatuurist ja õhu niiskusest.

PIIRANGUD

- Pahteldamisel peab olema aluspinna, pahtli ja ruumi temperatuur üle + 5 °C.
- Ei sobi plaatimise aluseks ja põrandate tasandamiseks.
- Ei sobi kasutada niisketes või niiskuda võivates ruumides.
- Segu sattumine kanalisatsiooni võib tekitada selle ummistusi.
- Segu sattumisel silma või nõrgale limaskestale pesta segu koheselt maha puhta veega ja vajadusel pöörduda arsti poole.

KULUNORM

- Vuukimisel kulub pahtlit ca 0,2 kg/m².
- Lauspahteldusel kulub keskmiselt 1,0 kg pahtlit 1 m² pahteldamiseks.

SÄILITAMINE

- Kottides pahtlipulber hoida kuivas ruumis.
- Pahtlipulbri säilivusaeg 1 aasta.