




Unica - välismööblivärv

Tüüp	Spetsiaalalküüdvärv.
Sobivus	Metall- ja puitmööblile sise- ja välistingimustes. Sobib ka paljudele plastmasspindadele, nt klaaskiud- ja plastmasspaatidele (mitte veealustele osadele). Vaata kasutusjuhendit.
Kasutusobjektid	Mööbel, söidukid, paadid, masinad, mööbel, tööriistad jne.



TEHNILINE INFO



Alusvärvid	A ja C
Toonid	Tunnetta Värv, Feelings ja Symphony värvikaardi toonid.
Läikeaste	Poolläikiv
Kulu	Siledale puidupinnale 10-12 m ² /l. Metall- ja plastmasspinnale 12-14 m ² /l.
Pakendid	Alusvärvid 0,225 l, 0,9 l ja 2,7 l.
Vedeldi/lahusti	Special Solvent
Töövahendid	Pintsel, värvipihusti või rull (madalakarvaline). Kõrgsurvepihusti: - ava läbimõõt 0,009"-0,013 e. 0,230-0,330 mm, vedeldada 5-20% värvi mahust. Värvipihusti: - ava läbimõõt 1,4 mm – 1,8 mm, vedeldada 25-35 % värvi mahust (DIN4 18-25 s) (pihustamisel ei tohi kuiva värvikihi paksus olla üle 40 µm).
Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures	2 tundi – tolmukuiv. Ülevärvitav 16 tunni möödumisel.
Kulumiskindel	Hea.
Kuumakindlus	120 °C, heledad toonid muutuvad mingil määral kollaseks >80 °C juures, ISO 4211 3.
Vastupidavus kemikaalidele	Vastupidav puhastusainetele, lahjadele leelistele ja lahjadele hapetele. Vastupidav täpeniinile, lakibensiinile ja tehnilisele piiritusele. Ei ole vastupidav nt nitrolahustitele. On vastupidav määrdelõldele ja –rasvadele. Kütusepripsmed pühkida koheselt.
Pesemiskindlus	Hea tavalistele pesuvahenditele, SFS 3755.
Kuivainesisaldus	42%
Erikaal	0,9 – 1,2 kg/l, sõltuvalt toonist, ISO 2811.
Säilitamine	Talub külmladustamist ja -transporti.

KASUTAMISJUHEND

Värvimistingimused Värvitav pind peab olema kuiv, temperatuur vähemalt +5 °C ja õhu suhteline



Unica - välismööblivärv

Eeltöö	<p>niiskus alla 80%.</p> <p>Uued värvimata pinnad:</p> <p>Puhasta värvimata metall- ja puidupinnad tolmust, mustusest, rasvadest ja õlist. Tsingitud pinnalt eemalda harjates võimalik valgerooste. Plastmasspind pühi üle vedeldiga Special Solvent (Vivacolor). Lihvi pind ja eemalda lihvimistolm. Lahusti kasutamine plastmasspindadel parandab nakkuvust, kuid seda tuleks siiski enne lõplikku värvimist proovida väiksel pinnal. Krundi puidupinnad Special Primer (Vivacolor) või Otex kruntvärviga. Krundi metallpinnad Universa Korrostop (Vivacolor) roostevastase kruntvärviga. Alumiiniumpinnad tuleb enne kruntimist karestada.</p>
Värvimine	<p>Varem värvitud pinnad:</p> <p>Pese pinnad Special Clean (Vivacolor) pesuainega ja loputa hoolikalt veega. Eemalda vana pragunev või lahtine värvikiht kaaprauaga ja lihvi kogu pind. Eemalda lihvimistolm. Kiti praod ja augud Lakkakitti-ga. Lihvi kititud kohad ja eemalda lihvimistolm. Krundi halvas seisukorras olevad puidupinnad Special Primer (Vivacolor) kruntvärviga ja metallpinnad Universal Korrostop (Vivacolor) või Universa Korrostop+ (Vivacolor) roostevastase kruntvärviga.</p> <p>Sega värv hoolikalt enne kasutamist ja vajadusel vedelda vedeldiga Special Solvent (Vivacolor) pintsliga värvimisel ja Special Solvent Spray-ga (Vivacolor) survepihustiga värvimisel. Kanna värv pinnale pintsli või pihustiga 1-2 korda. Töövahendid pese vedeldiga Special Solvent (Vivacolor).</p>
Töövahendite puhastamine	
Hooldusjuhised	<p>Vajadusel mitte varem kui 1 kuu möödumisel värvimisest: Puhasta pind neutraalse (pH 6-8) nõudepesuvahendi ja pehme harja, pesukäsna või puhastuslapiga. Puhasta eriti määratud pinnad kergelt leeliselise (pH 8-10) pesuvahendiga kasutades puhastuslappi, pesumoppi või pesukäsna. Loputa pind hoolikalt. Värvitud pind saavutab lõpliku tugevuse ja vastupidavuse normaalingimustes u 1 kuu möödudes, enne seda vältida pinna kulutamist ja pesemist. Kui pinda on vaja siiski puhastada varsti pärast värvimist, tuleb seda teha kergelt pehme harja, niiske puhastuslapi või mopiga.</p>

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008

Sisaldab: Süsivesinikud, C9-C12, n-alkaanid, isoalkaanid, tsüklilised, aromaatsed. (2-25%) TULEOHTLIK. KAHJULIK VEEORGANISMIDELE, VÕIB PÕHJUSTADA PIKAAJALIST VEEKESKKONDA KAHJUSTAVAT TOIMET. Vältida lahustiaurude/pihustusudu sissehingamist. Käidelda hästiventileeritavas kohas. Mitte valada kanalisatsiooni. Kemikaali allaneelamise korral pöörduda kohe arsti poole ja näidata talle pakendit või etiketti. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Sisaldab etüülmetüülketoksiimi ja kobaltoktoati. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Vajadusel võite tutvuda toote ohutuskardiga.

 [Kemikaali ohutuskart](#)

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja
JÄÄTMEKÄITLUS
TRANSPORTIMINE

Toodet mitte valada kanalisatsiooni, veekokku ega pinnasesse. Tühi, kuiv taara viia prügimäele, vedelad jäägid kahjulike ainete kogumispunkti.
VAK/ADR 3 III



Unica - välismööblivärv

□ Ülaloodud informatsioon ei ole ammendav ega täielik. Informatsioon põhineb laborikatsetel ja ettevõtte praktilistel kogemustel ning me esitame seda oma parimate teadmiste kohaselt. Toote kvaliteedi tagab meie juhtimissüsteem, mis vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nõuetele. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse ega teisi tegureid, mis mõjutavad toote kasutamist ja rakendamist. Me ei vastuta mistahes kahjude eest, mis on tekkinud toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Me jätame endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolset ilma ette teatamata.