

# Vivacolor W

## Niiskuskindel kergpahtel



- Veepõhine
- Kasutusvalmis
- Niiskuskindel
- Kerge
- Väga hea nakkevõimega
- Sobib vuukide täitmiseks

### TEHNILISED ANDMED

<b>Kasutuskoht</b>	Seinad ja laed niisketes ning kuivades siseruumides. Sobib krohv-, betoon-, tellis- ja kipsplaatpindade ja krunditud puitkiudplaatpindade lauspahteldamiseks ning vuukide, pragude ja aukude täitmiseks.	
<b>Sideaine</b>	Akrüül kopolümeer	
<b>Täiteaine</b>	Dolomiit	
<b>Osakese suurus</b>	0,2 mm, maks.	
<b>Kihi paksus</b>	3 mm, maks.	
<b>Nakkuvus</b>	1,35 N/mm <sup>2</sup>	
<b>Värv</b>	Sinine	
<b>Kulu (ühekordsel pahteldamisel)</b>	~1 l/m <sup>2</sup> - pinna pahteldamisel 1 mm paksuse pahtlikihiga, ~0,3 l/m <sup>2</sup> – kipsplaadi vuukide ja kruvipeade kahekordsel pahteldamisel.	
<b>Pahteldamisviis</b>	Pahtlilabidaga	
<b>Kuivamisaeg (+23 °C, RH 50%)</b>	1 mm - 3 tundi. Madalama õhutemperatuuri ja kõrgema õhuniiskusega kuivamisaeg pikeneb.	
<b>Töövahendite puhastamine</b>	Vesi	
<b>Säilitamine</b>	Kaitsta külma eest!	
<b>Säilivusaeg</b>	Tihedalt suletud originaaltaaras 2 aastat toote valmistamisajast (vt pakendilt).	
<b>Kuivainesisaldus</b>	u 57 % m/m.	
<b>Tihedus</b>	u 1,1 kg/l (ISO 2811).	
<b>Pakendid</b>	0,6 L; 3 L; 10 L.	



## KASUTUSJUHEND

### PINNA ETTEVALMISTAMINE

#### Varem värvimata pind:

Puhasta pind tolmust ja mustusest. Pese määrdunud või eelnevalt värvitud pind puhastusvahendiga *Special Clean*, loputa ja lase kuivada. Krundi nõrk ja tolmane pind alküüdkruntvärviga *Special Primer*.

#### Varem värvitud pind:

Puhasta pind vanast lahtisest värvist, tolmust ja mustusest. Pese määrdunud või eelnevalt värvitud pind puhastusvahendiga *Special Clean*, loputa ja lase kuivada. Lihvi läikiv pind matiks, eemalda lihvistolm. Krundi nõrk ja tolmane pind alküüdkruntvärviga *Special Primer*.

### PAHTELDAMISTINGIMUSED

Pahteldatav pind peab olema puhas ja kuiv, õhutemperatuur üle +5 °C, suhteline õhuniiskus alla 80%. Väldi pahteldamise ajal tuuletõmbust ja kõrget temperatuuri.

### PAHTELDAMINE


Pahtelda pahtlilabidaga. Vuugid ja praod tugevda eelnevalt paberi või klaaskiudriidest lindiga. Vajadusel lihvi kuivanud pahtlipind, eemalda lihvistolm. Lihvimise ajal kaitse silmi ja hingamisteid tolmu eest. Vajadusel kannapeale teine kiht.


### TÖÖVAHENDITE PUHASTAMINE

Enne pesemist eemalda töövahenditelt liigne pahtel, pese veega.

### JÄÄTMEKÄITLUS, KESKKONNA- JA TÖÖOHUTUS

Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusesse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.

	
AS Tikkurila, Liimi 5, 10621 Tallinn, Estonia	
13	
No. VC-16-03b	
EN 15824:2009	
Internal plaster based on organic binders	
Reaction to Fire	B-s1,d0
Release of dangerous substances	NPD
Adhesion:	≥ 0,30 MPa

	
AS Tikkurila, Liimi 5, 10621 Tallinn, Estonia	
13	
No. VC-16-03a	
EN 13963:2014	
Jointing material for gypsum plasterboards- type 3A	
Reaction to Fire	A2-s1,d0
Release of dangerous substances	NPD
Flexural strength:	> 320N

### TRANSPORT

Kaitsta külma eest!

### TOOTE LISAINFORMATSIOON

[www.vivacolor.ee](http://www.vivacolor.ee)

NB! Ülaltoodud andmed on kontrollitud ja õiged, tuginedes laboratoorsetele katsetele ja ettevõtte praktilistele kogemustele. Meie ettevõtte tegevus on sertifitseeritud ning vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nõuetele. Meie kui tootja ei vastuta kahjude eest, mis on tarbijal tekkinud toote kasutusjuhendi eiramisest.

AS TIKKURILA Liimi 5, 10621 Tallinn, Eesti. Hulgimüük: 650 1111, faks 650 1122, e-post: [info.ee@tikkurila.com](mailto:info.ee@tikkurila.com)

