




Akrostop - isoleeriv kruntvärv

Tüüp	Veepõhine akrülaatlaketevärv, mis takistab nikotiini, suitsu ja niiskuse läbi imbumist värvitud pinnast.
Sobivus	Sisetingimustesse sobiv isoleeriv kruntvärv krohv-, betoon-, pahteldatud, tellis-, kartong-, kipsplaat-, palk-, laastplaat-, puitkiud- ja puitlaastpindadele. Sobib ka ehitusplaatide kruntvärvimiseks. Ei sobi raud- ja teraspindade värvimiseks. Ei takista puitpindade ekstraktiivainete läbi imbumist. Mitte segada toodet muude toodetega.
Kasutusobjektid	Seina- ja laepinnad siseruumides.



TEHNILINE INFO



Toonid	Murtud valge.
Läikeaste	Täismatt
Kulu	6-8 m ² /l sõltuvalt aluspinnast.
Pakendid	1 l, 3 l ja 10 l
Vedeldi/lahusti	Vesi
Töövahendid	Rull, pintsel või kõrgsurvepihusti: - ava läbimõõt 0,015"-0,019" - lahjendada 0 – 10% värvi mahust
Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures	1 tund – tolmukuiiv. 8 tundi - teine värvikiht. 24 tundi – ülevärvitav.
Märghõõrdekindlus	SFS-EN 13300 klass II, ISO 11998
Vastupidavus kemikaalidele	Vastupidav puhastuskemikaalidele ja õrnatoimelistele lahustitele nagu nt lakibensiin.
Kuumakindlus	85 °C, ISO 4211-3.
Kuivainesisaldus	u 41%.
Erikaal	u 1,3 kg/l, ISO 2811.
Säilitamine	Kaitsta külma eest.

KASUTAMISJUHEND

Värvimistingimused	Värvimise ja värvi kuivamise ajal peab õhu, pinna ja värvi temperatuur olema üle +10 °C ja suhteline õhuniiskus alla 80%.
Eeltöö	Puhasta pinnad tolmust ja mustusest. Pese pinnad Maalipesu puhastusvahendiga. Tasanda pinnad vajadusel sobiva Vivacolor pahtliga ja lihvi kuivanud pinnad. Eemalda lihvimistolm.
Värvimine	Sega värv enne kasutamist hoolikalt. Värv 1-2 korda rulli, pintsli või värvipihustiga. Viimistlusvärviks vali sobiv pinnavärv.
Töövahendite puhastamine	Eemalda töövahenditelt liigne värv ja pese veega puhtaks. Kõvenenud värvi saad



Akrostop - isoleeriv kruntvärv

Hooldusjuhised

töövahenditest välja Pensselipesu puhastusvahendiga.

Värvitud pinda võib puhastada 1 kuu möödumisel värvimisest:

Puhastamiseks kasuta vee või neutraalse (pH 6-8) puhastusaine lahusega niisutatud pesukäsna või -lappi. Lahuse valmistamisel järgi tootja antud soovitusi. Pind ei tohi jääda märjaks pärast puhastamist.

Peale värvimist ei tohi pinda tugevalt koormata, sest värv saavutab oma lõpliku kõvaduse ja kulumiskindluse normaalingimustes umbes 1 kuu jooksul. Kui pinda on vaja varasemalt puhastada, tuleb seda teha ettevaatlikult, kasutades vees niisutatud pesukäsna või -lappi.

EL LOÜ (VOC) piirväärtused

(Alaliik A/g) 30 g/l. Akrostop sisaldab LOÜ maksimaalselt 30 g/l.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008

Sisaldab 1,2-bensisotiasool-3(2H)-ooni. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Vajadusel võite tutvuda toote ohutuskaardiga.

 [Kemikaali ohutuskaart](#)

KESKKONNAKAIT SEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS

Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.

TRANSPORTIMINE

-

Ülaltoodud informatsioon ei ole ammendav ega täielik. Informatsioon põhineb laborikatsetel ja ettevõtte praktilistel kogemustel ning me esitame seda oma parimate teadmiste kohaselt. Toote kvaliteedi tagab meie juhtimissüsteem, mis vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nõuetele. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse ega teisi tegureid, mis mõjutavad toote kasutamist ja rakendamist. Me ei vastuta mistahes kahjude eest, mis on tekkinud toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Me jätame endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolset ilma ette teatamata.