

# Kiilto M1000 ECO põranda- ja seinaliim



Mitmeotstarbeline liim vinüülpõrandakatete ja -plaatide, linoleumi, kummi ning tekstiilpõrandakatete ja PVC-vabade põrandakatete paigaldamiseks. Sobib ka Kiilto KeraSafe kanga paigaldamiseks. 2-etüülheksanoolivaba. Ei sisalda APEO-ühendeid, ftalaate ega muid plastifikaatoreid. Ka märgadesse siseruumidesse.



LEED

CAN BE USED IN  
NORDIC  
S W A N  
ECOLABELLED  
BUILDINGS

- mitmeotstarbeline liim põranda- ja seinakatetele
- veepõhine
- 2-etüülheksanooli vaba, ei sisalda APEO-ühendeid, ftalaate või muid plastifikaatoreid,
- sobib enamuse põrandakatete paigaldamiseks

## KASUTUSALA

Veel põhinev akrüüldispersioonliim vinüülist põrandakatetele ja -plaatidele, linoleumile, kummi ja tekstiilist põrandakatetele ja paksudele, üle 0,6 mm, vinüülist seinakatetele nii poorsete kui ka mittepoorsetele aluspindade korral kuivades ja niisketes piirkondades. Sobib põrandaküttega ja ka Kiilto KeraSafe-fooliumi paigaldamiseks. Ehitusmaterjalide M1 emissiooniklassifikatsiooniga materjal.


## KASUTUSJUHIS

Aluspind peab olema kuiv, kõva, sile, tolmu- ja määrdevaba. Karedad ja ebatasased aluspinnad tasandatakse sobiva Kiilto põrandatasandusseguga. Plaatpõrandate ühenduskohad peavad olema tasandatud. Katete paigaldamisel ehitusplaatidele järgige plaaditootja juhiseid. Vajaduse korral segage liim enne kasutamist läbi, ning kandke pinnale peenhammastusega liimilabida või rulliga. Kasutage märgliimimise meetodit. Suruge kate kohe aluspinnale ja hõõruge see kõvasti kinni. Kui kate on jäik või kui seda tuleb painutada, laske enne katte surumist vastu aluspinda liimil õhu käes seista 10–20 minutit. Kui paigaldate mitteimavat katet täiesti mitteabsorbeerivale aluspinnale, laske enne katte surumist pinnale liimil õhu käes seista 60 minutit. Alternatiivselt hõõruge kate värskete liimile, siis tõstke lahti ja laske õhu käes seista 20–30 minutit. Pärast seda hõõruge kate hoolikalt aluspinnale. Kõvastumata liimi plekid eemaldage veega. Kuivanud plekke saab eemaldada tugevalt leeliselise puhastusvahendiga või ksüleeniga. Paigaldamisel järgige ka põrandakatte tootja juhiseid.

Betoonaluspind on soovitatav üle tasandada põrandatasandusseguga. Tasandussegu madal leeliselisus vähendab liimiühenduse ja katte kahjustumise riski, mis tuleneb betooni kõrgest leeliselisusest.

## KAMMI HAMMASTUS

ALUSPÕRANDA NIISKUS	betoon: maks. 85% RHpuit: 8–12%
KASUTUSTEMPERatuur	+18–25°C
KÜLMAKINDLUS	külmumene
KULU	4–6 m <sup>2</sup> /l
ERIKAAL	1,1 kg/l
SIDEAINE TÜÜP	Akrülaatkopolümeer
TÖÖAEG	märgliimimine: 0–20 min pikendatud märgliimimine: 10–30 min nakkelliimimine: 30–60 min
PAKENDI SUURUSED	1 l, 3 l, 10 l, 15 l
LADUSTAMINE	Avamata mahutites, temp. üle +1°C, 18 kuud. Pärast pikemaajalist hoiustamist tuleb toode enne kasutamist läbi segada.



### LISATEAVE

Sellel tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on määratletud standardtingimustes. Toote tõhusus ja tulemus sõltub kohapealsetest töötingimustest ja -meetoditest. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem tagab meie toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta vastutust toote ebaõige kasutamise või valitsevate tingimuste üle, mille üle meil puudub kontroll. Seega, ei ole meil võimalik vastutada lõpptulemuse eest. Toote õige kasutamine eeldab, et kasutaja tutvub tööjuhendis kirjeldatud tööpõhimõtete ja toimingutega.

### KESKKOND JA OHUTUS

Vältige naha ebavajalikku kokkupuudet kõvastumata tootega, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge toote ohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel [www.kiilto.com](http://www.kiilto.com).