




Taika Helmiäislasyyri - pärlmutterlasuur

Tüüp	Vesialuseline läbipaistev toonitav spetsiaallasuur, millega saadakse metallitaoline pärlmutterefekt.
Sobivus	Kasutatakse eelnevalt Harmony sisustusvärviga värvitud seinapindade dekoratiivvärvimiseks kuivades ruumides. Kuna Taika pärlmutterlasuur on läbipaistev, mõjutab alusvärvi toon oluliselt lõpptulemust. Taika värvikaardist leiad sobiva värvitooni. Efekti nähtavale tulemist mõjutavad oluliselt ka valgustus ja see, millisest suunast värvitavat pinda vaadelda.
Kasutusobjektid	Efektseinapinnad kuivades siseruumides.



TEHNILINE INFO



Alusvärvid	HL ja KL
Toonid	Taika värvikaart.
Läikeaste	Poolläikiv
Ehitusmaterjalide lenduvuse klass	M1
Kulu	8 - 12 m ² /l, sõltuvalt pealekandmismeetodist.
Pakendid	0,9 l ja 2,7 l.
Vedeldi/lahusti	Vesi
Töövahendid	Madalakarvalise (karva pikkus 5-11 mm) rulliga. Kui pinda soovitakse dekoreerida, siis dekoratiivrulliga, pintsliga vms.
Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures	Uuesti töödeldav/ülevärvitav umbes ööpäeva möödudes. Pind on täiesti kuiv u 2 ööpäeva pärast. Niisked ja jahedad tingimused ning mitmekordne värvimine aeglustavad kuivamist.
Pesemiskindlus	Võib puhastada niiske lapiga kergelt pühkides.
Kuumakindlus	+85 °C, ISO 4211-3.
Kuivainesisaldus	u. 20 %.
Erikaal	u. 1,1 kg/l sõltuvalt toonist, ISO 2811.
Säilitamine	Hoida külma eest.

KASUTAMISJUHEND

Värvimistingimused	Värvitav pind peab olema kuiv. Värvimise ja lasuuri kuivamise ajal peab õhu ja töödeldava pinna temperatuur olema üle +10 °C ja õhu suhteline niiskus alla 70 %.
Eeltöö	Värvimata pinnad: Puhasta pind tolmust ja mustusest. Ebatasasused pahtelda sobiva Vivacolor sarja pahtliga. Pärast kuivamist lihvi pind ja eemalda lihvimistolm. Varem värvitud pinnad: Pese pind Vivaclean (Vivacolor) vesilahusega, loputa hoolikalt puhta veega ja lase kuivada. Eemalda vana lahtine värv. Kõvad ja läikivad värvipinnad lihvi matiks. Eemalda lihvimistolm. Ebatasasused, praod pahtelda sobiva pahtliga Vivacolor sarjast. Pärast kuivamist lihvi pind ja eemalda lihvimistolm.



Taika Helmiäislasyyri - pärlmutterlasuur

Värvimine	<p>Alusvärvimine: Värvi pind toonitud Harmony sisustusvärviga kahekordselt. Kasuta siledatele pindadele mõeldud madalakarvalist rulli. Krunditud pind peab olema võimalikult tasane ja sile, sest Taika pärlmutterlasuur ei peida vigasid ja ebatasasusi, vaid toob need pigem esile. Alusvärvi toon mõjutab oluliselt lõpptulemust, sest Taika pärlmutterlasuur on läbipaistev. Nt. hallil aluspõhjal loob Taika hõbelasuur tõeliselt hõbedase efekti ja kuld kollasel aluspõhjal loob Taika kuld lasuur kuldse efekti. Samas, valides tugevalt erineva alusvärvi, saad huvitava efektpinna.</p> <p>Ühesuguse suure seina värvimine: Sega Taika pärlmutterlasuur hoolikalt enne kasutamist. Kanna lasuuri ohtralt pinnale lühikarvalise rulliga umbes meetrilaiuste ribadena. Tasanda seejärel pind võimalikult ühtlaseks rullides alt ülespoole. Ürita kanda lasuuri võimalikult ühtlaselt igale poole. Kasuta piirjoontel maalriteipi, mis eemalda kohe peale värvimist. Kui kasutad piirjoonte tegemiseks pintsli, siis rulli need kohad kindlasti üle, et pinnale jääks sama tekstuur. Täiuslikuma lõpptulemuse saad teistkordsel värvimisel.</p>
Töövahendite puhastamine	<p>Dekoreerimine: Dekoratiivvärvimisel liigu edasi väikeste pindade (u. 1m x 1m) kaupa. Kanna lasuuri ohtralt pinnale madalakarvalise rulliga. Dekoreeri seejärel pind koheselt kasutades näit. spetsiaalset dekoratiivrulli, pintsli, käsna vms. Katseta dekoreerimist esmalt näit. paksul papil. Värvitav pind piira maalriteibiga. Kujundeid ette joonistada ei tohi, sest värv on läbipaistev ning piirjooned jäävad läbi kumama. Taika pärlmutterlasuur sobib eriti hästi ka šablooniga värvimiseks.</p>
Hooldejuhised	<p>Suure tasase ja sileda värvipinna tegemine Taika pärlmutterlasuuriga nõuab oskust ja kogemust, seevastu nt risti-rästi pintseldamine või rullimine õnnestub ka algajal ja ka suuremal seinapinnal. Eemalda üleliigne lasuuvärv töövahenditest ja pese need kohe vee ja seebiga.</p>
Hoolde	<p>Värvitud pind saavutab lõpliku tugevuse ja vastupidavuse normaalingimustes u. 1 kuu möödudes, enne seda vältida pesemist. Puhasta pinda neutraalse (pH 6-8) nõudepesuvahendi lahusega, kasutades puhastuslappi. Seejärel loputa ja kuivata pind.</p>
EL LOÜ (VOC) piirväärtused	<p>"Varem värvitud pinnad" juhise järgi. Võib üle värvida vesialuselise tootega. (Alaliik A/I) 200g/l. Taika Helmiäislasyyri sisaldab LOÜ maksimaalselt 200g/l.</p>

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008

Toote koostis ei nõua hoiatavat märgistamist. Töötada korrektselt vältides asjatut riski. Vajadusel võite tutvuda toote ohutuskaardiga.

 [Kemikaali ohutuskaart](#)

KESKKONNAKAIT SEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS

Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.

TRANSPORTIMINE

VAK/ADR -

□ Ülaltoodud informatsioon ei ole ammendav ega täielik. Informatsioon põhineb laborikatsetel ja ettevõtte praktilistel kogemustel ning me esitame seda oma parimate teadmiste kohaselt. Toote kvaliteedi tagab meie juhtimissüsteem, mis vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nõuetele. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse ega teisi tegureid, mis mõjutavad toote kasutamist ja rakendamist. Me ei vastuta mistahes kahjude eest, mis on tekkinud toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Me jätame endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolset ilma ette teatamata.