

KIVILIIM

PÕHINEB PORTLANDTSEMENDIL SISALDAB PLASTIFIKAATOREID JA POLÜMEERE.

Kiviliimi põhitoonid hall ja valge. Tellimisel toodetakse mineraalsete pigmentidega toonitud Kiviliimi UNINAKS värvipaleti alusel.

Vastava tooni märged on kotil.

NB! Toonitud müüri segude tehakse ainult ette tellimise alusel.

KASUTUSALA ja OMADUSED

- KIVILIIM on liimiv tsementsegu, mis on mõeldud igasuguste tehis –ja looduslike kivide ja plokkide, paigaldamiseks seintele, põrandatele, terrassidele, fassaadidele jne.
- KIVILIIM on lühike tardumis- ja kivenemisaeg.
- Kivinenult on KIVILIIM kuumakindel.
- KIVILIIMI saab kasutada edukalt ka kiviseinte järelvuukimiseks.
- Kasutamiseks sise- ja välitingimustes.

ALUSPIND

- KIVILIIMI võib kasutada betoonil, krohvil, niiskuskindlal pahtlil, kipsplaatidel, klinkerplaatidel, tellistel, plokkidel, vahtpolüstüreenil ja teistel kõvadel mineraalsetel pindadel.

EELTÖÖD

- Aluspind peab olema tolmust ja lahtistest osakestest puhas.
- Tugevalt imavad aluspinnad töödeldakse nakkedispersiooniga, mida vajadusel veega lahjendatakse (Uninaks Nakkedispersioon).
- Määratud kivid, plokid puhastada tolmust ja mustusest.

SEGU ETTEVALMISTAMINE

- Valada segunõusse 5,5-6 liitrit puhast leiget vett 25 kg koti kohta
- (22 - 24% segu massist).
- Seejärel lisada segupulber ja segada kuni segu on ilma tükkideta ja täielikult märgunud (vee kogus sõltub aluspinna poorsusest ja liimikihi paksusest).
- Lasta segul umbes 3 minutit seista ja segada seejärel uuesti.
- Valmissegud kasutatavad kuni 4 tundi.

TÖÖTAMINE KIVILIIM-MÜÜRIMÖRDIGA

- Liimsegu kantakse aluspinnale või kividele müürikellu või laia hammastusega pahtlilabida abil.
- Normaalse segukihi paksus 5-10 mm.
- Kivid suruda liimikihti ja eemaldada koheselt ülejääv või väljapressitud segu. Vajadusel kasuta kuiva harja. Tänu suurele liimaine sisaldusele on segu hilisem eemaldamine kividelt raskendatud.
- Vuukida saab kive pärast segu tardumise algust.
- Kivenemise aeg sõltub mördikihi paksusest, keskkonna niiskusest ja temperatuurist.
- Kivinenud KIVILIIM on tugeva pinna ja suure survetugevusega.

PIIRANGUD, HOIATUSED

- KIVILIIMiga töötamisel peab olema kivi, liimi ja õhu temperatuur üle +5 °C.
- Toode sisaldab tsementi. Veega kokkupuutumisel tekib leeliseline reaktsioon, mis võib tekitada naha ärritust. Segu silma sattumisel loputa kohe rohke veega. Täpsemad andmed toote ohutuskaardil.

SÄILITAMINE

- Kottides KIVILIIMI pulber hoida kuivas ruumis. Säilitamise aeg kuni 1 aasta.