




Lasera - lasuurlisaaine

Tüüp	Veepõhine lisaaine, mis lisatakse Wall 4, Vivacolor 7, Joker, Luja, Harmony või Remontti-Ässä värvidele enne dekoratiivvärvimist. Lasera teeb värvi läbipaistvamaks ja lisab töötamisaega. Lisaaine võib vähendada värvi pesukindlust.
Sobivus	Dekoratiivvärvimiseks sisetingimustes. Lasera annab lihtsa, kiire ja turvalise meetodi teha dekoratiivvärvimist erinevate mustrite ja värvitoonide abil.
Kasutusobjektid	Seinad ja laed siseruumides.



TEHNILINE INFO



Toonid	Värvitu.
Kulu	9-15 m ² /l, Lasera ja värvi segu.
Pakendid	1 l.
Vedeldi/lahusti	Vesi
Töövahendid	Pinnalekandmine rulliga, dekoreerimine käsna, pintsliga, rulli või lapiga.
Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures	Pind on normaalingimustes kuiv u 3 tunni möödudes.
Kuivainesisaldus	u 4 %.
Erikaal	1,0 kg/l, ISO 2811.
Säilitamine	Hoida külma eest.

KASUTAMISJUHEND

Värvimistingimused	Värvitav pind peab olema kuiv, temperatuur vähemalt +5 °C ja suhteline õhuniiskuse alla 80%.
Eeltöö	Puhasta värvitav pind tolmust ja mustusest. Pese varem värvitud pind Maalipesu pesuainega ja loputa hoolikalt veega. Krundi teraspinnad roostevastase kruntvärviga Rostex. Pahtelda pinnad vajadusel sobiva Vivacolor sarja pahtliga. Värv Wall 4, Vivacolor 7, Jokeri, Luja, Harmony või Remontti-Ässä soovitud tooni värviga.
Värvimine	Sega Lasera enne kasutamist ja lisa toonitud värvi (suhtes 1:1), sega hoolikalt. Kanna segu pinnale rulliga ja dekoreeri kohe seejärel käsna, pintsliga, lapiga vms. Kanna korraga umbes ruutmeetrisuurusele pinnale, suurtele pindadele umbes poole meetri laiuselt. Puhasta töövahend aeg-ajalt veega ja pigista kuivaks. Tee kõigepealt proovivärvimine näit. papile.
Töövahendite puhastamine	Pese töövahendid veega.
Hooldusjuhised	Vajadusel mitte varem kui 1 kuu möödumisel värvimisest: Puhasta pind neutraalse (pH 6-8) pesuvahendiga, kasutades pesukäsna või puhastuslappi. Pind ei tohi peale puhastust jääda märjaks. Pesuainevalmistaja etteantud lahjendustingimustest tuleb kinni pidada. Peale töötlemist tuleb pinda mõne nädala



Lasera - lasuurlisaaine

jooksul käsitleda ettevaatlikult kuna värvitud pind saavutab lõpliku tugevuse ja vastupidavuse normaalingimustes u 1 kuu möödudes. Kui pinda on vaja siiski puhastada varsti pärast värvimist, tuleb seda teha kergelt niiske puhastuslapi või mopiga.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008

Toote koostis ei nõua hoiatavat märgistamist. Töötada korrektselt vältides asjatut riski. Vajadusel võite tutvuda toote ohutuskaardiga.

 [Kemikaali ohutuskaart](#)

KESKKONNAKAIT SEMEETMED ja
JÄÄTMEKÄITLUS

Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.

TRANSPORTIMINE

VAK/ADR -

□ Ülaltoodud informatsioon ei ole ammendav ega täielik. Informatsioon põhineb laborikatsetel ja ettevõtte praktilistel kogemustel ning me esitame seda oma parimate teadmiste kohaselt. Toote kvaliteedi tagab meie juhtimissüsteem, mis vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nõuetele. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse ega teisi tegureid, mis mõjutavad toote kasutamist ja rakendamist. Me ei vastuta mistahes kahjude eest, mis on tekkinud toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Me jätame endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolset ilma ette teatamata.