




Liitu - koolitahvliivärv

Tüüp	Veepõhine värv tahvlite värvimiseks.
Sobivus	Tahvlipindade tegemiseks. Kriit nakkub hästi värvitud pinnaga ja seda on kerge pinnalt pühkida.
Kasutusobjektid	Seinad, mööbel.



TEHNILINE INFO



Alusvärvid	A ja C
Toonid	Symphony 2436 värvikaart. Lisaks must 202 valmistoon.
Läikeaste	Matt
Ehitusmaterjalide lenduvuse klass	M1
Kulu	8-10 m ² /l.
Pakendid	A- ja C-alusvärv: 0.225 l ja 0.9 l. Must valmistoon 1/3 l ja 1 l.
Vedeldi/lahusti	Vesi
Töövahendid	Rulli, pintslid või värvipihustiga. - Õhkpihustamine; rõhk 3-4 bar-i, pihusti düüsi soovitatav läbimõõt 1,6–1,8 mm, vedelda värvi 15-30%. - Kõrgsurvepihustamine; düüsirõhk 140-160 bar-i, kõrgsurvepüstoli düüsi läbimõõt 0,011" - 0,013", vedelda värvi 0-5%. - Lisaõhuga kõrgsurvepihustamine; düüsirõhk 140-160 bar-i, kõrgsurvepüstoli düüsi läbimõõt 0,011" - 0,013", vedelda värvi 0-5%. Ülevärvitav u 6 tunni pärast. Kasutuskui u 1 nädala pärast.
Kuivamisaeag 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures	
Märghõrdekindlus	SFS-EN 13300 klass I, ISO 11998.
Kuivainesisaldus	u. 39% sõltuvalt värvitoonist
Erikaal	u. 1,2 kg/l, sõltuvalt värvitoonist ISO 2811
Säilitamine	Kaitsta külma eest.
Sertifikaat	Toys_Liitu_en_250918

KASUTAMISJUHEND

Värvimistingimused	Värvitav pind peab olema kuiv, temperatuur vähemalt +8 °C ja õhu suhteline niiskus alla 80%.
Eeltöö	Uued värvimata pinnad: Puhasta varem värvimata pinnad tolmust ja mustusest. Pahtelda vajadusel pind sobiva Vivacolori pahtliga ja lihv kuivanud pind. Eemalda lihvimistolm. Krundi pinnad



Liitu - koolitahvlivärv

kruntvärviga Otex Akva.

Varem värvitud pinnad:

Pese pinnad Maalipesu puhastusvahendiga vastavalt kasutusjuhendile. Lase kuivada. Lihvi pind ja eemalda lihvimistolm. Pahtelda vajadusel sobiva Vivacolori pahtliga. Krundi kruntvärviga Otex Akva.

Värvimine

Sega värv Liitu enne kasutamist hoolikalt. Vedelda vajadusel veega. Kanna värv pinnale rulli, pintsli või värvipihustiga 1-2 korda.

Töövahendite puhastamine

Töövahendid pese veega. Kergelt kuivanud värv saab töövahenditelt eemaldada Tikkurila Pensselipesu puhastusvahendiga.

Hooldusjuhised

Puhastamiseks kasuta vee või neutraalse (pH 6-8) puhastusaine lahusega niisutatud pesukäsna või -lappi. Eriti määrdunud pindade puhastamiseks kasuta kergelt leeliselise (pH 8-10) puhastusaine lahusega niisutatud pesukäsna või lappi. Peale pesemist loputa pind veega. Lahuse valmistamisel järgi selle tootja antud soovitusi.

Hooldus

Peale värvimist ei tohi pinda tugevasti koormata, sest toode saavutab lõpliku kõvaduse ja kulumiskindluse normaalingimustes umbes 1 kuu jooksul. Juhul kui pinda on vaja varasemalt puhastada, tuleb seda teha ettevaatlikult, kasutades veega niisutatud pesukäsna või -lappi.

EL LOÜ (VOC) piirväärtused

Liitu värviga värvitud pinna võib üle värvida sama värviga. Vt. Eeltöö osa.

EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtus (alaliik A/d) 130g/l (2010). Maksimaalne LOÜ sisaldus Liitu värvis on 130 g/l.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008

Sisaldab: 1,2-bensotiasool-3(2H)-ooni ja 2,4,7,9-tetrametüüldek-5-üüni-4,7-diooli. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Kanda kaitsekindaid. Tootest on saadaval ohutuskaart.

 [Kemikaali ohutuskaart](#)

KESKKONNAKAIT SEMEETMED ja
JÄÄTMEKÄITLUS

Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.

TRANSPORTIMINE

VAK/ADR -

□ Ülaltoodud informatsioon ei ole ammendav ega täielik. Informatsioon põhineb laborikatsetel ja ettevõtte praktilistel kogemustel ning me esitame seda oma parimate teadmiste kohaselt. Toote kvaliteedi tagab meie juhtimissüsteem, mis vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nõuetele. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse ega teisi tegureid, mis mõjutavad toote kasutamist ja rakendamist. Me ei vastuta mistahes kahjude eest, mis on tekkinud toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Me jätame endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolset ilma ette teatamata.