



## Lin Pellavaõljymaali - linaõlivärv puitfassaadile

Tüüp	Traditsiooniline õlivärv, mille sideaineks on linaseemneõli.
Sobivus	Puitpindade välisvärvimine. Sobib uuele puidule, tööstuslikult krunditud või varem õlivärviga värvitud pinnale. Kipskaunistuste välisvärvimine. Vaata kasutusjuhendit.
Kasutusobjektid	Välisseinad, aknaraamid, aiad, ukсед, mööbel, lipuvardad.



### TEHNILINE INFO



Alusvärvid	AW ja CW
Toonid	Vana aja värvide värvikaardi toonid.
Läikeaste	Poolläikiv
Kulu	Saetud puitpinnale 8-12 m <sup>2</sup> /l. Hööveldatud puitpinnale 10-16 m <sup>2</sup> /l.
Pakendid	0,9 l, 2,7 l, 9 l.
Vedeldi/lahusti	1050
Töövahendid	Pintsel
Kuivamisaaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures	4-7 ööpäeva olenevalt tingimustest. Ülevärvitav, kui eelmine värvikiht on kuivanud.
Eriomadus	u 1,6 kg/l, ISO 2811.
Ilmastikukindel	Lin Linaõlivärv moodustab vetthülgava, vastupidava pinna. Traditsiooniliste õlivärvide tunnuseks on aja jooksul värvipinna matistumine ja kulumine sõltuvalt ilmastikust. Õlivärviga värvitud pindadel võib kergemini tekkida hallitus. Pindade regulaarne puhastamine takistab hallituse teket.  Varjus olevad pinnad nagu räystäalused ja põhjapoolsed seinad püsivad kauem niiskena ning seetõttu sõib neil pindadel kergemini tekkida hallitus.  Õlivärvipinna värvitoon võib aja jooksul kuluda. Eriti on seda näha tumedate toonide puhul.
Kuivainesisaldus	95-98% olenevalt toonist. (VOC < 50 g/l).
Säilitamine	Toode on külmakindel ning talub külmladustamist ja –transporti. Sulge poolik nõu hoolikalt järgmise kasutuskorra tarbeks.

### KASUTAMISJUHEND

Värvimistingimused	Värvitav pind peab olema kuiv, temperatuur vähemalt +5°C ja õhu suhteline niiskus alla 80%. Väldi värvimist enne vihma.
Eeltöö	Pese määrdunud ja hallitanud pinnad Tikkurila Homeenpoisto või Tehopesu

## Lin Pellavaõljymaali - linaõlivärv puitfassaadile

	<p>puhastusvahendiga vastavalt kasutusjuhendile. Eemalda varem värvitud pinnalt lahtine värv kaaprauaga ja puhasta pind. Värvil naelapead ja muud roostetavat metalloosid üle Rostex Super roostevastase kruntvärviga. Oksakohtadest eemalda lahtine värv.</p>
Kruntimine	Krundi uus või puiduni puhas pind üle Valtti Pohjuste puiduimmutusvahendiga.
Värvimine	Kruntimine: Töödeldav pind peab olema puhas ja tolmuvaba. Vedelda Lin Pellavaõljymaali lakibensiiniga 5-10%. Sega värv korralikult ja värv kergelt hõõrudes õhukese kihina, et värvikile ei kortsuks. Lase pinnal kuivada vähemalt 4 ööpäeva enne lõplikku värvimist.
	Pinnavärvimine: Sega värv korralikult enne kasutamist ja vedelda vajadusel lakibensiiniga kuni 5%. Värv puitpindade otsakohad eriti hoolikalt. Kui värvikordade vahe on mitu nädalat, tuleb siledat õlivärvi pinda karestada enne värvimist.
Töövahendite puhastamine	Puidus on vaiku ja muid ekstraktiivaineid, eriti oksakohtades, mis temperatuuri- ja niiskusekõikumiste tõttu võivad põhjustada värvimuutust või värvipinnast läbi imbumist. Pese töövahendid lakibensiiniga 1050 või Tikkurila Pensselipesu puhastusvahendiga.
Hooldusjuhised	Värvitud pinda tuleb käsitseda ettevaatlikult, sest toode saavutab lõpliku tugevuse ja vastupidavuse normaalingimustes umbes 4 nädalaga. Umbes 4 päeva pärast värvimist võib pinda kergelt puhastada pehme harja, niiske puhastuslapiga või mopiga.
	Mitte varem kui 1 kuu möödumisel värvimisest võib määratud pinda puhastada Tikkurila Houltopu-ga (1 osa Houltopu 10 osa vett). Puhasta pind mustusest ja eriti määratud pinnad tugevama lahusega (1:1). Pesu järel loputa pinnad ja lase kuivada.
EL LOÜ (VOC) piirväärtused	(Alaliik A/d) 300g/l (2010). Lin Pellavaõljymaali sisaldab LOÜ maksimaalselt 300 g/l.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008



GHS07



GHS09

Sisaldab: 4,5-dikloro-2-oktüül-2H-isotiasool-3-ooni ja 2-oktüül-2H-isotiasool-3-ooni. Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni. Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Kanda kaitsekindaid. Vältida sattumist keskkonda. NAHALE SATTUMISE KORRAL: Pesta rohke vee ja seebiga.

 [Kemikaali ohutuskaart](#)

KESKKONNAKAIT SEMEETMED ja  
JÄÄTMEKÄITLUS

Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhastamine, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.



## Lin Pellavaõljymaali - linaõlivärv puitfassaadile

Tähelepanu! Tootega määratud tekstiilmaterjalid ja lihvimistolm on isesüttimisohuga. Sellised jäätmed säilitada enne hävitamist vettekastetuna eraldi nõus, kuivatada õues või koheselt põletada.

TRANSPORTIMINE

VAK/ADR 9 III

---

□ Ülaltoodud informatsioon ei ole ammendav ega täielik. Informatsioon põhineb laborikatsetel ja ettevõtte praktilistel kogemustel ning me esitame seda oma parimate teadmiste kohaselt. Toote kvaliteedi tagab meie juhtimissüsteem, mis vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nõuetele. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse ega teisi tegureid, mis mõjutavad toote kasutamist ja rakendamist. Me ei vastuta mistahes kahjude eest, mis on tekkinud toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Me jätame endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolset ilma ette teatamata.