

Linaõli

- ✓ 100% naturaalne linaõli



Kirjeldus	
Omadused	<p>Naturaalne rafineeritud külmpressitud linaõli puidu immutamiseks ja töötlemiseks</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Meeldiva naturaalse lõhnaga ✓ Toob esile puidu ilu, andes talle kerge siidise läike ✓ Takistab puidu lõhenemist ✓ Kaitseb pinda mustuse ja niiskuse eest ✓ Ei sisalda biotsiide ega lahusteid ✓ Sobib suurepäraselt isetehtud puitsemete töötlemiseks ✓ Sobib toiduga kokkupuutes olevate esemete töötlemiseks
Kasutusala	Puittooted ja puidustkonstruktsioonid, -mänguasjad, -lõikelauad, -lusikad,- mööbel, pressitud puitpaneelid jt. puitsemed. Sisetöödeks. Ei sobi lakitud või värvitud pindadele.
Töödeldavadpinnad	Töötlemata või vanast mittepüsivast katest puhastatud puitpinnad. Ei sobi põrandate töötlemiseks.
Kvaliteedi standardid	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001 standardile vastava kvaliteedijuhtimise süsteemiga.
Tehnilised omadused	
Pinna ettevalmistus	Puidu niiskus ei tohi ületada 20%. Tööde tegemise temperatuur peab olema +5...+25°C, lubatud suhteline niiskus kuni 80%. Töödeldav pind hoolikalt puhastada mustusest, rasvast ja tolmust. Puidu pinnal ei tohi olla hallitusest tingitud kahjustusi. Sinavuse või hallitusega kaetud pinnad töödelda vahendiga Wood Cleaner või Biotol E (järgida toodete kasutusjuhendit). Varasemalt värvitud pinnad tuleb põhjalikult puhastada (kaabitsa, tugevate harjastega harjaga, ehitusfööni või värvieemaldusvahendiga OPS 10). Tumedaks läinud puitpinnad puhastada mehaaniliselt metallharjaga, mädanenud laud asendada uutega. Puitelementide kinnitamiseks on soovitatav kasutada tsingitud kinnitustetaile.
Töötlemine	Kanda õli pinnale puhta lapi või pintsliga ja lasta sisse imbuda 15 -30minutit. Tugevalt imavate pindade puhul korrata töötlemist. Sisseimbumata õli eemaldada pinnalt lapiga. Sissekastmise teel töödeldavat puitsemed asetada õlisse, lasta imbuda, üleliigne õli eemaldada pinnalt lapiga
Värvus	Kollane
Kulu	8 - 12 m²/L

Lahusti	Männitärpentin
Kuivamisaeg	3...7 ööpäeva (temperatuuril 20°C ja suhtelisel õhuniiskusel 50%)
Töövahendid	Pintsel, lapp
Töövahendite puhastamine	Töövahendid pesta puhtaks vee ja seebiga
Lisainfo	
Külmakindlus	Ei ole külmakindel
Säilivusaeg	2 aastat
Hoiustamine	Säilitada kindlalt suletud originaalpakendis temperatuuril +10°C ... 30°C. Hoida külma ja otsese päikese kiirguse eest.
Ohutusnõuded	Toodet ei ole klassifitseeritud ohtlikuna kooskõlas CLP-määrusega (EÜ) nr 1272/2008. On võimalik õlise riide või paberi isesüttimine. Hoida lastele kättesaamatus kohas.
Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse	Värvitooteid tuleb alati käsitleda ettevaatlikult. Vältida või minimaliseerida jääkide tekkimist. Mitte valada kanalisatsiooni. Vältida sattumist keskkonda. Õliga saastunud lapid ja jäätmed koguda tulekindlasse mahutisse ja niisutada veega. Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete kogumispunkti (Jäätmekäitluskood 15 01), kuiva toote jäägid olmejäätmete konteinerisse, vedelad jäägid tuleb üle anda selle käitlemiseks keskkonnaluba omavale jäätmekäitlejale. Teavet jäätmekäitlejate kohta annab kohalik omavalitsus või Keskkonnaamet. Suuremate koguste puhul võtta ühendust Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, eto@eto.ee
Tihedus	0,9 kg/L.
Pakendid	1 L – 3 L – 5 L