



## Kasutusala

- ✓ Põrand
- ✓ Märjad ruumid
- ✓ Sisetingumustes
- ✓ Välitingimustes

## Aluspind

- ✓ Betoon

## Kihi pakus

- ✓ 5-80 mm



## 6975 betomix flow

Tsemendi baasil, polümeeridega tugevdatud, kergelt tasanduv põrandasegu välis- ja sisetöödeks, kuivades ja märgades ruumides.

- Tsemendi baasil, kiirkivinev, kergelt tasanduv
- Pind on valmis katmiseks 3-6 tunni möödudes
- Sobib ka väliterrassidele jms.

Vee- ja külmakindel, valguv segu betoonpõrandate tasandamiseks, ebatasasuste täitmiseks ja kallete ehitamiseks. Sobib ka küttekaablite katmiseks. 6975 betomix flow tarnitakse 20 kg kottides.



## Toote kirjeldus

Tsemendi baasil, valguv, madala viskoossusega, vee ja külmaskindel põrandasegu.

## Tehnilised andmed

Tihedus, määrjalt	2,2
Toote klass. EN 13813:	CT C30 F8
Kasutusaeg valmissegatuna:	ca. 30 min.
Tardumisaeg 18°C juures kergemaks koormuseks/viimistelmiseks:	3-6 h
Minimaalne töötemperatuur:	6°C
Soovituslik töötemperatuur:	10-20°C
Kulu:	2,1 kg/m <sup>2</sup> /mm kihi kohta

## Kasutusala

Garaaži jms põrandate valamiseks ning tasandamiseks. Kasutatakse laustasanduseks, ebatasasuste täitmiseks, küttegaablite katmiseks ja ka kallete ehitamiseks. Sobib kasutamiseks kuivades ja märgades ruumides nii sise- kui ka välitingimustes.

## Aluspinnad

6975 betomix flow on kasutamiseks betoonist aluspindadel. mira 6975 betomix flow võib kasutada stabiilsel aluspinal ujuva põrandana (kihi paksus 35-80 mm) koos armeeringuga ja ka otse pinnasele paigaldatud soojustusel koos armeeringuga.

## Aluspinna ettevalmistus

Aluspind peab olema puhas, tugev, sidus ja kandevõimeline. Tsemendipiim ja betooni nõrgad kohad eemaldada. Lahtine tolm ja mustus eemaldada tolmuimejaga. Rasv, õli jms eemaldada mira 7110 base cleaner pesuvahendiga, survepesuriga vms tõhusal moel.

## Kruntimine

Poorsed, tsemendi baasil aluspinnad kruntida mira 4180 primer vesilahusega suhtes 1:3. Kruntainet tuleb hoolikalt kanda aluspinnale harja või pintsliga.

## Kasutamine

20 kg pulbrit segada 2,2 - 2,6 liitri rent puhta veega. Jälgige, et pulber ja vesi ei oleks liialt külmad. Segada mört korralikult läbi, misjärel see on töödeldav u. 30 minutit, temperatuuril 10-20°C.

Valmissegatud mört kanda hoolikalt aluspinnale. Tihendada segu ja tasandada sobivale kõrgusele. Kui mört hakkab tarduma, siluda pind metallist hõõrutiga. Pind kannatab kerget kõndi ja edasist töötlust 3-6 tunni möödudes. Kivinemise ajal kaitsta värskelt valatud põrandat liiga kiire kuivamise eest. Välitingimustes katta värskelt valatud 6975 betomix flow kiht kivinemise ajaks kilega.

## Tööohutus

Toode sisaldab tsementi, rakendada tsemendiga töötamise ohutusreegleid. mira 6975 betomix flow kroom VI tase on avamata pakendis 12 kuu jooksul garanteeritud alla 2 mg/kg normi. Lisainfot leiab tooteohutuskaardilt.

## Pakend

20 kg plastiktugevdusega paberkott.

## Ladustamine ja transport

Transportida ja ladustada kuivas ning jahedas. Toote tehnilised omadused säilivad minimaalselt 6 kuu jooksul tootmispäevast kinnises pakendis. Pikem ladustamisperiood võib põhjustada omaduste muutumist, näiteks tardumisaja pikenemist.

## Müük

mira tooted on saadaval ehituskauplustes üle Eesti