



Tarind

- ✓ Seinad
- ✓ Põrandad
- ✓ Niisked ruumid
- ✓ Basseinid
- ✓ Sisetingimused
- ✓ Välistingimused

Plaadi tüüp

- ✓ Keraamiline plaat veemavusega alla 0,5%
- ✓ Keraamiline plaat veemavusega üle 0,5%
- ✓ Looduskivi

Vuugi laius

- ✓ 3-15 mm

rustic



Tsemendi baasil, jämedateraline vuugitäitesegu põrandatele ja seintele, sise- ja välistingimustes, niisketes ja kuivades ruumides.

- Vuugitäide põrandatele ja seintele laiade vuukide tegemiseks
- Saadaval mitmes värvitoonis
- Pleekimiskindel
- Klassifitseeritud **CG2 W A**

rustic tagab tiheda, kompaktse ja pleekimiskindla vuugi.

rustic on kuivsegu, mis on peale veega segamist valmis kasutamiseks. Vuugisegu on lihtne ette valmistada ja kerge pinnale kanda, suurema veetihedusega vuukide tegemiseks lisada mira 4300 flex emulsiooni.

rustic on saadaval 6 kg ja 15 kg paberkottides.

rustic on saadaval mitmes värvitoonis.



Toote kirjeldus

Tsemendi baasil, külmakindel ja veekindel kuivsegu.

Tehnilised andmed

| | |
|---|---------------------------|
| Erikaal: | 1700kg/m ³ |
| Toote klass EN 13888: | CG2 WA |
| Kasutusaeg valmissegatuna: | kuni 6 tundi |
| Kuivamisaeg 18°C juures kergemaks koormamiseks: | ca. 24 tundi |
| Täiskoormus: | 7 päeva |
| Madalaim kasutustemperatuur: | 6°C |
| Soovituslik töötemperatuur: | 10-20°C |
| Kulu (sõltuvalt plaadi suurusest ja vuugi laiuusest): | 0,7–2,5 kg/m ² |

Kasutusala

Keraamiliste, klinkerplaatide vuukimiseks seintel ja põrandatel, sise- ja välitingimustes, kuivades ning niisketes ruumides. Suure koormusega pindadel ja puitaluspindadel on vajalik 4300 flex emulsiooni lisamine.

Vuugi laius 3-15mm.

Plaadi tüüp

rustic sobib kasutamiseks kõikide plaaditüüpide ja looduskivi puhul.

Aluspinna ettevalmistus

Vuugid peavad olema kuivad, puhtad õlist, rasvast, tolmust jms, mis võivad halvendada naket.

Kasutamine

15kg pulbrit segada 3,0-3,2l puhta veega. Puitpindade puhul segada lisaks 1 osa 4300 flex emulsiooni 5 osa veega; eriti tiheda vuugi puhul on segamisvahetega 1 osa flexi 8 osa veega. Kui lisatakse flex emulsiooni, tuleb vedeliku osa suurendada u. 3,4l-ni 15kg pulbri kohta. Parima tulemuse saamiseks segada aeglase pööretega segumikseriga, et vältida õhu sattumist segusse. Pulber, vesi ja aluspind peavad olema soovitusliku töötemperatuuri piires. Segada 2-3 min ühtlaseks klimpideta massiks.

Segu on valmis kasutamiseks 6 tunni jooksul pärast valmissegamist.

rustic kanda pinnale kummilabidaga diagonaalselt vuukide suhtes nii, et vuugid saavad üleni täidetud. Kui rustic on kuivanud, kuid veel plastne tuleb liigne vuugitäide eemaldada kergelt niiske käsnaga. Käsn hoida puhas. Kui vuugisegu on kuiv, kuid mitte lõplikult kivistunud, poleerida pind karukelega. Vuugid saavutavad lõpliku tugevuse, kui hoida neid niiskena 2 päeva. Kui aluspind või plaadid on väga absorbeeruvad, tuleks vuuke niisutada käsnaga.

rusticu jäänused eemaldada mira 7120 ceramic cleaner abil, kuid mitte varem kui 2 päeva möödudes vuukimisest.

Sõltuvalt plaatide imavusest ja ruumi temperatuurist kannatab pind vähest koormust 24 tunni pärast ja täiskoormamist 7 päeva pärast.

Ohutusnõuded

Toode sisaldab tsementi, rakendada tsemendikäitlemise erinõudeid.

rustic sisaldab valget tsementi ning setõttu puudub krooni neutralisatsiooni risk.

Vaata ohutuskaarti.

Pakend

rustic on saadaval 6 kg ja 15 kg paberkohtides.

Ladustamine ja transport

Ladustada ja transportida kuivas. Ladustamise aeg minimaalselt 1 aasta tootmiskuupäevast avamata ning vigastamata originaalpakendis.

Müük

mira tooted on saadaval ehituskauplustes üle Eesti.