




Siro 2 - lae- ja kruntvärv

Tüüp	Veepõhine, täismatt krunt- ja laevärv.
Sobivus	Betoon-, krohv-, pahteldatud, kipsplaat- ja puitkiudplaatpindade värvimiseks vastavalt kasutusjuhendile.
Kasutusobjektid	Seina- ja laepinnad kuivades siseruumides.



TEHNILINE INFO



Alusvärvid	AP
Toonid	Valge. Võib toonida Tikkurila Symphony värvikaardi A-ga märgitud värvitoone. Toonimisel kasutatakse ainult pool juhises märgitud pastakogusest. Tooni täpsus ei ole täiuslik. Proovi tooni enne pinnavärvimist.
Läikeaste	Täismatt
Ehitusmaterjalide lenduvuse klass	M1
Kulu	Mitteimavatele pindadele 9-11 m ² /l. Imavatele pindadele 5-7 m ² /l.
Pakendid	2,7 l, 9 l, 18 l.
Vedeldi/lahusti	Vesi
Töövahendid	Rull, pintsel või kõrgsurvepihusti: - ava läbimõõt 0,017"-0,021" - vedeldada 0-10 % värvi mahust.
Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures	0,5 tundi – tolmukuiv. 2-4 tundi – ülevärvitav.
Kuumakindlus	+85 °C, ISO 4211-3
Märghõõrdekindlus	SFS-EN 13300 klass IV, ISO 11998.
Kuivainesisaldus	u 30 %, sõltuvalt toonist.
Erikaal	u 1,4 kg/l, ISO 2811.
Säilitamine	Hoida külma eest. Säilitada kuivas ja jahedas, kaitstuna päikesevalguse eest. Toonitud või avatud värvino ei talu pikaajalist säilitamist. Sulge poolik nõu hoolikalt järgmise kasutuskorra tarbeks.

KASUTAMISJUHEND

Värvimistingimused	Värvitav pind peab olema kuiv, temperatuur vähemalt +5 °C ja õhu suhteline niiskus alla 80 %.
Eeltöö	Värvimata pinnad: Puhasta pind tolmust, mustusest ja pahtelda ebatasasused sobiva Vivacolor sarja pahtliga, lihvi kuivanud pind ja eemalda lihvimistolm. Varem värvitud pinnad:



Siro 2 - lae- ja kruntvärv

Värvimine	<p>Puhasta pind puhastusvahendi Maalipesu lahusega ja loputa hoolikalt veega. Ebatasasused ja praod pahtelda Vivacolor sarja pahtliga ja lihvi kuivanud pind. Eemalda lihvimistolm.</p> <p>Esmane värvimine: Sega värvi Siro 2 hoolikalt enne kasutamist ja vajadusel vedelda veega. Värv 1-2 kihti rulli, pintsliga või värvipihustiga.</p> <p>Hooldusvärvimine: Siro 2 värviga värvitud pinnad võib üle värvida sama tüüpi vesialuselise värviga. Vt lõiku Eeltöö.</p>
Töövahendite puhastamine	<p>Eemalda töövahenditest liigne värv ja pese veega puhtaks.</p>
Hooldusjuhised	<p>Pinda võib vajadusel puhastada mitte varem kui 1 kuu möödumisel värvimisest. Puhasta pinda kuivalt kasutades pehme harjaga tolmuimejat või tolmulappi. Kasutades niisket lappi võivad puhastatud kohad jääda tumedamad.</p> <p>Peale värvimist ei tohi pinda tugevasti koormata, sest värvitud pind saavutab lõpliku tugevuse ja vastupidavuse normaalingimustes u 1 kuu möödudes. Juhul kui pinda on vaja siiski varasemalt puhastada, siis tuleb seda teha ettevaatlikult, kasutades tolmuimejat, pehmet harja või tolmulappi.</p>
EL LOÜ (VOC) piirväärtused	<p>(Alaliik A/a) 30g/l. Siro 2 sisaldab LOÜ maksimaalselt 30 g/l.</p>

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008

Sisaldab: 1,2-bensotiasool-3(2H)-ooni ja 5-kloor-2-metüül-2H-isotiasool-3-ooni/2-metüül-2H-isotiasool-3-ooni (3:1). Võib põhjustada allergilist reaktsiooni. Kasutada kaitsekindaid. Vajadusel võite tutvuda toote ohutuskardiga.

 [Kemikaali ohutuskaart](#)

KESKKONNAKAIT SEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS	<p>Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.</p>
TRANSPORTIMINE	<p>VAK/ADR -</p>

□ Ülaltoodud informatsioon ei ole ammendav ega täielik. Informatsioon põhineb laborikatsetel ja ettevõtte praktilistel kogemustel ning me esitame seda oma parimate teadmiste kohaselt. Toote kvaliteedi tagab meie juhtimissüsteem, mis vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nõuetele. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse ega teisi tegureid, mis mõjutavad toote kasutamist ja rakendamist. Me ei vastuta mistahes kahjude eest, mis on tekkinud toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Me jätame endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolselt ilma ette teatamata.