



Kasutusala

- Sein
- Põrand
- Märg ruum
- Siseruumid
- Fassaad

Vuugi laius

- 2 - 10 mm

supercolour excellent

Tsemendipõhine, plastifikaatoritega tugevdatud, kiirkivinev vuugitäide märgade ning kuivade ruumide seinadele ja põrandatele.

- Keraamilised plaadid, looduskivi ja klaasmosaiik
- Väga sobilik mittepoorsetele plaatidele
- Väga sobilik sagedasti pestavatele ruumidele
- Minimaalne värvimuutuse risk
- Elastne vuugitäide seinadele ja põrandatele
- Klassifitseeritud CG2 W A

supercolour excellent moodustab tiheda ja tugeva vuugi, mis on ühtlase tooniga ning vastupidav bakterite toimele. Vuugid taluvad sagedast pesu ja sobivad hästi märgadesse ruumidesse.

supercolour excellent on kuivsegu, mis segatakse veega. Mört on hõlpsasti töödeldav.

Saadaval mitmes värvitoonis.

supercolour excellent on pakendatud 5 kg paberkotti.



Toote kirjeldus

Tsemendipõhine, kiirkivinev, polümeeridega tugevdatud, elastne, vee- ja külmakindel vuugitäitepulber.

Tehniline teave

Erikaal:	1500 kg/m ³
Toote klass EN 13888 järgi:	CG2 WA
Kasutusaeg:	30-45 min
Kivinemisaeg 18°C juures	
Kerge koormus:	2 h
Täiskoormus:	7 päeva
Madalaim töötemperatuur:	6°C
Soovituslik töötemperatuur:	10-20°C
Kulu sõltub vuugi laiusest ja plaadi mõõtmetest	

Kasutusala

Märgade ja kuivade ruumide sein- ja põrandavuukide täitmiseks. Sobib kasutamiseks ka välisfassaadidel. Vuuk on madala kapillaarse imavusega, tihe ning tugev, mustust ja baktereid hülgav. Vuuk talub intensiivset pesu ja suurt mehaanilist koormust. Vuugi laius 2-10 mm.

Plaadi tüüp

supercolour excellent sobib igat tüüpi keraamilistele plaatidele ja loodus kividele. Eriti sobilik vähese veeimavusega ja mitteimavatele plaatidele.

Aluspinna ettevalmistus

Plaadid ning vuugid peavad olema puhtad tolmust, õlist, rasvast jms mustusest.

Kasutus

5 kg pulbrit segada 1,3-1,4 liitri puhta veega. Kasutage aeglase pööretega segumikserit, et vältida liigse õhu viimist mörti. Jälgige, et segupulber ja vesi oleks lubatud temperatuurivahemikus. Segage 2-3 minutit, et saada ühtlane, klimpideta mass. Mört on nüüd valmis, kasutusaeg valmissegatuna 30-45 minutit.

Suruge vuugitäide kummilapitsaga diagonaalsete tõmmetega vuukidesse. Kui vuuk hakkab tarduma kuid veel ei kivine, eemaldage liigne vuugipori niiske pesukäsna või karukeelega. Puhastage plaadi pind ja vormistage vuugid niiske pesukäsna või washboy'ga. Viimistlege pind, eemaldage vesi ja vuugitäite jäägid. Vuuke tuleb hoida 2 päeva niiskena, et vältida liiga kiiret väljakuivamist. Umbes kahe päeva möödudes võib kivinenud vuugitäite jäägid eemaldada 7120 ceramic cleaner pesuainega. Sõltuvalt plaadi poorsusest ja ruumi temperatuurist, kannatab vuugitud pind kerget kõndi 2-3 tunni ning täiskoormust 7 päeva möödudes.

Tööohutus

Toode ei sisalda portlandtsementi ega nõua eriliste isikukaitsevahendite kasutamist. Lähem info toote ohutuskaardilt.

Pakend

5 kg kott

Ladustamine ja transport

Transportida ja ladustada kuivas ning jahe-
das. Toote tehnilised omadused säilivad minimaalselt 12 kuu jooksul tootmispäevast kinnises pakendis. Pikem ladustamisperiood võib põhjustada omaduste muutumist, näiteks tardumisaja pikenemist.

Müük

mira tooted on saadaval ehituskauplustes üle Eesti