




Supi Saunasuoja - saunakaitseaine

Tüüp	Toonitav akrülaatkaitseaine.
Sobivus	Niisketes ruumides olevate pindade töötlemiseks mõeldud aine, mis moodustab mustust ja vett hülgava pinna. Sisaldab hallitusvastaseid aineid, mis kaitsevad pinda. Sobib puit-, puitkiudplaat- ja betoonpindade töötlemiseks. Ei sobi lavalaudadele.
Kasutusobjektid	Sobib eriti hästi sauna pesu-, leili- ja riietusruumi seintele ja lagedele.



TEHNILINE INFO



Alusvärvid	EP
Toonid	Tikkurila Laki ja peitsi värvikaart.
Läikeaste	Poolmatt
Ehitusmaterjalide lenduvuse klass	M1
Kulu	8-12 m ² /l.
Pakendid	0,9 l, 2,7 l, 9 l
Vedeldi/lahusti	Vesi
Töövahendid	Pintsel või pihusti.
Kuivatamine	Tolmukui u 0,5 tunni möödudes. Teise kihi võib pinnale kanda 2-3 tunni möödudes. Kasutusele võib võtta u kahe ööpäeva möödudes.
Kuivainesisaldus	16%
Erikaal	1.0 kg/l, ISO 2811.
Säilitamine	Kaitsta külma eest.

KASUTAMISJUHEND

Värvimistingimused	Töödeldav pind peab olema kuiv, temperatuur vähemalt +5 °C ja suhteline õhuniiskus alla 80%.
Eeltöö	Uued, puhtad puidupinnad: Puhasta pinnad tolmust ja mustusest. Niisuta pinnad kergelt veepritsiga, lase kuivada ja lihvi ülestdusnud puidukiud. Eemalda lihvimistolm. Vanad ja määrdunud või nt varem Supi Saunasuoja kaitseainega töödeldud puidupinnad: Pesu Supi Saunapesu puhastusvahendiga vastavalt kasutusjuhendile, loputa hoolikalt ja lase kuivada. Vajadusel lihvi ja eemalda lihvimistolm. Sega Supi Saunasuoja kaitseainet enne kasutamist hoolikalt ja aeg-ajalt ka kasutamise ajal.
Saunakaitse	Töötle leiliruumi pinnad ühekordselt toonitud või toonimata Supi Saunasuoja kaitseainega. Vajadusel vedelda veega. Leiliruumi seinad võid vajadusel töödelda ka kahekordselt 50% veega vedeldatud



Supi Saunasuoja - saunakaitseaine

Supi Saunasuoja kaitseainega. Nii jäävad pintslijäljed võimalikult vähe näha.

Töötle pesu- ja rietusruumide puitpinnad kahekordselt Supi Saunasuoja kaitseainega. Vedelda esimesel korral toonitud Supi Saunasuoja u 20% veega, toonimata Supi Saunasuoja vaid vajadusel.

Kui kasutad toonitud vahendit, tee enne tooniproov puupulgale, et näeksid kas toon on õige. Vedeldades läheb toon veidi heledamaks ja läbipaistvamaks kui on värvikaardis. Töödeldava pinna lõplik toon oleneb puidu tüübist, kõvadusest ja algsest toonist ning töödeldud kihtide arvust. Ühtlase värvitooni saamiseks töötle kogu pind korraga, püstpindade puhul mõni laud korraga.

Töövahendite puhastamine

Enne sauna kasutusele võtmist soojenda saun ja tuuluta korralikult.

Hooldus

Pese töövahendid vee ja seebiga. Kõvenenud kaitseaine saad töövahenditest eemaldada Tikkurila Pensselipesu puhastusvahendiga.

Vajadusel mitte varem kui 1 kuu möödumisel töötlemisest:

EL LOÜ (VOC) piirväärtused

Puhasta pind Supi Saunapesu puhastusvahendiga (1-2 dl saunapesu 5 liitrit vett). (Alaliik A/f) 130 g/l. Supi Saunasuoja sisaldab LOÜ maksimaalselt 130 g/l.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008

Toote koostis ei nõua hoiatavat märgistamist. Töötada korrektselt vältides asjatut riski. Vajadusel võite tutvuda toote ohutuskardiga.

 [Kemikaali ohutuskaart](#)

KESKKONNAKAIT SEMEETMED ja
JÄÄTMEKÄITLUS

Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.

TRANSPORTIMINE

□ Ülaltoodud informatsioon ei ole ammendav ega täielik. Informatsioon põhineb laborikatsetel ja ettevõtte praktilistel kogemustel ning me esitame seda oma parimate teadmiste kohaselt. Toote kvaliteedi tagab meie juhtimissüsteem, mis vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nõuetele. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse ega teisi tegureid, mis mõjutavad toote kasutamist ja rakendamist. Me ei vastuta mistahes kahjude eest, mis on tekkinud toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Me jätame endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolselt ilma ette teatamata.