



SILIRUB P2

Viimati läbi vaadatud 13/09/2006

Lk. 1

Tehnilised andmed:

Sideaine	Polüsiloksaan
Konsistents	Stabiilne pasta
Kõvenemissüsteem	Niiskuse toimet
Kile teke pinnal (20 °C/65% suhtelist niiskust)	Umbes 10–15 minutit
Kõvenemise aeg (20 °C/65% suhtelist niiskust)	Umbes 2 mm/24 tunni jooksul
Tugevus (DIN 53505)	30 ± 5 Shore A
Tihedus (DIN 53479)	1,12 g/ml
Vastupidavus temperatuurile	–60 °C kuni + 180 °C
Elastsus (ISO 7389)	Üle 80%
Maksimaalne lubatud deformatsioon	± 20%
Elastsusmoodul 100% (DIN 53504)	0,73 N/mm ²
Maksimaalne pinge (DIN 53504)	1,20 N/mm ²
Venivus purunemiseni (DIN 53504)	300 %

Toote kirjeldus:

Silirub P2 on kõrgekvaliteetne neutraalne, elastne, ülevärvitav ühekomponentne ühendushermeetik, mis vastab ISO 11600 G 20 HM nõuetele.

Omadused:

- Lihtne paigaldada
- Kuivalt lihvitav
- Stabiilse värvusega, vastupidav UV- kiirgusele
- Peale kõvenemist jäävalt elastne
- Väga hea nake paljude materjalidega
- Lõhnatu
- Ülevärvitav lahusti- ja vesidispersioon värvidega

Märkus: käesolevas dokumentatsioonis sisalduvad näpunäited tulenevad meiepoolsetest katsetest ja on esitatud heas usus. Tulenevalt materjalide ja substraatide erinevusest, samuti erinevatest kasutusvõimalustest, mida meie ei saa kontrollida, ei kannan me mistahes vastutust saadud tulemuste osas. Mistahes juhul on soovitatav läbi viia eelnevad katsed.



Kasutamine:

- Vuugid, mis vajavad ülevärvimist
- Kõik klaasimistööd

Pakendamine:

Värvused: Valge (RAL 9001 – RAL 9010 – RAL 1015), hall (RAL 7004), pruun (RAL 8016), must

Pakend: 310 ml padrun, tellimisel 310 ml ja 600 ml vorstid

Säilivusaeg:

12 kuud avamata pakendis jahedas ja kuivas kohas temperatuuride vahemikus +5 °C kuni +25 °C

Pinnad:

Materjal: kõik harilikud ehitusmaterjalid, v.a PE, PP ja PTFE

Pinna seisukord: puhas, kuiv, rasva- ja tolmuvaba

Pinna ettevalmistamine: Poorsed pinnad, mis puutuvad kokku veega, kruntida Soudali Primer 150-ga, mittepoorsetele pindadele pole krunt vajalik. Soovitatav eelnev sobivustest

Ühenduse mõõtmed:

Miimumlaidus: 5 mm

Maksimumlaidus: 30 mm

Miimumsügavus: 5 mm

Soovitus: 2 x sügavus = laius

Kasutamine:

Meetod: kasutada vastavat hermeetikupüstolit

Kasutamistemperatuur: +5 °C kuni + 35 °C

Puhastamine: white spiritiga kohe pärast kasutamist

Viimistlemine: seebiveega enne kile moodustumist

Märkus: käesolevas dokumentatsioonis sisalduvad näpunäited tulenevad meiepoolsetest katsetest ja on esitatud heas usus. Tulenevalt materjalide ja substraatide erinevusest, samuti erinevatest kasutusvõimalustest, mida meie ei saa kontrollida, ei kannu me mistahes vastutust saadud tulemuste osas. Mistahes juhul on soovitatav läbi viia eelnevad katsed.



Parandused: Silirub P2

Tervise- ja ohutusnõuded:

Harilikud tööstushügieeni nõuded. Täpsema info jaoks vaata silti.

Märkused:

Ei sobi kasutamiseks looduslikul kivil.

Värvitavus:

- Värvide mitmekesisuse tõttu soovime teha sobivustesti enne kasutamist
- Kuna hermeetik on elastne, enamik värve aga mitte, võib suure liikuvusega vuukidele kantud värv praguneda

Märkus: käesolevas dokumentatsioonis sisalduvad näpunäited tulenevad meiepoolsetest katsetest ja on esitatud heas usus. Tulenevalt materjalide ja substraatide erinevusest, samuti erinevatest kasutusvõimalustest, mida meie ei saa kontrollida, ei kannaks me mistahes vastutust saadud tulemuste osas. Mistahes juhul on soovitatav läbi viia eelnevad katsed.