

Pinotex

WOOD PAINT PRIMER

Puitpindade kruntvärv

- Nakkub hästi puiduga
- Tagab pinnale hea niiskuskindluse
- Veepõhine



TOOTE OMADUSED

Matt veepõhine alküüd-kruntvärv puitpindadele. Toode nakkub hästi puhta puiduga, suurendades seeläbi veepõhise kattevärviga püsivust puidul. Kruntvärv on hea kattevoimega ning tagab pinnale tõhusa kaitse niiskuse vastu. Sisaldab puidukaitsvaid aineid.

KASUTUSKOHT

Toode on mõeldud puitfassaadide ning puidust piirete, aedade, liistude, uste ning akende kruntimiseks enne kattevärvimist.

ALUSPIND

Sobib uute ning varem värvitud, saetud ja hooveldatud puitpindade värvimiseks välistööl.

Ei sobi seenhaigustega nakatunud või kahjuritest asustatud puitpinna või eelnevalt muldvärviga kaetud pinna ülevärvimiseks.

PINNA ETTEVALMISTUS

- Töödeldav puitpind peab olema puhas, kvaliteetne ning vaba seenkahjustustest (mädanik-, hallitus- ja sinavusseentest). Kõikidel töötlemisetappidel peab puit olema kuiv, niiskussisaldusega alla 18%.
- Sõltuvalt mustuse liigist (tolm, tahm, hallitus, orgaanika) valida sobiv pinna puhastamise meetod (vt Soovitused eriettevalmistust nõudvate aluspindade eeltöötlemiseks). Vältida puitu kahjustada võivate puhastusmeetodite (nt liivapritsi) kasutamist.
- Vana nõrgalt seotud värvikiht eemaldada kaabitsa, liivapaberiga, kuumaõhufüüni või infrapunalambiga.
- Lääkiva värviga kaetud pind karestada liivapaberiga, eemaldada pinnalt lihvimistolm.
- Puitlaudise kinnitamisel eelistada tsingitud naelu ja kinnitusklabreid. Eelnevalt töötlemata metalldetailide kasutamisel tuleb need enne puitpinna lõplikku ülevärvimist eraldi rooste vastu kaitsta.
- Jälgida, et puitvooder oleks korralikult tuulutatav, katus ja vihmavee süsteem korras, drenaaž töötaks tõrgeteta ning puit minimaalselt 30 cm kõrgusel maapinnast.

IMMUTAMINE

- Enne järgnevat pinnatöötlust veenduda, et puitpind oleks täielikult kuiv.
- Maksimaalse kaitseefekti tagamiseks immutada uued või vanast värvist puhastatud puitpinnad üks kord värvitu veepõhise biotsiidse kaitsekrundiga Pinotex Wood Primer või lahustipõhise biotsiidse kaitsekrundiga Pinotex Base.
- Enne järgmist pinnatöötlust lasta immutatud pinnal nõuetekohaselt kuivada 24 tundi. Horisontaalsete pindade ja suurendatud krundikulu puhul võib pinna täielikult kuivamine kesta enam kui 24 tundi.
- Eriti hoolikalt töödelda puitlaudise otsi, immutades neid küllastumiseni.

KRUNTIMINE

- Kruntima asudes veenduda, et puitpind oleks täielikult kuivanud.
- Pind kruntida 1 kihi värviga Pinotex Wood Paint Primer.
- Kruntvärvi kanda pinnale eelistatult pintsliga puusüü suunas, töödeldes eriti hoolikalt laudise otsi.
- Varem õli- või õli-alküüdvärviga värvitud pind pesta puhtaks, seejärel karestada parema nakte saamiseks kergelt liivapaberiga. Järgnevalt kruntida pind 1 kihi värviga Pinotex Wood Paint Primer.
- Värvi Pinotex Wood Paint Primer on kasutusvalmis ega vaja vedeldamist. Enne kasutamist värvi hoolikalt segada.
- Puitpinna immutamine ning kruntimine tuleb teha võimalikult varajases etapis vältimaks viimistlemata puidu jäämist ilmastiku meelevalda.

LÕPPVIIMISTLUS

Pinna lõppviimistlust teha 2 kihis sobiva puiduvärviga, nt Pinotex Wood Paint Extreme, Pinotex Wood Paint Aqua.

SOOVIKUMISED VÄRVIMISEKS JA HOOLDAMISEKS

- Enne töö alustamist katta kinni ümbritsevad taimed ja põõsad, et kaitsta neid värvipritsete eest.
- Puitpinna parimaks kaitsmiseks on töövahendina soovitatav kasutada pintslit.
- Nõutav õhu- ja pinnatemperatuur puidukaitsvahendi pinnale kandmise ja kuivamise ajal +8...30°C (soovitatavalt +18±2°C), suhteline õhuniiskus < 80%. Vältida värvimist külma ja niiske (vihm, udu, kaste), aga ka tuulise ilmaga, samuti otsese päikese käes.
- Toode kanda pinnale pideva kihina puusüü suunas. Eristil tähelepanu pöörata pindadele, mis on pidevas kokkupuutes vee ja/või päikesekiirgusega.
- Suured pinnad värvida ilma katkestusteta. Katkestusi teha üksnes nurkades.
- Kihtide vahel lasta värvitud pinnal nõuetekohaselt kuivada.
- Puitlaudise otste hoolikas töötlemine tõstab märgatavalt puitpinna vastupidavust niiskusele.
- Enne puitlaudise vms detailide paigaldamist on soovitatav need katta vähemalt ühe kihiga ka tagantpoolt.
- Töövahendid puhastada kohe pärast töö lõpetamist, kuivanud toodet saab eemaldada ainult mehhaaniliselt.
- Eksploataatsiooni käigus määratud pinna puhastamiseks kasutada puhast vett või neutraalseid puhastusvahendeid. Töövahendina kasutada pehmet harja või käsna. Peale puhastamist loputada pinda hoolikalt puhta veega.



TEHNILISED ANDMED

Kasutuskoht	Välistööd
Sideaine	Alküüd/õli
Läige (Gardner, 60°)	Matt
Tihedus	1,16 +/- 0,05 kg/l
Värvus	Valge
Kuivamisaeg (23°C / 50% RH)	Tolmukuiv 6 h pärast Ülevärvitav 16 h pärast
Katvus (üks kiht)	Saetud puit 4-8 m ² /l Hööveldatud puit 8-10 m ² /l
Vedeldi	Vesi
Töövahend	Pintsel, rull
Töövahendite puhastamine	Vesi
Säilivusaeg suletud tehasetaaras	3 aastat
Toote säilitamine	Suletud originaalpakendis, temp.+5...35°C
Pakend	1 L / 2,5 L / 10 L

ERIETTEVALMISTUST NÕUDVATE PINDADE EELTÖÖTLEMINE

- **Määratud pind** puhastada soovitatult kuivalt harjaga. Tugevasti seotud tolm, rasv ja nõgi eemaldada leeliselise puhastusvahendiga Sadolin Bio-Cleaner, loputada seejärel pind hoolikalt puhta veega ning lasta enne ülevärvimist kuivada.
- **Hallitus ning pinnapealne orgaanika** eemaldada mehhaaniliselt, kasutades selleks niisket harja, käsna või kaabitsat. Järgnevalt pesta pind puhastusvahendiga Sadolin Bio-Cleaner, loputada hoolikalt puhta veega ning lasta enne ülevärvimist kuivada.
- **Varjatud puitkonstruktsioonid** immutada küllastumiseni biotsiidse immutusvahendiga Pinotex Impru. Immutatud pind ei ole mõeldud ülevärvimiseks.
- **Niiskes keskkonnas** olevad puitpinnad kruntida biotsiidse puidukaitsekrundiga Pinotex Base või Pinotex Wood Primer, seejärel katta vastava pinnakattega Pinotex'i tootevalikust.
- **Oksakohtadest** eemaldada vaik (mehhaaniliselt või lakibensiinis immutatud lapiga).
- **Metalldetailid.** Laudise kinnitamiseks eelistada tsingitud naelu ja kinnitusklaambreid. Eelnevalt töötlemata metalldetailid puhastada terasharja või lihvpaperiga roostest, seejärel kruntida värviga Professional Traditional Metal Primer või Hammerite No.1 Rustbeater.

TÖÖOHUTUS

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida silma, nahale või rõivastele sattumist. Halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. **Käitlemisel täita ohutusnõudeid! Enne kasutamist tutvuda kasutamisujuhendiga.**

KESKKONNAKAITSE NING JÄÄTMEKÄITLUS

Töö lõppedes sulgeda hoolikalt värvinoõ. Enne töövahendi puhastamist eemaldada liigne värv. Toode mitte valada kanalisatsiooni või veekogusse. Sisu ja pakend kõrvaldada vastavuses kõigi kohalike, piirkondlike, riiklike ja rahvusvaheliste õigusaktidega. EL-s LOÜ sisalduse piirväärtus antud toote puhul (alaliik A/d) – 150 g/l (2007); 130 g/l (2010). Maksimaalne LOÜ sisaldus tootes 80 g/l.

TOOTJA

Akzo Nobel Decorative Coatings AB, Rootsi

ESINDAJA

Akzo Nobel Baltics AS, Tobiase 8, Tallinn, Eesti, tel. 6305 299, pinotex.ee@akzonobel.com

Tootekirjelduses toodud andmed on saadud laboritingimustel ning võivad seetõttu varieeruda sõltuvalt toote pinnale kandmise meetodist, ilmastikutingimustest jne. Esitatud informatsiooni võib kasutada juhisenähtena toodete ja töömeetodite valikul. Esindaja ei võta endale vastutust kahjude eest, mis on põhjustatud toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Lisainfo saamiseks pöörduda toote esindaja poole. Toote esindaja jätab endale õiguse teha muudatusi toodud andmetesse sellest eelnevalt informeerimata.