



PUROCOL

Viimati täiendatud: 06/07/2009

Lk. 1

Tehnilised andmed:

Sideaine	Polüuretaan
Konsistents	Pasta
Kõvenemissüsteem	Niiskuse toimed
Liimiv aeg*	Umbes 15 minutit
Surve all hoidmise aeg *	Vähemalt 3 tundi
Tihedus (DIN 53479)	Umbes 1,11 g/ml
Vastupidavus temperatuurile	-30 °C kuni +100 °C peale kõvenemist
Veekindlus (DIN EN 204)	D4
Nihketugevus (DIN EN 204)	Üle 10 N/mm ²
Tahke aine sisaldus	100% (lahustivaba)

* Sõltub ümbritsevatest faktoritest nagu niiskus, temperatuur, aluspind jne

Toote kirjeldus:

Purocol on ühekomponentne kasutusvalmis läbipaistev polüuretaanil põhinev montaažiliim,

Omadused:

- Professionaalne kvaliteet
- Läbipaistev
- Kiire kõvenemisega
- Tänu täiteomadustele sobib kasutamiseks ebatasasel aluspinna
- Veekindel D4
- Ei sisalda lahusteid

Kasutuskohad:

- Kasutuskohad siseruumides, millistel on kokkupuude jooksva või kondensveega
- Kasutuskohad välitingimustes, kokkupuude ilmastikuoludega
- Liimimine ukse- ja aknaraamide valmistamisel, kus on nõutav D4 standard vastavalt EN204-le
- Puidust konstruktsioonelementide liimimine
- Isolatsioonmaterjalide liimimine (sh polüstürool)

Märkus: käesolevas dokumentatsioonis sisalduvad näpunäited tulenevad meiepoolsetest katsetest ja on esitatud heas usus. Tulenevalt materjalide ja substraatide erinevusest, samuti erinevatest kasutusvõimalustest, mida meie ei saa kontrollida, ei kannan me mistahes vastutust saadud tulemuste osas. Mistahes juhul on soovitatav läbi viia eelnevad katsed.

**Pinnad:**

Tüüp: Erinevad poorsed ja mittepoorsed pinnad nagu puit, betoon, tellised jm harilikud ehitusmaterjalid. Ei sobi polüetüleenile ega polüpropüleenile

Nõuded pinnale: Puhas, kuiv, tolmu- ja rasvavaba

Ettevalmistamine: Liim kõveneb niiskuse toimetel. Pindade kerge niisutamine parandab kõvenemiskiirust ning täiteomadusi, kuna liim vahustub ja täidab õnarusi. Soovitav eelnev sobivustest.

Liimi kasutamine:

Meetod: Kasutada käsi- või suruõhupüstolit, et kanda liim ühele liimitavatest pindadest. Pinnad suruda kokku 15 minuti jooksul ning hoida surve all vähemalt 3 tundi. Pindade surve all hoidmine on vajalik saavutamaks võimalikult suurt lõpptugevust.

Kasutamistemperatuur: +5 °C kuni +35 °C

Puhastamine: Kohe pärast kasutamist ja enne kõvenemist Soudali Gun & Foam Cleaner. Kõvenenud liim tuleb eemaldada mehaaniliselt.

Parandamine: Purocol

Pakendamine:

Värvus: Läbipaistev

Pakend: 310 ml padrun

Säilivusaeg:

Vähemalt 12 kuud avamata pakendis jahedas ja kuivas kohas temperatuuride vahemikus +5 °C kuni +25 °C


Tervise ja ohutusnõuded:

Harilikud tööstushügieeni nõuded. Kasutada kaitsekindaid. Täpsem info sildil.

Märkus: käesolevas dokumentatsioonis sisalduvad näpunäited tulenevad meiepoolsetest katsetest ja on esitatud heas usus. Tulenevalt materjalide ja substraatide erinevusest, samuti erinevatest kasutusvõimalustest, mida meie ei saa kontrollida, ei kannata me mistahes vastutust saadud tulemuste osas. Mistahes juhul on soovitatav läbi viia eelnevad katsed.



Sertifikaadid: KOMO® certified certificate nr.33086



Märkus: käesolevas dokumentatsioonis sisalduvad näpunäited tulenevad meiepoolsetest katsetest ja on esitatud heas usus. Tulenevalt materjalide ja substraatide erinevusest, samuti erinevatest kasutusvõimalustest, mida meie ei saa kontrollida, ei kannu me mistahes vastutust saadud tulemuste osas. Mistahes juhul on soovitatav läbi viia eelnevad katsed.