

TEHNILINE ANDMELEHT

PENOSIL Premium SpeedFix Clear 909

Transparentne liim tugeva algse nakkega, võimaldab kiiresti täita ja ühendada erinevaid pindu. Lihtsasti kasutatav. Ideaalne mitmesugusteks ehituslikeks kinnitustöödeks.

- Ülikiire ühendus
- Ülitugev ühendus
- Transparentne
- Suurepärase nake paljude pindadega
- Ei vaja kruntimist
- Vee- ja madalate temperatuuride kindel
- Sise- ja väliskasutuseks
- Ülevärvitav.

Kasutusala

Kasutatakse põranda-, sokli- jms liistude, paneelide, profiilide, piirete, ukse- ja aknaraamide, postkastide, märkide liimimiseks. Nakkub hästi ehitusmaterjalidega nagu puit, betoon, keraamika, tellis, krohv, kivi, teras, alumiinium, jäik PVC, klaas, polüester.

Kasutamistingimused

Kasutustemperatuur +5 °C kuni +30 °C. Kasutamise ajal tagada piisav ventilatsioon.

Kasutusjuhend

Hea nake tagamiseks aluspinnaga peavad kõik pinnad olema vabad tolmust, rasvast, õlist, veest, mustusest, roostest jms ning kuivad. Selle saavutamiseks kasutada orgaanilisi lahusteid (alkohol või MEK), kuni saaste täieliku eemaldamiseni. Mitte kasutada seepi, pesuaineid ega vett.

Padruni keermestatud ots lahti lõigata ja keerata peale paigaldusotsik liimi suunamiseks. Otsik lõigata lahti nii, et tekiks doseerimiseks sobiv ava. Liim kanda peale punktide või triipudena (2 - 5 mm).

Liimi võib kasutada kontaktliimina või ühepoolse märja liimina (soovitav raskemate materjalide või surve all olevate pindade puhul). Kohene nake.

Ühepoolne kontakt: Kanda liim ühele liimitavatest pindadest ja suruda pinnad koheselt omavahel kokku, et saavutada parim tulemus. Kinnitada liimitud pinnad kindlalt. Mehaaniline tugi tuleb paigaldada vähemalt 24 tunniks, soovitatavlt kuni liimi lõpliku tardumiseni. Vältida termilist, mehaanilist ja keemilist koormust enne liimi lõplikku tardumist.

Kahepoolne kontakt: Kanda liim ühele liimitavatest pindadest, suruda liimitavad pinnad tugevalt kokku ja eraldada seejärel teineteisest. Hoida pindu eraldi 3-5 minutit, olenevalt ruumi tingimustest ja suruda seejärel tugevalt kokku. Maksimaalse kontakti saavutamiseks tuleb pinnad tugevalt kokku suruda ja toetada. Mehaaniline tugi tuleb paigaldada vähemalt 24 tunniks, soovitatavlt kuni liimi lõpliku tardumiseni. Vältida termilist, mehaanilist ja keemilist koormust enne liimi lõplikku tardumist.

Vähemalt üks pindadest peab olema poorne, et tagada lahusti aurustumine.

Puhastamine

Tardumata liimi puhastamiseks kasutada puhastuslappe PENOSIL Premium Cleaning Wipes või orgaanilisi lahusteid nagu lakibensiin või atsetoon. Tardunud liim eemaldada mehaaniliselt.

Tehnilised andmed

Omadus	Ühik	Väärtus
Tööaeg	minutid	10–15
Lõplik tardumine	h	24–72
Tihedus	g/m ³	0,90±0,05
Kuivainesisaldus	%	61±3
Temperatuurikindlus tardunult	°C	-20 kuni +60

Toodud parameetrid on mõõdetud tingimustel +23 °C ja 50 % suhtelist õhuniiskust.

Värvus

Läbipaistev.

Pakend

290 ml plastpadrun, 12 tk karpis.

Säilitamine

Garanteeritud säilivusaeg 18 kuud tootmispäevast ladustatuna niiskuskindlalt suletud originaalpakendis kuivas kohas kaitstuna otsese päikesevalguse eest temperatuuril +5 °C kuni +30 °C.

Piirangud

Ei sobi kasutamiseks polüetüleen, polüpropüleen ja paisutatud polüstüreeniga.
Enne kasutamist tundmatute materjalidega on soovitatav teha nakketest.

Ohutus

Toote kasutamise ajal tagada piisav ventilatsioon. Vältida nahale või silma sattumist. Silma sattumisel loputada kohe rohke veega ja pöörduda arsti poole. Toode on kergesti süttiv, hoida eemal süttimisallikatest, ja lahtisest leegist, mitte suitsetada toote lähedal. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Üksikasjalik teave on saadaval ohutuskaardil (SDS).

Märkus: Käesolevas dokumentatsioonis kirja pandud näpunäited tulenevad tootjapoolsetest katsetest ja on esitatud heas usus. Tulenevalt materjalide ja substraatide erinevusest, samuti erinevatest kasutusvõimalustest, mida tootja ei saa kontrollida, ei kannata tootja mistahes vastutust saadud tulemuste eest. Mistahes juhul on soovitatav läbi viia eelnevad katsed toote sobivuse kohta kasutuskohas.