

TEHNILINE ANDMELEHT

PENOSIL Premium Prime&Fix

PENOSIL Premium Prime&Fix on sünteetilise kummi baasil aerosoolballoonist pihustatav universaalne liim, mis on kasutatav ka aluskruundina nakke parandamiseks auru- ja tuuletõkkelintide paigaldamisel. Liimi nakkepinna kiht on läbipaistev ja tagab kohese ja väga tugeva esmase nakke.

Kasutusala

Liim: Sünteetilise kummi baasil pihustatav universaalne liim on kasutatav erinevates aplikatsioonides väga erinevate pindade liimimiseks. Kontaktliimina on saab Prime&Fixi kasutada nii poorsete kui ka mittepoorsete pindade kinnitamiseks. Liimib hästi puitu, plastiku, metalli, kangaid, pappi, paberit. Antud liimi kasutusvaldkondadeks on mööblitööstus, autondus, pakenditööstus, üldehitus. Liim ei sobi PVC või PVCga kaetud materjalide liimimiseks.

Aluskruund: Aluskruundi kasutamine auru- ja tuuletõkkelintide paigaldamisel aitab saavutada kiire ja kindla nakke. Aluspinna kruundimine tagab auru- ja tuuletõkkelintide liimiribade püsiva ja kohese nakkumise poorsete ja ka mittepoorsete pindadega. Kruundimisvajadus võib eelkõige esineda betoonpindadel, erinevatel müüritistel ja puidust aluspindadel. Aluskruund sobib kasutamiseks erinevatel üldehituslikel pindadel nagu betoon, gaasbetoon, silikaat, krohv, müüritised, metall, puit, puitlaastplaat ja klaas. Aluskruund ei sobi kasutamiseks polüüstreem- (sh. EPS, XPS), bituumen- ega „Teflon“ pindadel.

Kasutamistingimused

Ühendatavad pinnad peavad olema puhtad ja kuivad. Vajadusel eemaldada tolmu, mustus, rasv, õli, vesi, pehmed ja lahtised osad. Kasutustemperatuur -5 kuni +35 °C. Kasutamisel peab olema aerosoolballooni temperatuur vähemalt +15 °C.

Kasutusjuhend

Liimimistööd

Liimitavad pinnad peavad olema puhtad ning tolmuvabad. Mehaaniliselt teel eemaldada lahtised ja nõrgad osad. Enne kasutamist loksutada ballooni vähemalt 30 korda. Pihustada liim õhukese kihina aluspinnale 5-10 cm kauguselt. Peale pindade liimiga katmist oota 15-60 sekundit ning seejärel suru pinnad kokku. Sõltuvalt aluspinnast võtab liimi täielik kuivamine kuni 20 minutit. Juhul kui liimi ei kasutata järgneva 24 h jooksul, tuleb aerosoolballoon keerata tagurpidi ja vajutada paar korda aplikaatorile, et puhastada see jääkidest. 500 ml ballooni saab liimida umbes 2 m² materjali. Kontaktliimimiseks pihustada liimi mõlemale liimitavale pinnale.

Aluskruundina kasutamine

Aluspind peab olema puhas ning tolmuvaba. Mehaaniliselt teel eemaldada lahtised ja nõrgad osad. Enne kasutamist loksutada ballooni vähemalt 30 korda. Pihustada kruund õhukese kihina aluspinnale 5-10 cm kauguselt. Peale pinna kruundimist oodata 15-60 sekundit ning seejärel liimida auru- või tuuletõkkelint pinnale. Parima liimühenduse saamiseks kasutada surverulli. Sõltuvalt aluspinnast võtab kruundi täielik kuivamine kuni 20 minutit. Juhul kui kruundi ei kasutata järgneva 24 h jooksul, tuleb aerosoolballoon keerata tagurpidi ja vajutada paar korda aplikaatorile, et puhastada see jääkidest. 500 ml ballooni saab katta umbes 100 m auru- või tuuletõkkelindi alust pinda 5-10 cm laiuselt.

Puhastamine

Krundi jäägid eemaldada koheselt kasutades selleks White Spirit lahustit.

Tehnilised andmed

Omadused	Väärtus
Baasaine	sünteetiline kumm
Viskoossus	pihustatav
Erikaal	0,73-0,77 aerosool
Lahustid	kloorsüivesinikud
Kuivaine sisaldus	15-20%
Süttivus	kergesti süttiv
Vastupidavus kemikaalidele	niiskus, lahjad happed, leelised ja õlid

Värvus

Piimjas

Pakend

500ml aerosoolpakend, 12 tk kastis

Säilitamine

Garanteeritud säilivusaeg 12 kuud tootmispäevast ladustatuna niiskuskindlalt suletud originaalpakendis kuivas kohas temperatuuridel +4 °C kuni +25 °C. Mitte ladustada lahtise tule või aktiivse soojusallika läheduses.

Ohutus

Korduv toime võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist. Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma. Aurud võivad põhjustada uimasust ja peapööritust. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Kemikaal ja pakend tuleb jäätmetena hävitada ohutult. Täpsem ohutusinfo on kättesaadav toote ohutuskaardil (SDS).