



ACRYRUB SWS

lk 1

Uuendatud: 12/01/2011

Tehnilised andmed:

Sideaine	Akrüüldispersioon
Konsistents	Stabiilne pasta
Kõvenemissüsteem	Kuivamine
Kile teke pinnal	Umbes 20 minutit (20 °C/65% suhtelist niiskust)
Kokkutõmbuvus	Umbes 18% (DIN 52451)
Tihedus	1,70 g/ml (DIN 53479B)
Vastupidavus temperatuuridele	-20 °C kuni +80 °C
Maksimaalne lubatud deformatsioon	25% (-12,5% kuni +12,5%)
Elastsus (ISO 7389)	> 40 %

(*) need näitajad võivad muutuda sõltuvalt keskkonnamõjudest nagu temperatuur, niiskus ja aluspind.

Toote kirjeldus:

Acryrub SWS on kõrgekvaliteetne, elastne ühekomponentne DIN EN ISO11600 F12.5E nõuetele vastav akrüülhermeetik. Acryrub SWS kuulub Soudal Window System'i toodete hulka.

Omadused:

- Pärast kõvenemist jääb elastseks
- Lihtne kasutada
- Stabiilse värvusega ja veekindel pärast kõvenemist
- Pärast kõvenemist ülevärvitav
- Väga hea nake paljude poorsete pindade ja alumiiniumiga

Kasutamine:

- Akna ühenduste sisevuugid liikuvusega kuni 15%
- Krohvi ja puiduvahelised õhukindlad vuugid
- Ühendusvuugid ehituses
- Ühendused aknalaudade ümber ning põranda ja liistude vahel, tellispindadel

Pakendamine:

Värvused: valge, hall, pruun, must

Pakend: 310 ml padrun, 600 ml vorst

Säilivusaeg:

Vähemalt 12 kuud avamata pakendis kuivas kohas temp vahemikus +5 °C kuni +25 °C. Kaitsta külmumise eest!



Pinnad:

Materjal: kõik poorsed ehitusmaterjalid. Mitte sobilik looduskivi, bituumeni, klaasi ja metalli puhul.

Pinna seisukord: Puhas, kuiv, rasva- ja tolmuvaba

Pinna ettevalmistamine: Väga poorsed pinnad kruntida vedeldatud Acryrub SWSiga (üks osa Acryrub SWSi ja kaks osa vett). Soovitatav eelnev sobivus test.

Ühenduse mõõtmed:

Minimaalne laius: 5 mm

Maksimaalne laius: 20 mm

Minimaalne sügavus: 5 mm

Soovitus: sügavus = laius

Kasuta PE vuuginööri suuremõõtmeliste ühenduste puhul, et vältida ühendust kolme pinna vahel.

Kasutamine:

Meetod: kasutada manuaalset või pneumaatilist hermeetikupüstolit. Silu hermeetikut spaatliga.

Kasutamistemperatuur: +5 °C kuni + 30 °C, mitte kasutada vihma või härmatisega

Puhastamine: Mittekõvenenud Acryrub SWS on tööriistadelt veega eemaldatav.

Viimistlemine: seebiveega

Parandused: Acryrub SWS

Märkused:

- Mitte kasutada kohtades, mis võivad jääda pidevalt vee alla.
- Acryrub SWS on ülevärvitav enamiku värvidega.
- Plastoelastsele hermeetikule kantud värv peab olema piisavalt elastne. Soovitatav eelnev sobivustest.

Tervise- ja ohutusnõuded:

Harilikud tööstushügieeni nõuded. Täpsem info sildil.

Normid ja sertifikaadid:

Vastab DIN EN ISO11600 F 12.5E nõuetele.

Märkus: käesolev tehnilise teabe leht asendab kõiki eelnevaid. Käesolevas dokumentatsioonis sisalduvad näpunäited tulenevad meiepoolsetest katsetest ja on esitatud heas usus. Tulenevalt materjalide ja substraatide erinevusest, samuti erinevatest kasutusvõimalustest, mida meie ei saa kontrollida, ei kannu me mistahes vastutust saadud tulemuste osas. Mistahes juhul on soovitatav läbi viia eelnevad katsed. Soudal jätab endale õiguse muuta tooteid ilma sellest ette teatamata.