



Vuugiliim (PU)

AQUAPANEL® Cement Board Indoor liimimiseks



Tootekirjeldus

Vuugiliim (PU) AQUAPANEL® on ette nähtud tsementplaatide AQUAPANEL® Cement Board Indoor tugevaks ühendamiseks seintel.

Aluspinna ettevalmistus

Paigaldage esimene tsementplaat AQUAPANEL® Cement Board Indoor aluskarkassile ja enne järgmise plaadi paigaldamist tehke hea nakke tagamiseks plaadi serv märke pintsliga tolmust puhtaks.

Kandke kohe vuugiliim AQUAPANEL® tsementplaadi AQUAPANEL® Cement Board Indoor märke pintsliga tolmuvabaks tehtud servale katkematu nõõrina.

Pange aluskarkassile järgmine plaat ja suruge vastu vuugiliimiga kaetud serva (vuugi laius umbes 1 mm) ja kinnitage plaat kruvidega.

See peab toimuma enne järgmise plaadi paigaldamist. Vuugi hilisem täitmine ei ole võimalik.

Järgmisel päeval lõigake pahtlilabidaga maha välja kerkinud vuugiliimi kohad.

Maerjalikulu

Ligikaudu 50 ml/m² (ligikaudu 25 ml/m vuuk).

Padruni sisaldusest jätkub:

- ligikaudu 6,5 m² (plaadi mõõt 900 x 1250 mm)
- ligikaudu 10 m² (plaadi mõõt 1250 x 2000 mm; 1250 x 2600 mm)

Tehnilised andmed

Kirjeldus	Vuugiliim 1K PUR, suure viskoossusega
Tihedus	1,5 g/ml
Temperatuuritaluvus	kõvastunult -40 °C kuni +80 °C
Niiskuskindlusklass	C4 standardi EN 12765 kohaselt
Viimistlusaeg	Ligikaudu 50 minutit (temperatuuril 20 °C ja 65% suhtelise õhuniiskuse korral)

Ajakulu

Ligikaudu 15 minutit/m²

Sealhulgas plaadi, kruvide ja vuugiliimi AQUAPANEL® paigaldamine.

Töötemperatuur

Materjali, ümbritseva keskkonna ja aluspinna temperatuur ei tohi langeda madalamale kui +5 °C.

Ohutusnõuded töötamisel

Vedela toote käitlemisel on soovitatav kanda kaitsekindaid ja kaitseprille.

Tarnimine, ladustamine

- 310 ml padrun
- Hoida kuivas ja jahedas kohas kaitstuna külmumise eest.
- Avamata pakendis säilivad toote parimad omadused ligikaudu 18 kuud.

Tootekood: 524754

Knauf Tallinn UÜ
Masina 20, 10144 Tallinn

Tel: (+372) 651 8697

info@knauf.ee

www.knauf.ee

Knauf Aquapanel GmbH & Co. KG, Zur Helle 11, 58638 Iserlohn, Saksamaa

Tehniliste muudatuste õigus reserveeritud. Kehtib viimane trükk. Meie vastutus kehtib ainult meie toodete omadustele. Kulukogused ja tööde teostamise andmed põhinevad kogemustel, mistõttu neid ei saa vahetult kasutada erinevate töötingimuste puhul. Tehnilised andmed lähtuvad tehnika praegusest tasemest. Need ei hõlma täielikku ehitusalast reeglistikku, kehtivaid standardeid, norme ja juhiseid. Töö tegija peab lisaks paigalduseeskirjadele ka nendega arvestama. Kõik õigused reserveeritud. Muudatused, järeldrükkid ja fotomehaaniline ning elektrooni-line taasesitamise, ka osaline, vajab kirjalikku luba firmalt Knauf Tallinn UÜ, Masina 20, 10144 Tallinn, tel.: (+372) 6518697, faks: (+372) 6518691, e-post: info@knauf.ee
Tarnimine toimub ehitusmaterjalide kaupluste vahendusel vastavalt üldistele müügi-, tarne- ja maksetingimustele.

Firma Knauf tarindite konstruktsioonilised, staatilised ja ehitusfüüsikalised omadused on tagatud juhul, kui kasutatakse firma Knauf tarindikomponente või Knauf poolt kirjalikult soovitatud tooteid.