

AHJUTELLISTE SEGU

PÕLETATUD TELLISTEST SOEMÜÜRIDE, AHJUVOODRITE, KAMINASEINTE, LÕÕRIDE, SISEKORSTENDE LADUMISEKS.

OMADUSED

- Hea plastilisusega, halli tooniga ahjutelliste ladumissegu.

KOOSTIS

- Peeneteraline kvartslüiv (maksimaalne tera 0,8 mm), savipulber, portlandtsement, kuumakindlad lisandid.
- Kivinenud Ahjutelliste segu survetugevus vähemalt 5 MPa.

KASUTAMINE

- Ahjutelliste segu on mõeldud kasutamiseks põletatud tellistest erinevate küttekollete ladumiseks. Ahjud, pliidad, soemüürid, soepingid, slepas jne.
- Korstnate ladumiseks hoone kōetavas osas.

ETTEVALMISTUSED TÕÖKS

- Vajalik kogus segupulbrit kallata segistisse või segamishõusse.
- Lisada vett 20 - 22% segu kaalust. (5,0 – 5,5 liitrit vett 25 kg koti kohta)
- Segada hoolikalt mehhaaniliselt või käsitsi kuni segus sisalduvate saviosakeste täieliku ja ühtlase mōrgumiseni.
- Lasta segul seista ja segada kergelt uuesti.
- Valmissegut kasutatav 2 tundi.

NÕUANDED POTSEPATÕÕDEKS

- Põletatud telliste ladumisel normaalne segukihi paksus 3- 5 mm.
- Puhasvuugi laius mōuritise osas tavaliselt 10 mm
- Laotud telliste vuuke on hea siluda vuukrauaga.
- Eritooniliste vuukide saamiseks jätta ladumisel umbes 20 mm sūgavune puhastatud vuuk, mida hiljem saab tōita vajalikus vōrvitoonis UNINAKS mōuriseguga.
- Valminud küttekollete sissekōtmist alustada vōikese kōttekogusega.

PIIRANGUD

- Tellisahjude seguga tōötamisel peab olema kivi, segu ja õhu temperatuur vähemalt üle +5 °C.
- Kōttekeha sissekōtmist tohib alustada siis, kui segus olev tsement on kivinenud.
- Tellisahjude segu ei sobi tulekollete ladumiseks ega ahjude-kaminade tulekindlatest tellistest sisevoodri ladumisel. Selleks kasutada Uninaks Ahjusegu.
- Ahjutelliste segu ei sobi kandvate seinakonstruktsioonide ladumiseks.
- Toode sisaldab tsementi. Veega kokkupuutumisel tekib leeliseline reaktsioon. Vōib tekitada nahaōrritust. Silma sattumisel loputa kohe rohke puhta veega. Tōpsemad andmed toote ohutuskaardilt.

SÄILITAMINE

- Kottides ahjutelliste segupulber hoida kuivas ruumis.
- Segupulbri sōilimisaeg originaalpakendis 12 kuud.

KULUNORM

- 25 kg kotist jōtkub 25-30 keskmise suurusega tellise ladumiseks 10 mm vuugiga.
- 5 mm vuugi korral on kulunorm poole vōiksem.