



CE 43




GRAND'ELIT

Eriti vastupidav elastne vuugitäide

Vetthülgav segu kuni 20 mm laiuste vuukide täitmiseks rõdudel, terrassidel ning köetavatel pindadel nii ühiskondlikult kasutatavatel kui ka tööstusobjektidel.

OMADUSED

- ▶ suuri keemilisi ja mehaanilisi koormusi taluvatele aluspindadele
- ▶ rõdudele, terrassidele, liikumisteedele, koridoridesse, trepikodadesse, basseinidesse
- ▶ soovitatakse kasutada elamu- ja tööstusehituses
- ▶ vastupidav määrdumisele, seentele ja hallitusele
- ▶ vastupidav vee sisseimbumisele
- ▶ eriti püsiv värvitoon
- ▶ kiududega sarrustatud
- ▶ sisaldab vulkaanilist tuffi, mis väldib soolavöötide teket
- ▶ võimalik konsistentsi valida (põrand, sein, müür)



KASUTAMINE

Ceresit CE 43 on ette nähtud keraamiliste, klaas- ja kiviplaadide (v.a värvimuutustele tundlikud looduslikud kivimid ja marmor) vuukide täitmiseks nii vertikaal- kui ka horisontaalpindadel. CE 43 vuugitäide sisaldab **MicroProtecti koostist**, tänu millele on vuuk vastupidav määrdumisele, seentele ja hallitusele. See tagab ka keraamiliste plaatide esteetilise välimuse. Tänu vuukide headele vetthülgavatele omadustele (**aquastatic'u efekt**) jäävad veetilgad vuukide pinnale pärlendama ega imbu vuugi struktuuri sisse.

CE 43 vastab standardi EN 13888:2010 klassi CG2 WA (parendatud parameetrite, hea hõõrdumiskindluse ja vähendatud veemavusega vuugitäide) nõuetele. See võimaldab vuugitäidet kasutada pidevalt märgades duširuumides, köökides. CE 43 võib kasutada basseinides reservuaaride vuukimiseks 60 cm veepinnast madalamal, sanitaarruumides, saunades ja eesruumides. Vuugitäide on ette nähtud kasutamiseks nii hoonete sise- kui ka välispindadel. Eriti soovitatakse CE 43 kasutada siis, kui



plaadid on paigaldatud deformeervatele aluspindadele: köetavatele põrandatele, laast- ja kipskartongplaatidele, terrassidele, rõdudele.

kohtades, nt vannitubades,

Vee- ja kemikaalikindluse tagab Ceresiti vuugitäidet CE 44 või CE 79 UltraPox Color kasutamine. Neid vuugitäiteid tuleb kasutada ka basseini puhul, mille vee pH on 4,5 või väiksem, basseini kallastel ja duširuumide põrandatel 15 cm kõrgusel põrandapinnast, aga ka basseinides, kus hüpokloriidi doseeritakse käsitsi.

Marmorplaatide vuukide täitmiseks tuleb kasutada vuugitäidet

Ceresit CE 40. Deformatsioonivuugid, seinte nurkadesse, seina ja põranda ühenduskohtadesse ning sanitaarseadmete lähedusse jäävad vuugid tuleb täita sanitaarsilikoniga CS 25 MicroProtect. Vuukide ja keraamiliste plaatide täiendavaks kaitsmiseks määrdumise eest tuleb kasutada silikoonimmutusvahendit Ceresit CT 10.

ALUSPINNA ETTEVALMISTAMINE

Puhastada plaatide servad mustusest. Plaadivuukide täitmist võib alustada alles pärast plaatide kinnitusegu kivustumist ja kuivamist. Eelnevalt veenduda, et segu CE 43 ei jäta plaatide pinnale püsivaid plekke. Puhastatud plaadiservi niisutada märja käsna abil.

TÖÖDE KÄIK

CE 43 puistata täpselt väljamõõdetud puhtasse külma vette ja segada, kuni on saadud ühtlane, tükkideta segumass. Mitte kasutada roostes tööriistu ega anumaid. Lasta segumassil 3 minutit seista ja segada see uuesti läbi. Olenevalt lisatud vee kogusest saadakse kas põrand-, sein- või müüri- või täitmiseks sobiva konsistentsiga segu.

1. Põrandaplaatide vuukide täitmine. Poolvedela konsistentsiga vuugitäide laotada kummist pahtlilabida või hõõrutiga plaatide pinnale laiali. Segu ülejäägid eemaldada plaatide pinnalt poorse käsnaga, mida tuleb pidevalt vees loputada. Pärast lühiajalist kuivamist hõõruda kogu põrandapind niiske käsnaga üle. Allesjäänud kuivanud segutolm eemaldada hiljem pehme kuiva lapiga.

2. Sein- või põrandaplaatide vuukide täitmine. Plastilise konsistentsiga vuugitäide suruda kummist pahtlilabidaga plaadivuukidesse. Pärast tahenemist puhastada plaadid poorse käsnaga, mida tuleb pidevalt vees loputada. Kui vuugid kuivavad liiga kiiresti, niisutada neid kergelt niiske sileda käsnaga. Allesjäänud kuivanud segutolm eemaldada hiljem pehme kuiva lapiga.

3. Müüri- või täitmiseks sobiva vuukide täitmine. Niiske konsistentsiga vuugitäide kanda tellistevahelistesse vuukidesse ja siluda seejärel terasest kelluga vuukide lausest veidi kitsamaks. Kõigepealt täita lühikese vuugikelluga abil vertikaalvuugid, seejärel aga pikema kelluga horisontaalvuugid. Tõid viia läbi suunaga ülevalt alla. Kuivanud segu jäägid hõõruda maha harjaga.

Segu pinnal võib käia juba 5 tunni möödudes pärast pealekandmist. Vuugitäide võib veega esmakordselt kokku puutuda 24 tunni möödudes. Esimese 5 päeva jooksul pärast vuukide täitmist kasutada ainult puhast vett, kuhu ei ole lisatud mingeid puhastusvahendeid. Segu omandab täieliku hüdrofoobsuse (vastupidavuse vee sisseimbumisele) 5 päeva möödudes pärast pealekandmist

TÄHELEPANU!

Tõid tuleb läbi viia kuivades tingimustes, kui õhu ja töödeldavate pindade temperatuur on + 5° kuni + 25 °C. Kõik siinkohal toodud andmed kehtivad temperatuuril + 23 °C, kui suhteline õhuniiskus on 50%. Teistsugustes tingimustes peab arvestama sellega, et materjal võib kuivada kas mõnevõrra kiiremini või aeglasemalt. Kui plaate hõõrutakse liiga tugevasti, võib vuugitäide kihistuda ja tulemuseks on krobeline pealispind. Vuukide tugev pesemine suure hulga veega võib vähendada vuugisegu vastupanuvõimet vee sisseimbumisele ja tekitada laigulisust. Aluspinna liigne niiskus, erinev kuivsegule lisatud veekogus või ebaühtlased kuivamistingimused võivad põhjustada vuugitäite värvitooni erinevusi. Mitte kasutada intensiivse värvusega puhastusvahendeid. Värvitoonide vaheliste erinevuste vältimiseks kasutage ühes ruumis sama seerianumbriga segu CE 43 (märgitud pakendile). CE 43 kuivsegu sisaldab tsementi ja selle segamisel veega tekib aluseline reaktsioon. Seetõttu tuleb töötades nahka ja silmi kaitsta. Kui segu on silma sattunud, loputada silmi kohe rohke veega ja pöörduda arsti poole. Lähem teave toote kohta on ära toodud selle tehnilistes andmetes.

Kroom VI sisaldus alla 2 ppm toote säilivusaja jooksul.

SOOVITUSED

Kui plaadivuugid on värskelt täidetud, tuleb neid hoida vihma, kaste ning temperatuurilanguse eest alla + 5 °C seni, kuni segu on täielikult kivistunud ja kuivanud.

PAKENDID

Kotid 25 kg ja plastknõud 5 kg

TEHNILISED ANDMED

Koostisained: mineraalsete täiteainetega ja modifikaatoritega tsementide segu

Segu puistetihedus: umbes 1,25 kg/dm³

Segamisvahekord:
poolvedel konsistents: umbes 6,75 – 7,0 l vett 25 kg kohta
umbes 1,35 – 1,4 l vett 5 kg kohta
plastiline konsistents: umbes 6,0 – 6,25 l vett 25 kg kohta
umbes 1,2 – 1,25 l vett 5 kg kohta
niiske konsistents: umbes 2,5 – 2,75 l vett 25 kg kohta
umbes 0,5 – 0,55 l vett 5 kg kohta

Segu tahenemisaeg: umbes 3 min.

Kasutusaeg: kuni 60 min.

Kasutustemperatuur: + 5° kuni + 25 °C

Käimiskindlus: 5 tunni möödudes

Hõõrdumiskindlus (norm EN 13888): ≤ 1000 mm³

Paindetugevus (norm EN 13888):
- pärast säilitamist kuivades tingimustes: ≥ 2,5 MPa
- külmutamis- ja sulatamistsükli järel: ≥ 2,5 MPa

Survetugevus (norm EN 13888):
pärast säilitamist kuivades tingimustes: ≥ 15 MPa
külmutamis- ja sulatamistsükli järel: ≥ 15 MPa

Kokkutõmbumine (norm EN 13888): ≤ 3 mm/m

Veeimavus (norm EN 13888):
- 30 min. pärast: ≤ 2 g
- 240 min. pärast: ≤ 5 g

Temperatuuriluvus: – 30° kuni + 70°C

Säilitamine: Kuni 12 kuud alates valmistamise kuupäevast kottidesse pakendatud vuugitäidete puhul ning kuni 24 kuud alates valmistamise kuupäevast plastämbritesse pakendatud vuugitäidete puhul, kui toodangut ladustatakse kaubaalustel, kuivades tingimustes ja kahjustamata originaalpakendites.

Orienteeruv materjalikulu:

plaatide mõõtmed	vuukide laius	CE 43 kogus (kg/m ²)
10 x 10 cm	5 mm	1,2
10 x 20 cm	5 mm	0,6
10 x 20 cm	8 mm	0,9
30 x 30 cm	10 mm	0,8

Toode vastab normile EN 13888:2010. Tootel on 10.02.2012 välja antud tehase tootmisohje tunnistus nr ITB-0137/Z.

Tehnilist abi ja juhtnõore saab telefonil:
Andrus Sepp +372 5168787



Henkel Balti OÜ

Sõbra 56 B,
51013 Tartu, Eesti
Tel. (+372) 7305 800

Quality for Professionals

Peale sellel tehnilisel andmelehel esitatud näpunäidete tuleb järgida ehituseeskirju, instituutide ja ühingute ehitussuuniseid, asjakohaseid riiklikke ning Euroopa standardeid, tunnustusi, tööturvishoiu ja tööohutuse eeskirju jms. Ülalnimetatud tehnilised omadused ja tunnused on määratud praktiliste kogemuste ja tehtud katsete põhjal. Materjalide omaduste ja kasutusalaade puhul, mis jäävad väljapoole sellel tehnilisel andmelehel märgitud piire, on vajalik meie kirjalik kinnitus. Kõik andmed kehtivad, kui töödeldava pinna, ümbritseva keskkonna ja materjali temperatuur on +23 °C ning suhteline õhuniiskus on 50%, kui ei ole märgitud teisiti. Teistsugustes ilmastikuoludes võivad märgitud parameetrid muutuda.

Sellel tehnilisel andmelehel esitatud teave, sh meie toodete pealekandmise viisi ja tingimusi ning kasutusulatust käsitlevad suunised, on välja töötatud meie erialaste kogemuste põhjal. Käesoleval tehnilisel andmelehel on ära toodud materjali kasutamissoovitused, samuti antakse soovitusi tööde tegemise kohta. Siiski ei saa siin kirjeldada kõiki asjatundjate kasutatavaid töövõtteid. Tootja tagab toote kvaliteedi, kuid ei saa mõjutada toote kasutustingimusi ega tagada õiget kasutusviisi. Kuna toodete kasutustingimused võivad muutuda, tuleb kahtluste korral teha iseseisvalt tööproov. Me ei vastuta ülalmärgitud teabe ega sellega seotud mis tahes suuliste soovituste eest, v.a raske hooletuse või tahtliku süü korral. Selle tehnilise andmelehe väljaandmisega kaotavad kõik varasemad versioonid kehtivuse.



Henkel Balti OÜ

Sõbra 56 B,
51013 Tartu, Eesti
Tel. (+372) 7305 800

Quality for Professionals

Vuugitäre Ceresit CE 43 kasutusvaldkondade üksikasjalik tabel:	
Pealekandmine	CE 43 Grand'Elit
vannitoad ja duširuumid eluhoonetes	x
muud ruumid eluhoonetes	x
kõetavad põrandad	x
rõdud ja terrassid	x
soklid, klinkermüürid	x
eragaraažid	x
koridorid ja trepikojad	x
kauplused (väiksema küllastatavusega)	x
kaubanduskeskused	x
bürood	x
hüpermarketid, kaubanduskeskused	x
tootmishallid, põrandad	x
kõrged laohooned	x
autopesulad	x
ühistoitlustusköögid	x
lihatööstuse hooned	-
juur- ja puuviljatööstuse hooned	-
erabasseinid	x
avalikud basseinid	x
basseini ümbrus	x
avalikud duširuumid	x
termaalveega veepargid	x
veemahutid	x
haiglad (v.a operatsioonisaalid)	x
avalikud garaažid	x
veepuhastusjaamad	x
pagaritöökojad	x
hotellid, restoranid	x
katlaruumid	x
tuletõrjeveemahutid	x
pesumajad	x
tunnelid, metrood	x
reoveepuhastite mahutid	x
õlletehased	-
x soovitatav; - mittesoovitatav	



Henkel Balti OÜ

Sõbra 56 B,
51013 Tartu, Eesti
Tel. (+372) 7305 800

Quality for Professionals