



MOMENT Kristall

Pakend: 30 ml, 125 ml

Tehniline andmeleht
09.2016

Moment Kristall on polüuretaanipõhine lahustit sisaldav kontaktliim.

OMADUSED

- läbipaistev
- moodustab peaaegu nähtamatu liimliite
- vastupidav plastikutele lisatavate plastifikaatorite suhtes (nt pehme PVC)
- vastupidav vananemisele, veele, lahjendatud alustele ja hapetele.

KASUTUSVALDKOND:

Sobib hästi läbipaistvate materjalide liimimiseks ja läbipaistva liite saamiseks.

Ühendab eriti tugevasti jäiga ja pehme plastiku (jäik ja pehme PVC, ABS, polüstüreenist dekoratiivelemendid, PMMA jne)

Nakkub paljude erinevas kombinatsioonis materjalidega: puit, metall, kummi, nahk, kork, vilt, tekstiil, pehme vahtkummi jne, välja arvatud polüetüleen, polüpropüleen, teflon ja sarnased materjalid.

KASUTUSJUHISED

Liimitavad pinnad peavad olema kuivad, karestatud, tolmuvad, hoolikalt puhastatud.

Rasv ja saastus tuleb eemaldada lahusti (nt atsetooni või lakibensini) abil.

Liim kantakse pintsli või pahtlilabidaga ühtlaselt pinnale, kuivamisaja (5-10 min) järel detailid ühendatakse ja surutakse mõneks sekundiks tugevasti kokku.

Hoidmine ja käitlemine:

Suletud ruumis liimimisel tuleb tagada korralik ventilatsioon, hoiduge süttimisallikatest. Silma või nahale sattumisel loputage hoolikalt veega.

Hoidke -20°C ja +30 °C vahelisel temperatuuril. Alla 0°C juures hoidmise tagajärjel külmunud liim saavutab toatemperatuuril jälle originaalpaksuse ja nakketugevus ei muutu.

Hoidke lastele kättesaamatult!

Säilib kuni 24 kuud.



TEHNILISED ANDMED

Värvus:	Värvitu, läbipaistev
Tahkete osiste sisaldus:	21,0-22,0%
Viskoossus:	3000 -5000 mPa [*] ·s (Epprecht STV)
Erikaal:	0,874-0,875 g/cm ³
Nakketugevus sõltub materjalidest ja rakendatavast survest.	



Excellence is our Passion

Avatud aeg:	60-120 min
Kuumakindlus:	60 °C
Kulu:	mõlemapoolsel pealekandmisel 250- 350 g/m ²
Leekpunkt:	-18 °C

TERVISHOID JA OHUTUS

Enne toote kasutamist tutvuge ka tellimisel saadaoleva materjali ohutuskaardiga.

“Käesoleval tehnilisel andmelehel (TDS) esitatud teave, sealhulgas toote kasutamise ja pealekandmise alased soovitusel põhinevad meie teadmistel ja kogemustel andmelehe väljaandmise kuupäeva seisuga. Toote erineva kasutusotstarve ja meie kontrollile allumatute töötingimuste tõttu ei vastuta Henkel liimi konkreetse rakenduse jaoks sobivuse ega kavatsatud tulemuse saavutamise eest. Soovitame tungivald toodet sobivuse kindlaksmääramiseks eelnevalt katsetada.

Igasugune vastutus käesoleval tehnilisel andmelehel esitatud või muude kirjalike või suuliste soovitusete eest antud toote kohta on välistatud, välja arvatud juhul, kui pole selgesõnaliselt teisiti kokku lepitud või tegemist on meiepoolsest hooletusest põhjustatud surmajuhtumi või kehavigastusega või kehtivast tootevastutuse alasest seadusandlusest tuleneva vastutusega.”

Henkel Balti OÜ

Sõbra 56B

51013 Tartu, Estonia

Tel. (+372) 7305 800

Internet: www.moment-liimid.ee