

Moment EXPRESS FIX

OMADUSED

- INSTANT TACK® (kohese nakkega) lahustipõhine koostis
- Toimib märgades tingimustes: ei vaja lahusti õhutamist
- Sise- ja väliskasutuseks
- Veekindel
- Poorsetele ja mittepoorsetele pindadele
- Kuivanuna ülevärvitav*
- Hõlpsasti pealekantav madalal temperatuuril (-10°C)
- Vähelõhnav

* Paljude erinevate pindade tõttu tuleb toodet eelnevalt katsetada.

KASUTUSVALDKOND

EXPRESS FIX sobib paljudele pindadele, sh tellis, keraamika, betoon, kõva puitkiudplaat, kipskartongplaat, vineer, kivi, MDF, puit, UPVC ja paljud plastid**.

**Plastide ja lakkide puhul tehke nakke ja ühilduvuse kindlaksmääramiseks eelnevalt katsetusi. Ei sobi polüetüleeni, polüpropüleeni ja stürovahu jaoks.

KASUTUSJUHISED

Ettevalmistus:

Sobivad kõik imavad ja mitteimavad pinnad, välja arvatud PE, PP, PTFE, akrüülklaas, polüstüreen jne. Kaetud pindade puhul soovitatakse toote sobivust kontrollida või pidada nõu asjatundjaga. Ei soovitata püsivalt vee alla jäävate rakenduste jaoks.

Liimitavad pinnad peavad olema puhtad ning tolmu-, rasva- ja õlivabad. Pinnad ei tohi olla nähtavalt määrdunud ega pidevalt niisked.


Pinnad peavad olema stabiilsed, puhtad ja vabad naket halvendada võivatest ainetest, mis tuleb eemaldada sobiva lahustiga või lihvides. Vajadusel katke külgnivad pinnad kile või teibiga.

Tugeva nakke saamiseks peab üks pind olema poorne, et lahusti saaks ära aurata.

Eelnevalt tuleb värvitud pindadelt värv eemaldada.

Kasutamine:

Lõigake padruni ots keermest (1) ülevalt poolt ära Kruvige plastotsik otsa ja lõigake otsiku tipp (2) diagonaalselt maha. Pange padrun püstolisse (3).




* Plastmasspadruni avamine

Detailide asendi korrigeerimiseks on aega 5 kuni 10 minuti.

Kandke liim ühele pinnale: ebatasaste pindade silumiseks laikudena (1), suuremate pindade puhul parema algse nakke saamiseks laineliselt (2) või väiksemate pindade puhul sirgete ribadena (3). Väljas kasutage vertikaalribasid.





Liimivoolu peatamiseks vabastage päästik - ei kehti kokkukäiva püstoli puhul.

Pühkige liigne liim enne kujvamist lapiga ära.

EXPRESS FIX spetsiaalne koostis muudab kuivamise ajal toetamise vajaduse minimaalseks. Sõltuvalt pinnast võib osutada vajalikuks raskemate esemete toetamine.

Kahe mittepoorse pinna puhul kantakse EXPRESS FIX pinnale vertikaalribadena. Minimaalne pealekandmistemperatuur on -10°C.

Tugeva nakke tagamiseks tuleb kõik pinnad korralikult vastu liimikihti suruda.

Tugevaks nakkumiseks laske liimil järgmise päevani kuivada. Liimliide kuivab lõplikult 48 tunniga.

TEHNILISED ANDMED

Koostis:	Kummi, lahusti
Tihedus:	Umbes 1,25 g/cm ³
Temperatuurikindlus:	-20°C kuni +80°C, täielikult kuivanuna
Avatud aeg:	Umbes 10 min
Kasutamistemperatuur:	-10°C kuni +35°C
Pragude täitmise võime:	Max 10 mm
Algne nake:	10-12 g/cm ³
Lõplik tugevus (DIN EN 205):	5 kuni 6 N/mm ²
Kuivamisaeg:	48 tundi
Katvus tasaste pindade puhul:	Umbes 300 g/cm ³
Kahanemine:	Umbes 25 %
Säilivus	Jahedas kohas 18 kuud

PIIRANGUD

Tööriistade puhastamine

Puhastage kohe pärast kasutamist kuiva lapi ja etüülatsetaadi, atsetooni või lakibensiiniga.

Hoidmine

Säilib avamata pakendis jahedas ja kuivas kuni 18 kuud. Keerake avatud padrunile kindlasti kork tagasi peale. Hoidke jahedas hästi ventileeritud kohas eemal kuumusest, leekidest ja sädemetest. Külmutamine toodet ei kahjusta, kuid see säilib paremini plusskraadidel. Hoidke lastele kättesaamatult.

TERVISHOID JA OHUTUS

Enne toote kasutamist tutvuge ka tellimisel saadaoleva materjali ohutuskaardiga.

“Käesoleval tehnilisel andmelehel (TDS) esitatud teave, sealhulgas toote kasutamise ja pealekandmise alased soovitusel põhinevad meie teadmistel ja kogemustel andmelehe väljaandmise kuupäeva seisuga. Toote erineva kasutusotstarve ja meie kontrollile allumatute töötingimuste tõttu ei vastuta Henkel liimi konkreetse rakenduse jaoks sobivuse ega kavatsatud tulemuse saavutamise eest. Soovitame tungivalt toodet sobivuse kindlaksmääramiseks eelnevalt katsetada.

Igasugune vastutus käesoleval tehnilisel andmelehel esitatud või muude kirjalike või suuliste soovitusete eest antud toote kohta on välistatud, välja arvatud juhul, kui pole selgesõnaliselt teisiti kokku lepitud või tegemist on meiepoolsest hooletusest põhjustatud surmajuhumi või kehavigastusega või kehtivast tootevastutuse alasest seadusandlusest tuleneva vastutusega.”

Henkel Balti OÜ

Sõbra 56B,

Tartu 51013, Eesti

Telefon: (+372) 7305 800

Internet: www.moment-liimid.ee