



## SAKRET HM-10 lubitsementkrohv restaureerimiseks

### Kasutusala:

- Seinte ja lagede krohvimiseks ühes või mitmes kihis ;
- Vähesese tsemendi sisaldusega;
- Välis- ja sisetöödeks;
- Sobilik lubikrohvi- või lubitsementkrohvi krohvitud pindade ülekrohvimiseks;
- Kasutatav põletatud tellistest, paekivist ja looduskivist seinte krohvimiseks;
- Kasutatav ka kaasaegsete mineraalsete materjalide ning mineraalsest villast soojustusplaatide krohvimiseks;
- Sobilik seinte aukude ja pragude täitmiseks;
- Krohvipumbaga ja käsitsi pealekantav.
- Krohv on saadaval ka armeerimiskiududega!

### Aluspinna ettevalmistamine:

- Aluspind peab olema stabiilne ja ilma pragudeta;
- Aluspind tuleb puhastada nõrkadest, pudedatest kihtidest/materjalidest nagu lahtine krohv, mustus, tolm, õli- või värvijäägid jne.;
- Eriti tihedad/siledad pinnad eelnevalt karestada;
- Suure imavusega aluspinnad kruntida krundiga Sakret KSp SILICATE või Sakret TGW-ga, vähe- ja mitteimavad pinnad kruntida Sakret QG-ga.

### Krohvimine:

- **SAKRET HM-10** segada külma veega puhtas anumaskuni ühetaolise massi tekkeni, krohvimörti ei tohi jääda segamata tükke;
- Lasta mördil seista ca 3 minutit ning korrata segamist;
- Minimaalne pealekantav kihipaksus ühekordsel krohvimisel on 5 mm, maksimaalne 20 mm;
- Paksema, kui 20 mm paksuse krohvikihid üldpaksuse korral kanda ettevalmistatud pinnale kõigepealt nakkekiht, seejärel täitekiht ning viimistluskiht;
- Üle 20 mm paksuses krohvikihis on soovitatav kasutada klaaskiud-armeerimisvõrku või metallist tsingitud raabitsvõrku;
- Krohvimistöid teostada vastavalt krohvimistöõde nõuetele ning juhenditele!
- Tarduma hakkavale segule ei tohi vett lisada!
- Krohv on ülevärvitav vähemalt 14 päeva möödumisel viimase krohvikihipealekandmisest.

### Nõuded segule:

- **SAKRET HM-10** tuleb tardumise faasis kaitsta otsese päikesepaiste, tõmbetuule, külma või liiga kõrge õhutemperatuuri (>25°C) eest;
- Krohvi tehnilised näitajad kehtivad õhutemperatuuri +23±2°C ja suhtelise õhuniiskuse 50±5% juures, madalam või kõrgem temperatuur ning õhuniiskus muudavad näite;
- Sisaldab tsemienti, niiskusega reageerib leeliseliselt;

### Tehnilised andmed:

Terasuurus	Kuni 1 mm
Tsemendi sisaldus segus	8%
Veevajadus 1 kg kuivsegu kohta	Ca 0,21 l
Ühekordne kihipaksus	alates 5 mm kuni 20 mm
Krohvisegu klass vastavalt standardile EN 998-1	CS II
Kasutusaeg	u. 2 tundi
Aluspinna ja õhu töötemperatuur	+5°C kuni +30°C
Kulu	umbes 15 kg/m <sup>2</sup> 10 mm kihi puhul
Tuletundlikkus	A1 (mittepõlev)

*Toote füüsikalised-tehnilised parameetrid on toodud toote toimivusdeklaratsioonis.*

**Pakend ja säilitamine:** kotid 25 kg, alusel 48 kotti, 1 tonnised big-bagid. Säilitada puitlustel kuivas ja jahedas keskkonnas, rebenenud pakend katta koheselt. Säilivusaeg 12 kuud alates pakendile trükitud tootmiskuupäevast.

**SAKRET OÜ**

reg.nr.11196147

Mäo küla  
72751 Paide vald  
Järvamaa

tel.+372 658 5068

+372 658 5106

fax.+372 658 5919

e-mail: info@sakret.ee

[www.sakret.ee](http://www.sakret.ee)