



P245.ee



Krohvi- ja fassaadisüsteemid

2018

Knauf Klebepachtel M

Mineraalvillast fassaadiplaatide liim-armeerimisegu

Materjal

Knauf Klebepachtel M on tsemendi baasil ehitussegu mineraalvillast isolatsiooniplaatide liimimiseks ja nende pinna armeerimiseks. Enne kasutamist segada valmis kuivsegu veega mördiks. Sobib nii käsitsi kui ka masinaga töötlemiseks.

Kvaliteedi tagamine

Toode on läbinud esmase tüübikatsetuse ja teostatakse tootmisprotsessi pidevat kontrollimist vastavalt standardile EN 998-1 ja omab CE-märgist.

Toode on katsetatud ja sertifitseeritud Euroopa tehnilise tunnustusega ETA-10/0320 fassaadisoojustussüsteemi Knauf Termo Plus M liim- ja armeerimiseguna.

Säilitamine

12 kuud kuivas ruumis puidust kaubaalustel. Avatud kotid tuleb hoolikalt sulgeda.

Pakend

25 kg, art nr 525783

Kasutusala

Mineraalvillast soojustusplaatide kinnitamiseks ehitiste pindadele ja nende peale armeerimiskihide tegemiseks fassaadisoojustussüsteemi Knauf Termo Plus M (ETA-10/0320) paigaldamisel. Sobib ka betoon- ja krohvipindade tasandamiseks.

Kasutatakse sise- ja välistöödeks.

Omadused

- Kasutatakse liimimiseks ja armeerimiseks
- Nakkub hästi pindadega
- Veeauru läbilaskev
- Hea tugevusega
- Tööeldav käsitsi ja krohvimasinaga

Aluspind

Aluspind peab olema kuiv, vaba tolmust, lahtistest osakestest, väljaimbunud ainetest, külmumata ja kandevõimeline.

Seinal olevad suuremad ebatasasused (> 5 mm/m), tuleb enne soojustusplaatide liimimist tasandada.

Vana betoon, krohv, lahtine värv jms puhtaks pesta survepesuriga ning lasta täielikult kuivada. Ebastabiilne, murenev aluspind kruntida Knauf Haftemulsion lahusega (lahjendada veega 1: 4) ja lasta pinnal täielikult kuivada.

Pealekandmine

Käsi

Klebspachtel M 25 kg kuivsegu valada ~ 6 l puhta veega seguvanni, segada läbi aeglase pööretega segutrelliga, lasta 5 minutit seguneda, segada veel kord ja muuta konsistents töö jaoks parajaks.

Masinaga

PFT G4, G5c, HM – liimsegude jaoks mõeldud varustusega.

Soojusisolatsiooniplaatide liimimine

Kandke isolatsiooniplaadi servaosale 5x2 cm seguriba ja plaadi keskohta segupätsid. Segu peab katma paigaldatud plaadi taga vähemalt 40% kontaktpinnast. Plaat paigaldada 10 minuti jooksul seinale.

Tüübdamine

Pärast liimsegu kõvenemist ~ 1-3 päeva pärast (olenevalt segukihi paksusest ja ilmastikust) võib soojustusplaatidega kaetud pinna täien-davalt kinnitada tüüblitega. Lamellvillast plaadid tüübdatakse pinna armeerimise ajal läbi armeerimisvõrgu.

Pinna armeerimine

Kandke segu pinnale segukammiga (10x10 mm). Paigaldage nurgatugevdused ja avakülgede nurgakohtadesse armeerimisvõrgust umbes 300x500 mm tugevdustükid. Seejärel kandke segu segukammiga pinnale, asetage värske segukihi peale armeerimisvõrk, liitekohad teha vähemalt 10 cm ülekattega, vajutada võrk segu sisse u 1/3 sügavusele ja siluda tasaseks nii, et võrk ei oleks nähtav. Vajadusel lisada segu ja siluda. Armeerimiskihi paksus peaks olema vähemalt 5 mm. Kihhi kuivamiseks kulub aeg - vähemalt 3 päeva.

Muu pinna tasandamine

Kandke segu pinnale sobiva paksuse kihina ja siluge siledaks. Vajalik paksus 2-5 mm.

Viimistlus

Viimistluseks sobivad polümeersed krohvid (Knauf Conni jne) või mineraalsed krohvid (Knauf Dekorputz, Knauf Strukturputz jne). Mineraalsed krohvid värvida üle sobivat tooni fassaadivärviga.

Tehnilised andmed

Tera suurus	0–0,6 mm
Survetugevus	≥ 5 MPa
Paindetugevus	≥ 1,5 MPa
Nakketugevus	≥ 0,08 MPa
Veeimavus	< 0,5 kg (m ² ·min ^{0,5})
Tuletundlikkuse klass	A1

Materjalikulu

Plaatide liimimisel	u 5,5 kg/m ²
Armeerimiskihhi jaoks	u 1,2 kg/m ² /mm

Toodud on keskmine materjalikulu, mis võib muutuda sõltuvalt aluspinna omadustest.

Temperatuur ja kliima

Õhu ja aluspinna temperatuur ei tohi pealekandmise ja kõvenemise ajal olla alla +5 °C. Kaitsta vihma ja otseste päikesevalguse eest.

Töötlemisaeg

Sõltuvalt ilmastikuoludest saab valmissegatud mörti plaatide peale kanda umbes 2 tundi.

Muud juhised

Tootele Knauf Klebspachtel M ei tohi lisada muid materjale, kuna nende mõjul segu omadused muutuvad.

Tööriistad puhastage kohe pärast kasutamist veega.

Järgige lisaks Knauf Termo Plus M paigaldusjuhendit ja soojusisolatsiooni liitsüsteemide (SILS) ehitamise eeskirju.

Tööohutus ja jäätmete utiliseerimine

Informatsioon on toote ohutuskaardil.

Tel: +372 6518697

Faks: +372 6518691

info@knauf.ee

www.knauf.ee

Knauf Tallinn UÜ, Järvevana tee 7B, 10132 Tallinn

Tehniliste muudatuste õigus reserveeritud. Kehtib viimane trükk. Meie vastutus kehtib ainult meie toodete omadustele. Kulukogused ja tööde teostamise andmed põhinevad kogemustel, mistõttu neid ei saa vahetult kasutada erinevate töötajate puhul. Tehnilised andmed lähtuvad tehnika praegusest tasemest. Need ei hõlma täielikku ehitusalast reeglilikku, kehtivaid standardeid, norme ja juhiseid. Töö tegija peab lisaks paigalduseeskirjadele ka nendega arvestama. Kõik õigused reserveeritud. Muudatused, järeletrükkid ja fotomehaaniline ning elektrooniline taasesitamise, ka osaline, vajab kirjalikku luba firmalt Knauf Tallinn UÜ, Masina 20, 10144 Tallinn, tel.: (+372) 6518697, faks: (+372) 6518691, e-post: info@knauf.ee Tarnimine toimub ehitusmaterjalide kaupluste vahendusel vastavalt üldistele müügi-, tarne- ja maksetingimustele.

Firma Knauf tarindite konstruktsioonilised, staatilised ja ehitusfüüsikalised omadused on tagatud juhul, kui kasutatakse firma Knauf tarindikomponente või Knauf poolt kirjalikult soovitatud tooteid.