

# Kiilto LK Seinapahtel 1–3 (5) mm



Seinapahtel kuivade siseruumide seintele ja lagedele. Maksimaalne kihi paksus kohttasandusel 5 mm, lauspahteldusel 3 mm. Liimsideaine baasil.



- liimsideainel, valge
- kuivadesse ruumidesse
- seina- ja laepindadele
- kuivamisega 1 ööpäev
- kihipaksus lauspahteldusel 1–3 mm, kohtpahteldusel 1–5 mm

## KASUTUSALA

Kiilto LK on seinapahtel kuivade siseruumide seina- ja laepindadele. Karedad pinnad tuleb eelnevalt pahteldada seinapahtliga Kiilto SK või Kiilto TT. Pinna peenpahtelduseks kasutada seinapahtlit Kiilto LH. Viimistletud pinna võib üle tasandada või värvida. Ei sobi kasutamiseks keraamiliste plaatide all või vinüülkatete aluspinnaks.

## KASUTUSJUHIS

Pahteldatav pind peab olema puhas, kuiv ja tolmuvaba. Uue kihi võib peale kanda alles siis, kui eelmine on kuivanud. Vajadusel tuleb pinda enne uue kihi pealekandmist hoolikalt lihvida ja puhastada.

Puistake Kiilto LK pulber aeglaselt jahedasse (18 °C), puhtasse vette seda pidevalt segades, kuni saate ühtlase massi. Laske segul seista u 15 minutit ja segage uuesti. Kandke pahtel pinnale käsitsi teraspahtlilabidaga või pritsiga. Pritsiga peale kantud kiht tuleb käsitsi üle tasandada. Kui valmis segatud pahtlit soovitakse edasi kasutada järgmisel päeval, tuleb kuivamise vältimiseks pahtlinõu hoolikalt kinni katta.

## LISATEAVE

Sellel tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on esitatud standardtingimustes. Toote tõhusus ja tulemus sõltub kohapealsetest töötingimustest ja -viisidest. Meie kvaliteedijuhimissüsteem tagab ettevõtte toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta endale vastutust toote ebaõige kasutamise või selliste ümbritsevate olude korral, mille üle meil puudub kontroll. Seega pole meil võimalik võtta endale vastutust lõpptulemuse eest. Toote õige kasutamine eeldab, et kasutaja tutvub tööjuhendis kirjeldatud tööpõhimõtete ja toimingutega.

## KESKKOND JA OHUTUS

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge toote ohutuskaardiga. Teave toote ja pakendi hävituse kohta leiate kodulehel [www.kiilto.com](http://www.kiilto.com).

ALUSPÕRANDA NIISKUS	betoon < 90% RH
KIHI PAKSUS	osaline tasandamine 1–5 mm, tasandamine 1–3 mm.
KUIVAMISE KIIRUS	u 1 päev (18 °C) (oleneb ümbritsevatest oludest)
TÖÖTINGIMUSED	soovitus: 18–20 °C, madalaim kasutustemperatuur 10 °C
KLASSIFIKATSIOONID	ülevärvitavate pindade koormusklass RL01... RL03 (ehitustööde kvaliteedi üldnõuete ja hea ehitustava koodeks RYL 2012)
MAX TERA SUURUS	0,5 mm
KULU	1 mm kiht/m <sup>2</sup> tahke aine kaal u 1,2 kg
SEGAMISSUHE	5,5–6,0 l vett / 20 kg kott
SIDEAINE TÜÜP	Plastdispersioon-lubjakiviibaasiline pulber
TÖÖAEG	u 24 h (18 °C)
VÄRVID	Hele
PAKENDI SUURUSED	20 kg kott
LADUSTAMINE	Avamata pakendis max 1 aasta kuivades tingimustes.