

PAISUV BETOON M 400

GRANIITKILLUSTIKUL PÕHINEV, KIVINEMISEL PAISUV KUIVBETOON

Survetugevusklass C30/37 EVS-EN 206-1

Betoon paisub kivinemisel kuni 2 %

KASUTUSKOHAD:

Seadmete, ankrute kinnitamiseks alusbetooni.

Igasuguste raudbetoondetailide montaažitöödeks.

Montaaživigade parandamiseks.

Kautamiseks sise- ja välistingimustes.

KOOSTIS

- Graniitkillustik (2 - 6 mm), kvartslüiv, portlandtsement, plastifikaatorid, betooni paisuti.

ETTEVALMISTUSED TÖÖKS

NB ! Paisumiseefekt säilib ainult kuni 20 min pärast vee lisamist kuivbetoonile.

- Vajalik kogus segupulbrit kallata segamisnõusse või segistisse.
- Lisada vett 10 - 14 % segu kaalust. (2,5 - 3,5 liitrit 25 kg koti kohta)
- Segada mehhaaniliselt või käsitsi kuni segu täieliku märgumiseni.
- Kasuta valmissegatud betoon ära 20 minuti jooksul kui säilib paisumiseefekt.

SÄILITAMINE

- Kottides segupulbrit hoida kuivas ruumis.
- Segupulbri säilimisaeg kuni 1 aasta.