

NAKS - 5

VALGETE, LÄBIPAISTVATE JA MARMORPLAATIDE PAIGALDUSSEGU. VUUKIMISSEGU LAIADELE PLAADIVUUKIDELE.

KASUTAMINE

- Keraamiliste, klinker- ja kiviplaadide paigaldamiseks kivile, krohvile, betoonile, kipsplaadile ja teistele kõvadele pindadele. Klaasplokkide paigalduseks.
- Seinaplaadide ja põrandaplaadide paigaldamiseks.
- Plaatide paigaldamiseks basseinides, eriti märgades ruumides, kuumas keskkonnas ja vanadele plaatidele.
- Sobib ka plaatide paigaldamiseks õue.
- Kivinenult on külma- ja kuumakindel.

SEGU ETTEVALMISTAMINE

- Segupulber kallata kotist segistisse või segamispõusse.
- Lisada puhas leiget vett 20- 22% segupulbri kaalust (5 – 5,5 l 5 kg karbi kohta).
- Segada hoolikalt kuni segu täieliku märgumiseni.
- Enne plaatide paigaldamist soovitatav lasta segul seista umbes 10 min. ja segada kergelt veelkord.
- Valmissegu on kasutatav 4 tundi pärast vee lisamist.

PLAATIDE PAIGALDAMINE

- Segu kantakse aluspinnale plaatimislabidaga.
- Seguga kaetakse pind, mida jõuab plaatida 10-15 min jooksul.
- Seinale määratud segukihi paksus on normaalselt 3-8 mm.
- Plaatide korrigeerimise aeg seinal kuni 10 min.

KIVINEMINE

- Paigaldatud plaadid sobivad vuukimiseks 1-2 ööpäeva möödudes.
- Plaaditud põrandale ei ole soovitatav astuda enne 2-3 ööpäeva.
- Põrandat tohib koormata või lülitada sisse põrandakütet mitte enne 2 nädala möödumist.

KULUNORM PLAATIMISEL

- Keskmise segu kulu 3 - 4 kg ühe plaaditava pinna ruutmeetri kohta.

PLAATIDE VUUKIMINE

- Naks-5 on sobilik segu ka keskmiste ja laiemate vuukide täitmiseks.
- Maksimaalne vuugi laius võib olla kuni 10 mm.
- Vuukimisel kasutada kummist pahtlilabidat.
- Segu kantakse vuukidesse viltuste pahtlilabida tõmmetega üle vuukide.
- Sõltuvalt keskkonnast peab plaadid üleliigsest segust puhastama 15-30 min. jooksul pärast vuukide täitmist.
- Puhastamiseks kasutada niisket käsna.
- Lõplikult puhastatakse plaadid pärast kuivamist kuiva lapiga.
- Segu kulunorm vuukimisel on 1-2 kg/m².

PIIRANGUD

- Segu kui ka aluspinna temperatuur plaatimisel ja vuukimisel peab olema 2 ööpäeva vältel üle +5 °C.
- Plaatimise ajal ja 48 tundi peale plaatimist EI TOHI kasutada põrandakütet.
- Toode sisaldab tsementi. Veega kokkupuutumisel tekib leeliseline reaktsioon. Võib tekitada naha ärritust. Silma sattumisel loputa kohe rohke veega. Täpsemad andmed toote ohutuskaardil.

SÄILITAMINE

- Originaalpakendis, kuivas ruumis on segu säilimisaeg 1 aasta.