

Capadur DecorLasur

Keskkonnasõbralik, veega vedeldatav ja polüuretaan puidulasuur välis- ja sisetöödeks



Tootekirjeldus

Kasutusala	<p>Möötuhooldvate puitehitusdetailide nagu aknad, ukсед; piiratud mööduhooldvusega puitehitusdetailide nagu nuut ja punnvooderused, aknapiirded, väravad jne ja mitte möötuhooldvate puitehitusdetailide, nagu voodrilauad, aiad, sindlid, rõdurinnatiseid, salongid jne värvimiseks ja kaitsmiseks sise- ja välistöödel.</p> <p>Enne plaadikujuliste puitmaterjalide nagu nt massiivpuidust plaadid, kihiline vineer, puitlaast- ja puitkiudplaadid katmist jälgida BFS-infolehe nr. 18 lõik 2.2.3 jj juhiseid.</p> <p>Capadur DecorLasurile kasutamiseks välisviimistluses võib lisada toodet Caparol-Fungizid, mille abil saab pind ajutiselt kaitstud seente ja vetikate eest.</p> <p>Olenevalt bioloogilisest koormusest tuleb saastest eriti ohustatud puitehitusdetailide, nt lamekatuste räätstaste, samuti plaatidena müüdavate puitmaterjalide (nt merimännist plaatide), OSB korral arvestada seente ja vetikate taastekkimisega ka enne tavapärase garantiitähataja möödumist.</p> <p>Caparol DecorLasur koos tootega Caparol-Fungizid ei sobi siseruumidesse ja kasutamiseks laste mänguasjadel.</p>
Omadused	<ul style="list-style-type: none"> ■ Veega vedeldatav ■ Keskkonnasõbralik ■ Ei moodusta kilet ■ Kõrge elastsusega ■ Kõrge difusioonivõimega ■ Sobib laste mänguasjade värvimiseks, vastavalt standardile EVS EN 71-3
Sideaine	Polüuretaan-akrüüldispersioon
Pakendi maht	<ul style="list-style-type: none"> ■ Standardvärvitoonid <p>750 ml: mänd, hele tamm, kreeka pähkel, pähklipuu, palisander, pöök, mahagon, eebenipuu, värvitu 2,5 ml: kõik standardtoonid 5l: valge, värvitu 375ml: värvitu</p>
Värvitoonid	<p>Värvitu, mänd, eebenipuu, hele tamm, mahagon, pähklipuu, palisander, pöök, kreeka pähkel, valge. ColorExpress (Capamix) masinatega toonitav 89 värvitooni (3D värvikaart). Samuti toonitav paljude teiste värvikaartide järgi.</p> <p>Tähelepanu! Mõned värvitoonid on kasutatavad ainult välistöödel. Info antud toonide on saadaval ColorExpress toonimisüsteemis. Capadur DecorLasuri värvit baasi võib kasutada välistöödel ainult kruntkihina, kui pinnale kantakse toonitud lasuur või viimistluskihina, kui eelnevaks kihiks on tumeda tooniga lasuur, kuna vastasel juhul ei saavutata piisavat UV- kaitset. Ilmastikuoludele avatud pindu värvitu baasiga mitte viimistleda.</p>
Läikeaste	Siidjasläikiv. Läikeaste võib olenevalt puitpealispinnast varieeruda.



Säilitamine

Originaalpakendis säilib vähemalt 1 aasta.

Tehnilised andmed

- Tihedus: ca 1,05 g/ cm³
- Tahkete osakeste sisaldus: ca 35 %

Töötlemine

Sobivad aluspinnad

Möötuhoodvad, piiratud mööduhoodvusega ja mittemöötuhoodvad puitpinnad. Aluspind peab olema puhas, pinnal ei tohi olla värvi nakkumist takistavaid aineid. Puiduniiskus ei tohi ületada möötuhoodva puitpinna puhul 12% ja piiratud ning mittemöötuhoodva puitpinna puhul 15%.

Jälgida konstruktiivseid puidukaitse põhimõtteid. Need on eelduseks puidukaitse pikaealisusele. Valge lasuuri puhul võib ebasoodsate tingimuste ja puidu koostisosade tõttu ilmneda kollasust.

Aluspinna ettevalmistamine

Uued puitdetailid

Siledad puitpealispinnad lihvida piki kiudu, puhastada, eemaldada põhjalikult puidust immitsevad ained, nagu nt vaik. Välistöödel impregneerida puidukaitsevahendiga Capacryl Holzschutz-Grund.

Vana töötlemata puit

Hallinenud, ilmastikust mõjutatud puitpinnad lihvitakse kahjustamata kandevõimelise puiduni ja puhastatakse. Välistöödel impregneeritakse puidukaitsevahendiga Capacryl Holzschutz-Grund.

Viimistlusmaterjalidega kaetud puit

Mittekandvad vanad kihid kuni puiduni täielikult eemaldada. Välistöödel kruntida Capacryl-Holzschutzgrundiga. Kinnised vanad kihid üle lihvida, puhastada ja kontrollida Capadur DecorLasuriga sobivust.

Seente ja hallitusega kahjustatud pinnad välisviimistluses (ennetev kaitse)

Aluspinna ettevalmistus nagu eelnevatel juhtudel. Capadur DecorLasur 6 mahuprotsendi Caparol-Fungizidiga põhjalikult segada. Palume jälgida Caparol Fungizidi tehnilist informatsiooni. Seente ja hallitusega kahjustunud puitpinnad välisviimistluses: kahjustunud pind korralikult puhtaks pesta. Pealispinnad järeltöödelda tootega Capatox. Aluspinna ettevalmistus nagu eelnevatel juhtudel. Capadur DecorLasur 6 mahuprotsendi Caparol-Fungizidiga põhjalikult segada. Palume jälgida Caparol Fungizidi ja Capatoxi tehnilisi informatsioone.

Pealekandmise meetod

Juhend pihustamiseks:

	Pritsimisrõhk	Öhurõhk	Lahjendamine	Ø Düüs
Airless	160-180 bar			0,23-0,28mm=0,009-0,11 tolli
Airmix/aircoat	60-90 bar	1- 2,5 bar	max 5%	0,23-0,28mm=0,009-0,11 tolli
Finecoat			10- 25%	1,3-1,8 mm (3-4)
Kõrgsurve anum/püstol		2- 4 bar	10- 25%	1,5 mm

Kattekihtide ülesehitus

Töötlemine

Lasuuri enne kasutust segada. Peale kanda pintsliga või pihustiga. Pihustamisel lahjendada veega. Capadur DecorLasuri koos Caparol-Fungizidi mitte pihustada!

Kattekihtide pealekandmine

	Väljas*	Sees
	Möötuhoodvad ja piiratud ning mittemöötuhoodvad puitehitusdetailid	
Kruntkiht	Capacryl Holzschutz-Grund	Capadur DecorLasur
Vahekiht	2x Capadur DecorLasur	reeglina pole vajalik
Lõppkiht	Capadur DecorLasur	Capadur DecorLasur

*Optimaalseks UV-kaitseks tuleks vähemalt 3 x lasuurida (toonitud toodet).

Kulu

Pintsliga siledal puitpealispinnal umbes
80-100 ml/m²

Pintsliga hõõveldamata puitpealispinnal
200-250 ml/m²

Töötlemistingimused

Minimaalne lubatud värvi pealekandmise temperatuur:
Vähemalt +8 °C (materjal, aluspind ja ümbritsev õhk)

Kuivamine/kuivamisaeg

Temperatuuril +20 °C ja suhtelise õhuniiskuse 65% juures tolmukuiv 20-30 min pärast, nakkekindel 2-3 h pärast, läbikuivanud ja ülevärvitav 6-8 h pärast.

Tähelepanu

Ohutusnõuded (trükkimineku seisuga)

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida pihustussudu sissehingamist. Töö ajal ja pärast seda hoolitseda põhjaliku õhutuse eest. Silma või nahale sattumisel loputada koheselt rohke veega. Töövahendid puhastada koheselt pärast kasutamist vee ja seebiga. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogudesse ega pinnasesse. Täpsemad juhised: vt ohutuskaarti.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusesse anda ainult täiesti tühjad anumad. Vedelaid jääke käsitleda sarnaselt vesialuseliste värvidele, kuivanud materjalijääke sarnaselt kuivanud värvidele või majapidamisjäätmetele.

ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul

(kat.A/e): 130 g/l (2010). See toode sisaldab max 30 g/l LOÜ-d.

Värvide ja lakkide tootekood

M-KH01

Koostis

Koostisained vastavalt VdL-RL01-le

Polüuretaan/polüakrülaatvaik, värvilised pigmendid, vesi, glükoolid, esteralkohol, lisandid, konservandid.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Tehniline informatsioon nr 187 – seisuga märts 2020

Antud tehniline informatsioon on koostatud uusimate tehnikasaavutuste ja meie kogemuste baasil. Aluspindade ja objektide valitsevate tingimuste mitmekesisust silmas pidades on ostja/kasutaja kohustatud kontrollima meie materjalide sobivust ettenähtud otstarbel kasutamiseks igal konkreetsel juhul. Uue tehnilise informatsiooni ilmumisega kaotab käesolev infoleht kehtivuse.

SIA DAW Baltica · Mellužu 17-2, Rīga, LV-1067 · tālr.: 67500072 · fakss: 67440660 · e-pasts: info@daw.lv · www.caparol.lv
SIA DAW Baltica Eesti filiaal · Läike tee 2/1, Peetri küla, Rae vald 75312 Harjumaa · büroo 600 0690 · faks 600 0691 · e-post: info@daw.ee · www.caparol.ee
UAB „Caparol Lietuva“ · Kirtimų g. 41, LT-02244 Vilnius, tel. 8 5 2602015, fax. 8 5 2639283, el.p.: info@caparol.lt · www.caparol.lt