

SamtGrund E.L.F.

Keskkonnasõbralik, nakkuvust parandav kruntvärv kasutamiseks sisepindadel.



Tootekirjeldus

Kasutusala	Siledaks, nakkuvust parandavaks ja struktuuri säilitavaks kruntkihiks siledatel ja nõrgalt imavatel aluspindadel.
Omadused	<ul style="list-style-type: none"> ■ Veega lahjendatav, keskkonnasõbralik ja vähese lõhnaga ■ Minimiseeritud emissiooniga ja lahustivaba ■ Hea nakkekrunt ■ Difusioonile avatud ■ Hea kattevõimega ■ Lihtne töödelda
Pakendi maht	Baas 1: 2,5 l; 10 l. Baas 2: 10 l pärast toonimist
Säilitamine	Hoida jahedas, kaitstuna miinuskraadide eest.
Tehnilised andmed	<ul style="list-style-type: none"> ■ Tihedus: ca 1,3 g/cm³

Töötlemine

Sobivad aluspinnad	Aluspinnad peavad olema puhtad, tugevad ja kuivad, pinnal ei tohi olla nakkumist takistavaid aineid.
Aluspinna ettevalmistamine	<p>Krohvid ehitussegude rühmast PII ja PIII Tugevad, normaalse imavusega krohvid võib katta ilma aluspinna eelneva ettevalmistuseta. Suurepoorilised, liivased, imavad krohvid kruntida Caparol OptiGrund E.L.F või Capasol LF.</p> <p>Kips- ja valmiskrohvid ehitussegude rühmast PIV ja PV Kruntida tootega Caparol-Hafgrund või SamtGrund E.L.F.. Lubjakihiga kaetud kipskrohvid lihvida, puhastada tolmust ja kruntida Caparol Tiefgrund TB-ga.</p> <p>Kipsist ehitusplaadid Tugevalt imavad plaadid kruntida Caparol OptiGrund E.L.F või Caparol Tiefgrund TB. Tugevalt tihendatud, siledatel plaatidel kasutada ilma täiendava eeltötluseta nakkuvust parandava krundina.</p> <p>Kipskartongplaadid Pahtli teravad servad maha lihvida. Pehmed ja lihvitud pahtlikohad tugevdada Caparol Tiefgrund TB-ga. Katta pind Caparol Haftgrund või Capasol LF või SamtGrund E.L.F-ga. Vees lahustuvad või värvi muutvad plaadid kruntida eelnevalt Caparol AquaSperrgrundiga.</p> <p>Betoon Eemaldada võimalikud nakkumist takistavad osakesed, samuti tolm, liivane pealispind.</p>



Poorbetoon

Kruntida Capaplexiga, 1:3 veega lahjendatult.

Lubiliivakivi- ja tellismüüritis

Värvida ilma pinda eelnevalt töötlemata.

Kandvad värvkatted

Mattide, nõrgalt imavate värvikihtide puhul kasutada nakkuvust parandava krundina.

Liimvärvid

Täielikult maha pesta. Pind kruntida Caparol Tiefgrund TB-ga.

Lahtised tapeedid

Täielikult eemaldada. Pind kruntida Caparol Tiefgrund TB-ga.

Ei sobi isloeriva krundina vesilahustuvate värvviandvate komponentidega aluspindadele, hallituse-, nikotiini-, vee-, rooste- või rasvapekkidega pindadele.

Puit ja puitmaterjalid

Katta vesilahustuvate, keskkonnasäästlike Capacryl Acryl-Lacken lakkide või Capadur Holzfarbe puiduvärvidega.

Väikesed defektid

Pärast pinna ettevalmistamist parandada defektsed kohad Caparol-Akkordspachtel või Glättspachtel. Suurepoorilised, liivased, imavad pinnad kruntida Capasoliga.

Krunt ja vaheviimistlus:

SamtGrund E.L.F. max 5% veega lahjendatult;

Lõppviimistluskiht:

Samtex 3 E.L.F., Samtex 7 E.L.F., Samtex 20 E.L.F..

Kulu

Ca 135 ml/m² kihi kohta siledal aluspinnal. Karedatel aluspindadel on materjali kulu vastavalt suurem. Täpne materjali kulu teha kindlaks proovikatmise teel.

Töötlemistingimused

Minimaalne lubatud õhtutemperatuur pealekandmisel:

+5 °C aluspind ja õhk.

Kuivamine/kuivamisaeg

+20 °C ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures on pealispind 4-6 h möödudes kuiv ja ülevärvitav. Täiesti kuivanud ja koormust taluv umbes 3 päeva pärast. Madalam temperatuur ja suurem õhuniiskus pikendavad kuivamisaega.

Tööriistad

Värv kantakse pinnale pintsliga, rulli või pihustusseadmega.

Tööriistade puhastamine

Tööriistad puhastada kohe pärast kasutamist veega.

Õhuvaba pihustamine

Pihustusnurk: 50°
Düüs: 0,021–0,026"
Rõhk: 150–180 bar

Tähelepanu

Nähtavate värvi jätkukohtade vältimiseks tuleb värv kanda pinnale ühes tööetapis märg-märjale meetodil.

Tähelepanu

Ohutusnõuded (trükkimineku seisuga)

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Silma sattumisel loputada koheselt veega. Pihustussudu mitte sisse hingata. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogudesse ega maapinnasesse. Täpsemad andmed: vt ohutuskaarti

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusesse anda ainult täiesti tühjad anumad. Materjalijäägid utiliseerida nagu vesialuseliste värvide jäägid, kuivanud materjalijäägid utiliseerida nagu kuivanud värv või olmeprügi.

ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul

(A/a): max 30g/l (2010). See toode sisaldab maksimaalselt 1 g/l LOÜ-d.

Koostis

Kuntsvaikdispersioon, pigmendid, mineraalsed täiteained, vesi, lisandid, konservandid.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Tehniline informatsioon nr EX-D008-2D – seisuga aprill 2020

Antud tehniline informatsioon on koostatud uusimate tehnikasaavutuste ja meie kogemuste baasil. Aluspindade ja objekt valitsevate tingimuste mitmekesisust silmas pidades on ostja/kasutaja kohustatud kontrollima meie materjalide sobivust ettenähtud otstarbel kasutamiseks igal konkreetsel juhul. Uue tehnilise informatsiooni ilmumise kaotab käesolev infoleht kehtivuse.

SIA DAW Baltica · Mellužu 17-2, Rīga, LV-1067 · tālr.: 67500072 · fakss: 67440660 · e-pasts: info@daw.lv · www.caparol.lv
SIA DAW Baltica Eesti filiaal · Läike tee 2/1, Peetri küla, Rae vald 75312 Harjumaa · büroo 600 0690 · faks 600 0691 · e-post: info@daw.ee · www.caparol.ee
UAB „Caparol Lietuva“ · Kirtimų g. 41, LT-02244 Vilnius, tel. 8 5 2602015, fax. 8 5 2639283, el.p.: info@caparol.lt · www.caparol.lt