

TELLISESILER TT

PEEN TASANDUSKROHV KUIVADESSE, NIISKETESSE JA MÄRGADESSE RUUMIDESSE

**Plastiline, kerge töödeldavusega polümeerne tasanduskrohv.
Käsitsi kui krohvipritsiiga seintele kantav.**

KOOSTIS

- Peeneteraline liiv, paekivijahu (maksimaalne tera suurus 0,8 mm), tsement, lubi, polümeerid, plastifikaatorid.
- Toon hall.

KASUTATAKSE

- Erinevatest mineraalsetest ehitusmaterjalidest seinte tasandamiseks, krohvimiseks siseruumides.
- Tulemüüride ja suitsulõõride krohvimiseks.
- Vanade krohvipindade parandamiseks.

ALUSPIND

- Sobivad tellis, keramsiit, kergbetoon, betoon, vana krohv ja teised niiskuskindlad pinnad.
- Aluspind peab olema puhas, kõva ja tolmuvaba.
- Aluspinna naket nõrgendavad ained nagu lahtine värv, rasv, tolm ja eelnevad mitteniiskuskindlad tasanduskihid tuleb eemaldada.

ETTEVALMISTUSED TÖÖKS

- Vajalik kogus segupulbrit kallata segamismõusse.
- Lisada vett 15-16% segu kaalust. (3,75 - 4 liitrit 25 kg koti kohta)
- Segada mehhaaniliselt või käsitsi kuni segu täieliku märgumiseni.
- Lasta segul veidi seista ja segada veel kord.
- Valmissegu kasutatakse 4 tundi.

KROHVIMINE

- Krohvimiseks kasutada 60-80 cm pikkusi terassilureid.
- Väga kuivi ja poorseid pindu niisutada enne krohvimist.
- Käsitsi tasandamisel pannakse segu terassilurile ja kantakse seinale.
- Mehhaanilise tasandamise korral lastakse segu seinale krohvipritsiiga ühtlase kihina ja tasandatakse seejärel terassiluritega.
- Tasanduskihi paksus lauskrohvimisel normaalselt 2-7 mm kord. Krohvi parandustel kuni 30 mm.

KIVINEMINE

- Ühe krohvikihi kivilinemise aeg keskmistes tingimustes on üks ööpäev.
- Enne järgmise tasanduskihi seinale kandmist peab olema eelnev kiht kuivanud.
- Väga kuivades tingimustes on soovitatav krohvitud pindu hiljem niisutada.
- Kivilinenud pinnad on pahteldatavad ja värvitavad. 28 päevane survetugevus rohkem kui 6 MPa (EN 1015-11).

PIIRANGUD

- Krohvimisel peab aluspinna, krohvi ja ruumi temperatuur olema üle + 5 °C
- Ei sobi kasutamiseks mitteniiskuskindlatel ja nõrkadel aluspindadel ega värvitud pindadel.
- Ei sobi põrandate tasandamiseks.

SÄILITAMINE

- Kottides segupulbrit hoida kuivas ruumis.
- Segupulbri säilimisaeg 1 aasta.

KULUNORM KROHVIMISEL

- Lauskrohvimisel keskmiselt 1,2-1,3 kg 1 mm paksuse kihi korral.