



SAKRET WIP ÕHUKESEKIHLINE TASANDUSKROHV

28.04.17.

Peeneteraline tsemendipõhine polümeeridega elastne kuivsegu mineraalsete pindade tasandamiseks õhukesekihilise krohvina.

Kasutuskohad:

- Sisetingimustes, välitingimustes
- Seintele, lagedele

Rakendused:

- Mineraalsete pindade nagu betoonplokid, erinevad tellised, keramsiit- ja poorbetoonplokid, betoonpaneelid, krohvitud pinnad õhukesekihiliseks tasandamiseks.
- Kasutatav märgade, niiskete ja kuivade siseruumide seinte tasandamiseks enne pahteldamist, hüdroisolatsioonivõõpade peale kandmist või plaatimist. Sobilik ka kõrge niiskuskoomusega siseruumidesse nagu basseinid ja keldrid.
- Sobilik kõikidele lubitsem- ja tsementkrohvidele alates krohvi tugevusklassist CS II. Ei sobi kipskrohvide ülekrohvimiseks.
- Sobilik kasutamiseks koos klaaskiud-armeerimisvõrguga.
- Sobilik fassaadide tasandamiseks.
- Viimistletav kõikide sise- ja fassaadivärvidega, tsement- ja polümeersete pahtlitega, dekoratiivkrohvidega, hüdroisolatsioonimastiksiga.
- Sobilik tsementplaatide, puitlaastplaatide ja kipskartongplaatide õhukesekihiliseks tasandamiseks.
- Sobivus RYL-i koormusklassidesse, klasside määratlus vastavalt RT kaartidele: RL 01 kuni RL 06.

Omadused:

- Elastne
- Kõrge veeauru läbilaskvusega
- Vee- ja külmakindla
- Väga hea töödeldavusega

Koostisained:

- Portlandtsement
- Polümeerid
- Mikrokiud
- Sõelutud kvartslüü
- Inertsed täiteained

Tehnilised andmed:

Värvus	Hall pulber
Maksimaalne terasuurus	0,5 mm
Minimaalne ja maksimaalne kihipaksus	1-8 mm
Kulu 1 mm paksuse kihi korral	1,6 kg/m ²
Lisatav veekogus 25 kg kohta	u. 6,5 l
Kasutusaeg vee lisamisest	u. 2 tundi
Krohviklass vastavalt standardile EVS-EN 998-1	CS III
Paindetugevus	4 N/mm ²
Kapillaarse veeimavuse klass	W2 (madal)
Nakketugevus	≥1,4 N/mm ²
Veeauru läbilaskvusklass	V 1 (kõrge)
Külmakindlusklass	F 50
Õhu- ja aluspinna temperatuur töötlemise ajal	+5 ...+25°C
Tuletundlikkus	A1 (mittepõlev)



SAKRET WIP ÕHUKESEKIHILINE TASANDUSKROHV

28.04.17.

Aluspinna ettevalmistamine:

- Aluspind peab olema püsiv, kandev, kuiv, õli-, rooste ja mustusevaba.
- Sügavamad augud täita Sakreti lubitsemend- või tsementkrohvidega.
- Aluspinnalt eemaldada lahtine ja irduv värv, pudenev krohv, puhastada sooladest ja tolmust.
- Kui aluspind on värvitud mittemineraalse värviga, tuleb värv seinast eemaldada või karestada.
- Ettevalmistatud pinnad kruntida sobiliku Sakreti krundiga.

Töö käik:

- Kuivsegu puistata puhtasse külma veega täidetud anumasse.
- Segamiseks kasutada käsimiksrüt kiirusega 600 pööret minutis kuni homogeense, tükivaba mördi tekkimiseni.
- Mört kanda pinnale hammaskellu, pahtlilabida või krohvipumba abil ning tasandada liibi või pahtlilabida abil soovitud paksuseni.
- Aluspinna armeerimise korral suruda võrk äsja peale kantud märga mörti ning tasandada see pahtlilabida abil kuni võrk enam ei paista. Peale kihi kuivamist katta kogu pind veelkord õhukese mördikihiga. Optimaalne kihtide kogupaksus laustasandamisel kuni 8 mm, maksimaalne kogupaksus kuni 10 mm.
- Aluspinna tasandamise korral juhendada krohvimistöde meetoditest.

Täiendav info toote kasutamise kohta:

- Mördi pealekandmisel võib õhu- ja aluspinna töötemperatuur olla +5 ...+25°C, suhteline õhuniiskus mitte üle 80%
- Äsja krohvitud pinda kaitsta sademete, otseste päikesekiirte ja külmumise eest.
- Krohvitud pindu ei ole soovitatav värvida varem, kui 1 nädala möödumisel krohvimistödest, dekoratiivkrohviga võib krohvitud pindu katta vähemalt 48 h möödumisel krohvimisest.
- Tööriistad pesta koheselt peale kasutamist veega
- Krohvikihi ülekrohvimisel tuleb arvestada asjaoluga, et kasutatav krohv ei tohi olla tugevam, kui alumisse kihti jääv krohv.

Pakend:

- Paberkotid 25 kg, alusel 48 tk

Säilitamine:

- Säilitada kuivas suletud originaalpakendis.
- Optimaalseim säilitustemperatuur 0 ...+20°C.
- Säilivusaeg originaalpakendis 12 kuud alates tootel märgitud valmistamiskuupäevast.

Utiliseerimine:

- Kivistunud või kasutuskõlbmatu toode ja paberpakend utiliseerida vastavalt seadusandlusele ja keskkonnanõuetele.

Ohutusnõuded:

- Hoiduda segu silmadesse ja nahale sattumise eest.
- Kontakti tekkides loputada silmad jooksva vee all ning vajadusel pöörduda arsti poole.
- Toote ohutuks kasutamiseks tutvuda tooteohutuskaardiga.

Täiendav informatsioon:

- Toodetud Eestis. Tootja Sakret OÜ, Mäo küla, Paide vald 72751, Järvamaa, tel: 666 7230, www.sakret.ee, info@sakret.ee

Toote tehnilise kirjelduses välja toodud andmed kehtivad antud toote kasutamise korral juhul, kui antud toote kohta pole tootja avalikustanud kirjeldusest erinevaid või täiendavaid allkirjastatud tehnilisi andmeid või dokumente. Tootja ei vastuta toote vale või mittesihtotstarbeliise kasutamise eest. Toodet või selle kasutamist puudutavate küsimuste tekke korral palume ühendust võtta edasimüüja või tootjaga. Toote ohutut käitlemist puudutav informatsioon on esitatud tooteohutuskaardis, deklareeritavad toote parameetrid on esitatud toote toimevõime deklaratsioonis.