

# MOMENT Parquet & laminate

Tehniline andmeleht  
10.2016

## OMADUSED

- väga tugev nake
- ideaalne koostamiseks, liimliidete jaoks ja pindade liimimiseks
- kuumuskindlus vastavalt DIN EN 14257 >7N/mm<sup>2</sup>

## KASUTUSVALDKOND:

- Spetsiaalselt parketi ning laminaadi paigaldamiseks
- koosteliimimine (tüübel-, sulund- ja tappliidete jaoks), isegi akende ja uste puhul
- liimliited, nt köögi tööpindade puhul (täispuit, servakant jne)
- kõrgsurvelaminaadi (HPL) puidu ja puitmaterjalide külge liimimine

## KASUTUSJUHISED

### Eeltöötlus

Detailid peavad olema puhtad ja tiheda istuga. Suure õli- või tanniinisaldusega puit nagu tiik pühitakse enne liimimist atsetooniga puhtaks. Puidu niiskussisaldus peab jääma 8-12% vahele. Suurem niiskussisaldus pikendab lõplikku kuivamisega.

### Pealekandmine

Parketi ning laminaadi liimimisel: Liim kanda ühtlaselt parketi soonde ning suruda detailid kokku (~25g/m) kogu avatud aja jooksul (ca 15 min). Liimijäägid eemaldada koheselt niiske lapiga. Muud pinnad: kandke liim pintsliga, plastkammi, rulli või muu pealekandmisseadmega ühele pinnale, kõvade puitude puhul mõlemale pinnale. Ärge kasutage rauda sisaldavaid tööriistu (värvimuutuse oht).

### Ühendamiseks vajalik surve

pindade liimimisel >0,2 N/mm<sup>2</sup>  
koosteliimimisel ja kõvade puitude puhul >0,5 N/mm<sup>2</sup>  
pinge all olevad detailid vajavad üldiselt suuremat survet

### Kokkusurumine

Detailid võib kokku suruda kuumalt või külmalt tavalisi tööriistu, rakiseid või presse kasutades.

### Surveaeg

Surveaeg sõltub keskkonnatingimustest, puidu tüübist ja niiskusesisaldusest ning liimikogusest. Tavatingimustes on minimaalne surveaeg:

1. puidu liimimisel  
20°C juures umbes 15-20 minutit  
30°C juures umbes 10-15 minutit
2. kõrgsurvelaminaadi liimimisel  
20 °C juures umbes 40 minutit  
40 °C juures umbes 25 minutit  
60 °C juures umbes 15 minutit

Kuumpressimisel võib detaile pärast jahtumist edasi töötlemata hakata.





Excellence is our Passion

### **Kuumtihendustehnoloogia**

70-80°C soojendamisel kuivanud kile pehmeneb ja seda saab siis seada.

### **Puidu värvimuutus**

pH on 3,5. Õli- või tanniinisaldusega puidu puhul ei ole värvimuutus tõenäoline, kui liimimisel ei kasutata rauasisaldusega tööriistu. Puidu värvimuutuse saab kõrvaldada oblikhappe 2-3% vesilahusega.

### **Avatud aeg**

Avatud aeg sõltub ruumi temperatuurist, suhtelisest õhuniiskusest, puidu kõvadusest ja niiskusesisaldusest ning liimikogusest. Ruumi 20°C temperatuuril on avatud aeg maksimaalselt 15 minutit. Seadke detailid paika, kuni liim on veel märg..

### **TEHNILISED ANDMED**

Koostis	Polüvinüülatsetaadipõhine sünteetiline vaikliim
Tihedus	umbes 1,1 g/cm <sup>3</sup>
Kuumakindlus	kuni +70°C
Avatud aeg	kuni 15 min
Pealekandmistemperatuur	vähemalt +5°C
Kulu	umbes 150 g/m <sup>2</sup>
Värvus	valge
Liimliite värvus	läbipaistev
Säilivus	jahedas kohas 24 kuud

### **PIIRANGUD**

#### **Tööriistade puhastamine**

Puhastage tööriistad kohe pärast kasutamist veega. Pehmendage tahkunud liim veega ja eemaldage.

#### **Hoidmine**

Hoidke tihedalt suletuna ja külmumise eest kaitstuna. Enne liimimist laske külmaga paksuks muutunud liimil töötemperatuurini soojeneda ja segage hoolikalt. Tavaliselt see protsess liimi kvaliteeti ei mõjuta. Stabiilne 24 kuud.

### **TERVISHOID JA OHUTUS**

Enne toote kasutamist tutvuge ka tellimisel saadaoleva materjali ohutuskaardiga.

“Käesoleval tehnilisel andmelehel (TDS) esitatud teave, sealhulgas toote kasutamise ja pealekandmise alased soovitused põhinevad meie teadmistel ja kogemustel andmelehe väljaandmise kuupäeva seisuga. Toote erineva kasutusotstarve ja meie kontrollile allumatute töötingimuste tõttu ei vastuta Henkel liimi konkreetse rakenduse jaoks sobivuse ega kavatsetud tulemuse saavutamise eest. Soovitame tungivalt toodet sobivuse kindlaksmääramiseks eelnevalt katsetada.

Igasugune vastutus käesoleval tehnilisel andmelehel esitatud või muude kirjalike või suuliste soovituste eest antud toote kohta on välistatud, välja arvatud juhul, kui pole selgesõnaliselt teisiti kokku lepitud või tegemist on meiepoolsest hooletusest põhjustatud surmajuhtumi või kehavigastusega või kehtivast tootevastutuse alasest seadusandlusest tuleneva vastutusega.”

**Henkel Balti OÜ**

Sõbra 56B

51013 Tartu, Estonia

Tel. (+372) 7305 800

Internet: [www.moment-liimid.ee](http://www.moment-liimid.ee)