

Cinderella

Kergesti puhastatav matt seinavärv



- ✓ Easy to clean – lihtsalt puhastatav
- ✓ Tugevad täiteained -looduslikud alumosilikaadid
- ✓ Iseseisvalt ristsiduv dispersioon
- ✓ Esmaklassiline kulumis- ja pesukindlus (1. klass EN 13300)



Kirjeldus	
Omadused	<p>Matt vesialuseline akrüülvärv kuivadesse ja niisketesse siseruumidesse.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Mugavalt pinnale kantav, ei pritsi ega voola, kuivab kiiresti, peaaegu lõhnatu. ✓ Suurepärase kattevõimega. ✓ Kõrgete dekoratiivsete omadustega - moodustab sileda, mati, tiheda, tugeva, määrdumisele vastupidava pinnakatte. ✓ Spetsiaalne iseseisvalt ristsiduv dispersioon on kõrge keemilise vastupidavusega, muutes pinna kergesti puhastatavaks ka sellistest rasketest plekkidest nagu kohv, tee, vein, puuviljamahl, tekstimarkerid, vilt-, värvi- ja pastapliiatsid, akvarellid, huulepulk jne. ✓ Sisaldab tugevatel looduslikel alumosilikaatidel põhinevaid täiteaineid, mis annavad värvitud pinnale mehaanilise tugevuse. ✓ Märghõrdekindluse kõrgeim 1. klass (EN 13300). ✓ Mustus eemaldada värvitud pinnalt võimalikult kiiresti, kohe pärast selle tekkimist. ✓ Värvitud pind on vastupidav mõõdukale hõõrdumisele läiget muutmata. <p>EÜ LOÜ sisalduse piirväärtused: alaliik a 30 g/L. Maksimalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis värvis <10 g/L.</p> <p>Läikeaste:</p> <ul style="list-style-type: none"> • matt (u. 7) vastavalt EN 13300 <p>Kulumiskindlus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1. klass vastavalt EN 13300
Kasutusala	Seinte värvimiseks kuivades ja kõrgendatud nõudmistega ruumides, kus on nõutav tugev, matt kergesti puhastatav pind. Eriti sobilik lastetubadesse, kooliruumidesse, hotellidesse, köökidesse ja toitlustusasutustesse. Pinnakatet mitte kasutada joonistamisalusena! Ei sobi põrandate, uste ja mööbli värvimiseks
Värvitavad pinnad	Täielikult kuivanud uued või varem värvitud betoon-, gaasbetoon-, kipsplaat-, puitlaastplaat- ja puitkiudplaat-, pahtel- ja krohvpinna, ülevärvitavad tapeedid jt. rullmaterjalidega kaetud pinnad. Sisetöödel
Kvaliteedi standardid ja märgid	<ul style="list-style-type: none"> ✓ EN 13300 – vesialuseliste sisetööde värvide ja lakkide kattevõime, läikeastme ja märghõrdekindluse klassifitseerimis standard ✓ LOÜ (lenduavad orgaanilised ühendid) – sisaldused on vastavuses EL direktiiviga 2004/42/EÜ ✓ Toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 ja OHSAS 18001:2007 standardite nõuetele vastava integreeritud kvaliteedi-, keskkonna- ning tööohutuse ja tervishoiu juhtimissüsteemiga
Tehnilised omadused	

Pinna ettevalmistus	Varem värvimata pind: Pind puhastada tolmust ja mustusest. Vajadusel ebatasasused pahteldada sobiva pahtliga (N:FILLER sarjast). Lasta kuivada, lihvida ühtlaseks ja eemaldada lihvimistolm. Pahteldatud pinnad, poorsed või ebaühtlase poorsusega pinnad kruntida niiskustõkkega Aquastop. Järgida toote kasutusjuhendit. Ühtlustamiseks aluspinna imavust, suurendamiseks värvitud pinna koormustaluvust, ja vähendamaks kattevärvu kulu, kruntida pinnad veebaasil kruntvärviga Flat. Varem värvitud pinnad: Pind puhastatud mittepüsivast ja kooruvast materjalist, mustusest, rasvast ja tolmust. Vajadusel kasutada hallituse eemaldamiseks vahendit Biotol E või Biotol Spray (järgida toodete kasutusjuhendeid). Tugevalt määrduvad või tahma-, vee-, nikotiini-, rasvapekkidega pinnad pesta 3-5%-lise soodalahusega, seejärel puhta veega hoolikalt loputada ning lasta kuivada. Peale seda kruntida isoleervärviga Objekt. Tugevad vanad alküüdpinnad lihvida matistumiseni, hoolikalt eemaldada lihvimistolm. Ebatasasused, praod ja lohud pahteldada sobiva pahtliga (N:FILLER sarjast). Pahteldatud pind lihvida ühtlaseks ja eemaldada lihvimistolm. Pahteldatud pinnad kruntida poorsuse vähendamiseks niiskustõkke Aquastop lahusega või Tiefgrundiga. Enne värvimist pinnad kruntida kruntvärviga Flat kattevärvu kulu vähendamiseks ja kattevoime suurendamiseks.
Värvimine	Enne kasutamist värvi hoolikalt segada. Toonitud värv on soovitatav segada ühes pakendis. Värvida 2 kihti rulli või pihustiga temperatuuril +10 ... +25 °C ja suhtelisel õhuniiskusel alla 80%. Esimese kihi värvimisel või pihustiga töötamisel võib värvi vedeldada veega kuni 5% värvi mahust. Lõppviimistluskiht kanda pinnale vedeldamata kujul. Enne järgneva kihi pinnale kandmist lasta eelmine värvikiht ära kuivada. Värvimise ajal vältida tuuletõmbust ja kõrget temperatuuri (üle +25 °C). Värvimisel püüda säilitada "märga äärt" mitte lubada värvi kiiret kuivamist. Suured pinnad värvida katkestusteta.
Hooldamine	Tavatingimustel saavutab värvitud pind esialgsed vetthülgavad omadused 1...2 nädala möödumisel värvimisest. Kuni selle ajani ei ole pinna puhastamine soovitatav. Juhul kui pinda on vaja varem puhastada, tuleb seda teha ettevaatlikult, kasutades pehmet niisutatud puhastuslappi, eemaldades mustuse värvitud pinnalt võimalikult kiiresti, kohe pärast selle tekkimist. Tavatingimustes saavutab värvitud pind oma kõvaduse ja lõpliku pesukindluse 3...4 nädalaga. Pärast 4 nädala möödumist sobib pinna pesemiseks kasutada vett ja neutraalseid (pH 6...8) või nõrgalt leeliselisi puhastusaineid (pH 8...10) ja pehmeid mikrofiibrilist puhastus- ja pesulappe. Mitte kasutada orgaanilisi lahusteid sisaldavaid ega abrasiivseid puhastusaineid ega karedaid käsnu või harju. Puhastusvahendite kasutamisel järgida tootja juhiseid. Pärast puhastusainetega pesemist pind loputada puhta veega ja kuivatada. Pestud pinna puhastusvõime taastub 3-6 päevaga, sõltuvalt kasutatud puhastusainest, töövahendist, pesemise intensiivsusest ja pinna määrduisastmest. Sagedane puhastusainetega pesemine võib halvendada pinna puhastusvõime taastumist. Pinnakatte mehaanilised omadused säilivad.
Värvus	Valge
Toonimine	Eskarocolor süsteemis (A-baas)
Kulu 1 kiht	Imavatel pindadel 7...8m ² /L, mitteimavatel pindadel 9...10m ² /L
Lahusti	Vesi.
Kuivamisaeg	Ülevärvimiseks: 1...1,5 tundi temperatuuril +20 °C ning suhtelisel õhuniiskusel 80%. Madalamal temperatuuril ja suurema õhuniiskuse korral kuivamisaeg pikeneb.
Töövahendid	Värvirull, värvipihusti (düüsi läbimõõduga 0,017 – 0,021 tolli)
Töövahendite puhastamine	Eemaldada töövahendilt liigne värv ning pesta vee ja seebiga puhtaks kohe peale värvimist.
Lisainfo	
Külmakindlus	Ei ole külmakindel
Säilivusaeg	3 aastat
Hoiustamine	Säilitada ja transportida kindlalt suletud originaalpakendis temperatuuril +5...+30 °C. Hoida külma ja otsese päikese kiirguse eest. Avatud värvipakend tuleb pärast kasutamist korralikult sulgeda ja toode võimalikult kiiresti ära kasutada.
Ohutusnõuded	Toodet ei ole klassifitseeritud ohtlikuks kooskõlas CLP-määrusega (EÜ) nr 1272/2008. Sisaldab 5-kloro-2-metüül-2H-isotiasool-3-ooni ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-ooni segu. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Töötades järgida üldisi tööohutusnõudeid. Vältida põhjendamatu riski. Värviga saastunud pindade ja esemete puhastamiseks kasutada vett.
Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse	Värvitooteid tuleb alati käsitleda ettevaatlikult. Mitte valada kanalisatsiooni. Vältida sattumist keskkonda. Vältida või minimaliseerida jääkide tekkimist. Kasutamata toode on tavajäätme, kuid ei sobi tavajäätmete hulka ja nõuab erikäitlust, vedelad jäägid tuleb üle anda selle käitlemiseks keskkonnaluba omavale jäätmekäitlejale (jäätmekäitluskood 08 01 12, värvi ja lakijäätmel mida ei ole nimetatud koondnumbriga 08 01 11). Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete kogumispunkti (Jäätmekood 15 01), kuiva toote jäägid olmejäätmete konteinerisse. Teavet jäätmekäitlejate kohta annab kohalik omavalitsus või Keskkonnaamet. Suuremate koguste puhul võtta ühendust Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, eto@eto.ee
Tihedus	1,24 kg/L.
Pakendid	0,9 L – 2,7L – 9L
Toote andmed põhinevad laboratoorsest uuringust ja tootja praktilistel kasutamistel saadud tulemustel, ning sõltuvad kasutuskohast ja -tingimustest. Tootjana tagame toote kvaliteedi ja esitame omapoolsed parimad soovitusel toote õigeks kasutamiseks. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse, rakendatakse ja hooldatakse, seega ei vastuta tootja kahjude eest, mis tulenevad kasutusjuhendi eiramisest, toote mitteotstarbelisest kasutamisest, transpordi - või hoiustamistingimuste rikkumisest jt. faktoritest. Tootja jätab endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolset ilma ette teatamata. Täpsemat info saamiseks palun võtke meiega ühendust: http://eskaro.ee/kontaktid/main_office_contacts/	