




## Harmony - seinavärv

Tüüp	Puhastatav sametmatt akrülaatvärv sisetöödeks.
Sobivus	Sisetingimustes krohv-, betoon-, pahteldatud, tellis-, tapeet-, puit-, kartongkipsplaat-, puitkiud- ja puitlaastpindadele. Sobib nii uutele kui varem värvitud pindadele. Ei sobi uste ja mööbli värvimiseks.
Kasutusobjektid	Siseseinad ja -laed elu-, magamis- ja lastetubades ning muudes kuivades ruumides.



### TEHNILINE INFO



Alusvärvid	A ja C
Toonid	Tikkurila Symphony, Tunneta Värv ja Feelings värvikaardi toonid.
Läikeaste	Täismatt
Ehitusmaterjalide lenduvuse klass	M1
Kulu	Imavatele pindadele 7-9 m <sup>2</sup> /l. Mitteimavatele pindadele 10-12 m <sup>2</sup> /l.
Pakendid	A-alusvärv: 0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l C-alusvärv: 0,225 l, 0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l
Vedeldi/lahusti	Vesi
Töövahendid	Rulli, pintli või kõrgsurvepihustiga: - ava läbimõõt 0,017"–0,021" - vedeldada 0–10% värvimahust.
Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures	0,5 tundi – tolmukuiiv. 1-2 tundi – ülevärvitav.
Märghõõrdekindlus	SFS-EN 13300 klass II, ISO 11998.
Vastupidavus kemikaalidele	Vastupidav puhastuskemikaalidele ja nõrgatoimelistele lahustitele (nt lakibensiin).
Kuumakindlus	85 °C, ISO 4211-2 ja ISO 4211-3.
Kuivainesisaldus	u 40% sõltuvalt toonist.
Erikaal	u 1,3 kg/l sõltuvalt toonist, ISO 2811.
Säilitamine	Kaitsta külma eest.
MED Tunnistus	<a href="#">VTT-C-10739-15-14_Harmony</a>

### KASUTAMISJUHEND

Värvimistingimused	Värvitav pind peab olema kuiv ja puhas, õhutemperatuur üle +5 °C ja suhteline õhuniiskus alla 80%.
Eeltöö	Värvimata pind: Puhasta uued pinnad tolmust ja mustusest. Ebatasasused pahtelda sobiva Vivacolori pahtliga. Lihvi pind pärast kuivamist. Eemalda lihvimistolm. Krundi Luja kruntvärviga.



## Harmony - seinavärv

Värvimine	Varem värvitud pinnad: Pese pind Seinäpesu puhastusainega ja loputa hoolikalt veega. Kõvad ja läikivad värvipinnad lihvi matiks. Eemalda lihvimistolm. Ebatasasused ja praod pahtelda sobiva Vivacolori pahtliga. Lihvi pind pärast kuivamist ja eemalda lihvimistolm. Vajadusel krundi pind Luja kruntvärviga enne pinnavärvimist.
Töövahendite puhastamine	Sega värvi hoolikalt enne kasutamist ja vajadusel vedelda veega. Värvida 1-2 korda rulli, pintsli või värvipihustiga.
Hooldusjuhised	Eemalda töövahenditelt liigne värv ja pese veega puhtaks. Kõvenenud värv eemalda Tikkurila Pensselipesu puhastusvahendiga. Värvitud pinda võib puhastada 1 kuu möödumisel värvimisest. Puhasta pind kuiva harja või tolmulapiga. Määratud pinna puhastamiseks kasuta neutraalse (pH 6-8) puhastusaine lahusega niisutatud pesukäsna või -lappi. Pind ei tohi jääda märjaks pärast puhastamist. Lahuse valmistamisel järgi tootja antud soovitusi.
Hooldus	Peale värvimist ei tohi pinda tugevasti koormata, sest värv saavutab oma lõpliku kõvaduse ja kulumiskindluse normaalingimustes umbes 1 kuu jooksul. Kui pinda on vaja varasemalt puhastada, tuleb seda teha ettevaatlikult, kasutades vees niisutatud pesukäsna või -lappi.
EL LOÜ (VOC) piirväärtused	Harmonyga värvitud pinnad võib hooldusvärvida sarnase vesialuselise värviga. Vt lõiku Eeltöö. (Alaliik A/a) 30 g/l. Harmony sisaldab LOÜ maksimaalselt 30 g/l.

### TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008

Sisaldab: 1,2-bensisotiasool-3(2H)-ooni (BIT) ja 5-kloro-2-metüül-4-isotiasool-3-ooni [EÜ nr 247-500-7] ja 2-metüül-4-isotiasool-3-ooni [EÜ nr 220-239-6] (3:1) segu (C(M)IT/MIT (3:1)). Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Kanda kaitsekindaid. Antud toode sisaldab biotsiidi, mis kaitseb toodet ladustamisel. Sisaldab C(M)IT/MIT (3:1). Vajadusel võite tutvuda toote ohutuskaardiga.

 [Kemikaali ohutuskaart](#)

### KESKKONNAKAIT SEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS

Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhastamine, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti. VAK/ADR -

### TRANSPORTIMINE

Ülaltoodud informatsioon ei ole ammendav ega täielik. Informatsioon põhineb laborikatsetel ja ettevõtte praktilistel kogemustel ning me esitame seda oma parimate teadmiste kohaselt. Toote kvaliteedi tagab meie juhtimissüsteem, mis vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nõuetele. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse ega teisi tegureid, mis mõjutavad toote kasutamist ja rakendamist. Me ei vastuta mistahes kahjude eest, mis on tekkinud toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Me jätame endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolset ilma ette teatamata.