




Luja 20, poolmatt - seina- ja laevärv

Tüüp	Poolmatt spetsiaalakrülaatvärv. Värv sisaldab hallitusvastaseid komponente.
Sobivus	Krohv-, betoon-, pahteldatud, tellis-, puitkiud- ja puitlaastpindadele, kipsplaatidele sisetingimustes. Sobib nii uutele kui ka enne värvitud pindadele.
Kasutusobjektid	Pesemist, niiskus- ja kulumiskindlust vajavate ruumide seinad ja laed, trepikojad, samuti haiglatale koridorid ja palatid jmt ruumid, kus vajatakse tavalisest suuremat vastupidavust kulumisele ja pesule.



TEHNILINE INFO



Alusvärvid	A ja C
Toonid	Tikkurila Symphony värvikaardi värvitoonid.
Läikeaste	Poolmatt
Ehitusmaterjalide lenduvuse klass	M1
Kulu	u. 5-8 m ² /l.
Pakendid	A-alusvärv 0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l. C-alusvärv 0,9 l, 2,7 l, 9 l.
Vedeldi/lahusti	Vesi
Töövahendid	Rulli, pintslid või kõrgsurvepihustiga: - ava läbimõõt 0,015"-0,021" - lahjendada 0 – 5 % värvi mahust
Kuivamisaeag 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures	2 tundi – tolmukuiv. 4 tundi – värvimiskuiv.
Pesemiskindlus	Eriti hea. Vastupidav üle 10000 harjamiskorrale DIN 53778 järgi. Vastupidav ka haiglates kasutatavatele tugevatoimelistele pesu- ja desinfektsioonianetetele. Vastupidav puhastuskemikaalidele ja lahustitele, nt. lakibensiin.
Vastupidavus kemikaalidele	
Kuumakindlus	85 °C, ISO 4211-2 ja ISO 4211-3.
Märghõõrdekindlus	SFS-EN 13300 klass I, ISO 11998.
Kuivainesisaldus	u. 40%
Erikaal	1,2 kg/l, ISO 2811
Säilitamine	Hoida külma eest.
MED Tunnistus	VTT-C-11736-15-16_Luja

KASUTAMISJUHEND

Värvimistingimused	Värvitav pind peab olema kuiv, temperatuur üle +5 °C ja õhu suhteline niiskus alla 80%.
Eeltöö	Värvimata pinnad: Pinnad puhastada tolmust ja mustusest. Tasanda pinnad vajadusel sobiva Vivacolori pahtliga ja lihvi kuivanud pinnad. Eemalda lihvimistolm. Krundi Luja Yleisphojamaali kruntvärviga.



Luja 20, poolmatt - seina- ja laevärv

Värvimine	Varem värvitud pinnad: Pese pinnad Maalipesu phastusvahendiga vastavalt kasutusjuhendile ja loputa hoolikalt veega. Lase kuivada. Eemalda vana lahtine, pragunev värv. Lihvi kõvad ja läikivad värvipinnad matiks ning eemalda lihvimistolm. Ebatasasused, õõnsused, praod pahteldada sobiva Vivacolori pahtliga. Pärast kuivamist lihvi pind ja eemalda lihvimistolm. Enne pinnavärvimist krundi pind Luja Yleispohjamaali kruntvärviga. Sega värv enne kasutamist hoolikalt. Värv kaks korda rulli, pintsliga või värvipihustiga.
Töövahendite puhastamine	Hooldusvärvimine: Värv sama tüüpi vesialuselise värviga. Vt lõik Eeltöö Eemalda töövahenditest liigne värv ja pese veega puhtaks.
Hooldusjuhised	Vajadusel mitte varem kui 1 kuu möödumisel värvimisest: Puhasta pind neutraalse (pH 6-8) pesuvahendi ja pehme harja, pesukäsna või puhastuslapiga. Puhasta eriti määratud pinnad kergelt leeliselise (pH 8-10) pesuvahendiga kasutades puhastuslappi, pesumoppi või pesukäsna. Loputa pind hoolikalt. Pesuvahendi valmistaja etteantud lahjendustingimustest tuleb kinni pidada.
EL LOÜ (VOC) piirväärtused	Värvitud pind saavutab lõpliku tugevuse ja vastupidavuse normaalingimustes u. 1 kuu möödudes, enne seda vältida pinna kulutamist ja pesemist. Kui pinda on vaja siiski puhastada varsti pärast värvimist, tuleb seda teha pehme harjaga, kergelt niiske puhastuslapiga. (Alaliik A/a) 30 g/l. Luja poolmatt sisaldab LOÜ maksimaalselt 30 g/l.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008

Toote koostis ei nõua hoiatavat märgistamist. Vajadusel võite tutvuda toote ohutuskaardiga.

 [Kemikaali ohutuskaart](#)

KESKKONNAKAIT SEMEETMED ja
JÄÄTMEKÄITLUS

Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.

TRANSPORTIMINE

□ Ülaltoodud informatsioon ei ole ammendav ega täielik. Informatsioon põhineb laborikatsetel ja ettevõtte praktilistel kogemustel ning me esitame seda oma parimate teadmiste kohaselt. Toote kvaliteedi tagab meie juhtimissüsteem, mis vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nõuetele. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse ega teisi tegureid, mis mõjutavad toote kasutamist ja rakendamist. Me ei vastuta mistahes kahjude eest, mis on tekkinud toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Me jätame endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolset ilma ette teatamata.