



Tarind

- ✓ Seinad
- ✓ Kuivad ruumid
- ✓ Sisetingimused

Aluspind

- ✓ Suure deformatsiooniga
- ✓ Betonelemendid
- ✓ Kergbetonelemendid
- ✓ Kergbetoonblokid
- ✓ Tsementkrohv
- ✓ Kipskrohv
- ✓ Kipsplaat
- ✓ Vanad plaaditud/värvitud pinnad
- ✓ Puitpinnad

Plaadi tüüp

- ✓ Keraamiline plaat veemavusega alla 0,5%
- ✓ Keraamiline plaat veemavusega üle 0,5%
- ✓ Looduskivi

3500 multiflex

Akrüüli baasil, väga elastne valge universaalne plaadiliim kasutamiseks kuivades ruumides ja sisetingimustes. Eriti sobiv suure deformatsiooniriskiga aluspindadel.

- Valmissegu deformatsiooniriskiga aluspindadele
- Nakkub enamuste aluspindadega
- Kasutamiseks kõikide plaaditüüpide puhul
- Klassifitseeritud D1

3500 multiflex sobib kasutamiseks kõikide plaaditüüpide puhul. Plaadiliim sobib paljudele aluspindadele nagu kipsplaadid, saepuruplaadid, vineer, vana plaatkate, kips, betoon, suuredeformatsioonilised betonelemendid, kergbetonelemendid.

3500 multiflex on kasutamiseks valmis plaadiliim, kerge käsitleda ning pinnale kanda.

3500 multiflex on saadaval 4 kg plastknõus.



Toote kirjeldus

Väga elastne valge plaadiliim, mis on valmis kasutamiseks. Kerge ja suure deformatsioonivõimega.

Tehnilised andmed

Erikaal:	1600 kg/m ³
Kasutusaeg valmissegatuna:	30 min.
Kuivamisaeg 18°C juures edasiseks töötluks:	1-4 päeva
Soovituslik töötemperatuur:	10-25°C
Kulu (keskmine):	1,4 kg/m ²

Kasutusala

Kõikide plaaditüüpide ja looduskivi paigaldamiseks kuivades sisetingimustes.

Aluspind

3500 multiflex sobib eriti suure deformatsiooniga aluspindadele nagu betoon, kergbetonelemendid, kiviseinad, krohvitud seinad, kipsplaadid, puitpinnad, vanad plaadid ja klinkerkivi.

Aluspinna ettevalmistus

Aluspind peab olema kandev, stabiilne, pragudeta, puhas tolmust, rasvast ja tsemendipiimast. Pind peab olema nii kuiv, et mira 4180 primer imendub.

Vanadele plaatidele ja värvitud pindadele paigaldades veenduda, et plaadid ja värv on tugevalt kinnitatud. Pind puhastada kasutades mira 7110 base cleanerit.

Kasutamine

Plaadiliim on valmis kasutamiseks. Ei ole soovitatav kanda segu suurematele pindadele, kui jõutakse plaatidega katta enne kooriku tekkimist.

3500 multiflex kanda pinnale ja hõõruda laiali segukammi sirge servaga, seejärel kammida läbi hambulise servaga. Segukamm valida vastavalt plaadile. Plaadid surutakse märga segusse. Kontrollida, et plaadi tagakülg oleks seguga täielikult kaetud.

Sõltuvalt plaatide imavusest ja ruumi temperatuurist on pind valmis edasiseks töötluks umbes 4 päeva pärast.

Ohutusnõuded

Toode ei sisalda ohtlikke aineid st. ohutuse erimeetmeid pole vaja rakendada.

Vaata ohutuskaarti.

Pakend

3500 multiflex on saadaval 4 kg plastnõus.

Ladustamine ja transport

Ladustada ja transportida kuivas. Ladustamise aeg minimaalselt 1 aasta avamata ja vigastamata originaalpakendis.

Müük

mira tooted on saadaval ehituskauplustes üle Eesti.