



4180 primer

Kruntaine poorsete pindade kruntimiseks enne tasandussegu, veetõkke, plaatimissegude vms pinnale kandmist.

- Tagab hea nakke
- Kasutamiseks sise- ja välitingimustes
- Kasutamiseks kuivades ja märgades ruumides

Akrüüli baasil vedelik, millele on lisatud kollast värvainet. Imavate pindade kruntimiseks märgades ja kuivades ruumides tuleb mira 4180 primer lahjendada. Puitpindadel kasutada kontsentreeritult ning ainult kuivades ruumides.

mira 4180 primer on saadaval 1l pudelites ja 5kg purkides.



Tarind

- ✓ Sein
- ✓ Põrand
- ✓ Basseinid
- ✓ Märgades ruumides
- ✓ Paneelid
- ✓ Rõdud
- ✓ Terrassid
- ✓ Sisetingimustes
- ✓ Välitingimustes

Aluspind

- ✓ Betoonpõrandad
- ✓ Krohv
- ✓ Betoonelemendid
- ✓ Puitpõrandad
- ✓ Kergbetoonist elemendid
- ✓ Kergbetoonist seinaplokid
- ✓ Krohvitud müüritis
- ✓ Kipskrohv / -pahtel
- ✓ Tsementalusel põrandasegud
- ✓ Kipskartongplaadid



Tootekirjeldus

Peenmolekulaarne akrüüli baasil vedelik, millele on lisatud kollast värvainet.

Tehnilised andmed

Tihedus:	1-1,08 kg/l
Kuivamisaeg 18 ° C pinna edasiseks töötlemiseks:	1-2 tundi
Soovitav töökeskkonna temperatuur:	10-25°C
Kulu :	
Lahjendatuna	0,08-0,1 l/m ²
Kontsentraadina	0,1-0,2 l/m ²

Kasutusala

4180 primer kasutatakse lahjendatud veega vahekorras 1 osa kruntainet segatuna 3 osa veega imavate pindade. Vähepoorsed aluspinnad kruntida 4180 lahusega vahekorras 1 osa krunti ja 2 osa vett. Puidust aluspinnad kruntida 4180 primer kontsentraadiga.

Aluspind

Betoon, kips jms mineraalse sideainega aluspinnad, puitpinnad, kipskartongplaat. Muude aluspindade puhul küsige täpsemat nõu materjali müüjalt.

Aluspinna ettevalmistus

Aluspind peab olema tugev, sidus ja puhas. Aluspind peab olema vaba mustusest, õlist, rasvast, värvi-, liimi- jms ainete jäänukitest. Augud, praod jms ebatasasused tuleb parandada sobiva mördiga.

Kasutamine

Kruntimiseks peab aluspind olema piisavalt kuiv, et kruntaine saaks aluspinda imenduda. Imavad pinnad, nagu betoon, kergbetoon, krohv või tellis, kruntida 4180 primer vahekorras 1 osa kruntainet ja 3 osa vett. Kruntaine kanda aluspinnale pintli või harjaga. Vähem imavad pinnad, kruntida lahusega vahekorras 1 osa kruntainet ja 2 osa vett. Mitteimavad aluspinnad, nagu näiteks värv, keraamilised plaadid jms kruntida kasutades kontsentreeritud kruntainet, millele võib parema nakke saamiseks märjana peale puistata veidi segupulbrit.

Ohutusnõuded

Toode ei sisalda ohtlikke aineid ja ei vaja ohumärgistust. Lähem info tooteohutuskaardilt.

Pakend

mira 4180 primer on saadaval 1l pudelites ja 5kg purkides.

Ladustamine ja transport

Transportida ja ladustada kaitstuna külma eest. Säilivusaeg avamata pakendis min 1 aasta tootmiskuupäevast.

Müük

mira tooted on saadaval parimates poodides üle Eesti.