



6700 cemplan

Tsemendi baasil, polümeeridega tugevdatud põrandatasandussegu.

- Isevalguv, eriti sobilik sileda aluskihi valamiseks
- Igat tüüpi tsemendipõhiste põrandate tasandamiseks
- Käsitsi paigaldatav ja pumbatav

6700 cemplan on sobib tasanduskihi valamiseks enamustele põrandatüüpidele nagu betoon, kergbetoon jm.

6700 cemplan on kuivsegu, mis on peale veega segamist valmis kasutamiseks.

6700 cemplan on isevalguv ja kergelt tasandatav.

6700 cemplan on saadaval 25 kg kottides.

Tarind

- ✓ Põrandad
- ✓ Sisetingimused

Aluspin

- ✓ Mõningase deformatsiooniga
- ✓ Betoon
- ✓ Tasandusvalu
- ✓ Kergbetoon
- ✓ Köetavad põrandad

Kihi paksus

- ✓ 1-45 mm

Sobiv kattematerjal

- ✓ Keraamilised plaadid
- ✓ Looduskivi
- ✓ Pehme kattematerjal
- ✓ Vaipkate
- ✓ Värv



Toote kirjeldus

Tsemendi baasil, polümeeridega tugevdatud põrandatasandussegu.

Tehnilised andmed

Tihedus, kuivalt:	1,7
Tihedus, märjalt:	1,9
Toote klass EN 13813: CT	C25F5
Valguvus:	135-145 mm
Tuletundlikkus:	A 1
Mahukahanemine EN 13872:	≤ 0,040 %
Pinnatugevus EN 13892 - RWFC:	250
Kasutusaeg:	15-20 min.
Töötlemisaeg:	30 min.
Kuivamisaeg 18°C juures	
kergemaks koormuseks:	2 tundi
edasiseks töötamiseks:	6 tundi
veetõkke paigaldamiseks	12-18 tundi
Soovituslik töötemperatuur:	10-20°C
Kihipaksus:	1-45 mm
Kulu:	1,7 kg/m ² /mm kihi kohta

Kasutusala

Tasanduskihi valamiseks niisketes ja kuivades ruumides. Segu on nii käsitsi paigaldatav kui ka pumbatav.

Aluspind

6700 cemplan sobib kasutamiseks betoonil, tasandusvalul ja kergbetoonil. Betoonil ja tasandusvalul on soovitatav kihi paksus 1-45mm. Kergbetoonil 5-30mm.

Aluspinna ettevalmistus

Aluspind peab olema kuiv, sidus, puhas rasvast, tolmut jms. Tsemendipiim, lahtised osakesed ja nõrgad kohad eemaldada ning pind parandada. Kogu pind peab olema tolmuvaba. Rasva, õli, mustuse jms eemaldamiseks kasutada mira 7110 base cleanerit.

Kruntimine

Betoonpinnad kruntida kasutades 1 osa mira 4180 primer lahjendatuna 1-3 osa veega sõltuvalt aluspinna poorsusest. Lahjendatud krunt kanda pinnale harjaga ja hõõruda sisse. Mittepoorsed pinnad kruntida 4140 contact primer krundiga. Mitmes kihis valades tuleb ka pind uuesti kruntida.

Kasutamine

25 kg pulbrit segada 4,75-5,25 l puhta veega. Parima tulemuse saamiseks kasutada segumikserit või pumpa. Segada 2 min. jooksul homogeenseks maasiks.

Valguvust saab kontrollida valguvustestiga. Asetada ääreni segu täis valatud testirõngas siledale pinnale, eemaldada rõngas, et mass valguks vabalt. Kui segu on valgunud, mõõta diameeter, täpsem teave tehnilistes andmetes.

Segu on kasutatav 15-20 min jooksul pärast valmissegamist temperatuuril 10-20°C. Segu on isetasanduv, nurkades aidata valgumisele liibiga kaasa.

Olenevalt ruumi temperatuurist ja õhuniiskusest on pind valmis kergemaks koormuseks u. 2 tunni pärast. Plaatidega katmine võib alata 6-12 tunni möödudes. Niisketes ruumides kasutada veetõkkeks mira 4400 multicoati 12-18 tunni möödudes.

Ohutusnõuded

Toode sisaldab tsementi. Rakendada tsemendikäitlemise erinõudeid.

6700 cemplani puhul on krooni neutraliseeritus tagatud 12 kuu jooksul tootmiskuupäevast.

Vaata ohutuskaarti.

Pakend

6700 cemplan on saadaval 25 kg paberkotis.

Ladustamine ja transport

Ladustada ja transportida kuivas. Ladustamise aeg minimaalselt 6 kuud tootmiskuupäevast, avamata ning vigastamata originaalpakendis.

Müük

mira tooted on saadaval ehituskauplustes üle Eesti.