



## 6998 betomix quick low dust

Tsemendi baasil, polümeeridega tugevdatu kuivbetoon aluspõranda ehitamiseks, ankurdamiseks ja parandustöödeks sise-ja välitingimustes, kuivades ning niisketes ruumides.

- Tsemendi baasil, kiirkivinev betoon
- Edasiseks pinnatötluseks valmis 3 tunni möödudes
- Sobib parandustöödeks
- Vähetolmav

Keemilisel tsemendil baseeruv, vee-ja külmakindel kuivsegu aluspõrandate ehitamiseks, parandustöödeks, ankurdamiseks jne. 6998 betomix quick on saadaval 25 kg kotis.



### Tarind

- ✓ Põrandad
- ✓ Niisked ruumid
- ✓ Sisetingimused
- ✓ Välitingimused

### Aluspind

- ✓ Betoon
- ✓ Tasandussegu

### Kihi paksus

- ✓ 20-80 mm

## Toote kirjeldus

Keemilisel tsemendil põhinev, polümeeridega tugevdatud, kiirkivinev, vee- ja külmakindel kuivbetoon.

## Tehnilised andmed

Tihedus, märjalt:	2100 kg/m <sup>3</sup>
Toote klass.	EN 13813: CT C25F5
Kasutusaeg:	ca. 60 min.
Kuivamisaeg 18°C juures	
kergemaks koormuseks/edasiseks töötamiseks:	ca. 3 tundi
Madalaim kasutustemperatuur	6°C
Soovituslik töötemperatuur:	10-20°C
Kulu:	1,9 kg/m <sup>2</sup> /mm kihi kohta

## Kasutusala

Aluspõrandate ehitamiseks kas monoliitvaluna või ujuva põrandana. mira 6998 betomix quick on samuti kasutatav ankurdamiseks ning betoonpindade parandamiseks niisketes ja kuivades ruumides, sise- ja välistingimustes.

## Aluspind

6998 betomix quick sobib aluspõrandate ehitamiseks monoliitvaluna või kindlatel aluspindadel ujuva põrandana ilma armatuurita.

## Aluspinna ettevalmistus

Aluspind peab olema kuiv, sidus, puhas rasvast, tolmust jms. Tsemendipiim, lahtised osakesed ja nõrgad kohad eemaldada ning pind parandada. Rasva, õli jms eemaldamiseks kasutada 7110 base cleanerit. Kogu pind peab olema puhas mustusest ja tolmust, vajadusel puhastada tolmuimejaga.

## Kruntimine

Kruntimine ei ole üldjuhul vajalik. Kihipaksuse puhul alla 30 mm, tehke aluspinnale nakkekiht mira 4180 primer vesilahuse (1:2) ja 6998 pulbri lobriga.

## Kasutamine

25 kg 6998 betomix quick pulbrit segada 1,8 – 2,2 l puhta veega homogeenseks massiks. Väiksemad kogused segada käsimikseriga, suuremate koguste puhul kasutada segu-mikserit. Pulber ja vesi peavad olema soovitusliku töötemperatuuri piires. Segu tuleb kasutada 60 min. jooksul pärast valmissegamist, ruumi temperatuuril 10-18 kraadi. Kanda segu aluspinnale ja tasandada juhtlati abil. Suuremad alad kui 30-36m<sup>2</sup> tuleb paisuvuukidega jaotada väiksemateks tahvliteks. 1 -1,5 tunni möödudes hakkab pind kivistuma ning seda saab siluda. Edasiseks töötamiseks on pind valmis 3 tunni möödudes. Vajadusel kaitsta liigse kuivamise eest kattes värskest valatud pind kilega.

## Ohutusnõuded

Toode sisaldab tsementi. Rakendada tsemendikäitlemise erinõudeid. 6998 betomix quick kroomi neutraliseeritus on tagatud 12 kuu jooksul tootmiskuupäevast.

Vaata ohutuskaarti.

## Pakend

6998 betomix quick on saadaval 25 kg paberkotis.

## Ladustamine ja transport

Ladustada ja transportida kuivas. Ladustamise aeg minimaalselt 6 kuud tootmiskuupäevast, avamata ning vigastamata originaalpakendis.

## Müük

mira tooted on saadaval ehituskauplustes üle Eesti.