



z-fix excellent



Tsemendi baasil, polümeeridega tugevdatud, kerge ja elastne valge plaadiliim seintele ja põrandatele, sise- ja välistingimustes, niisketes ja kuivades ruumides.

- Sobib ka suure deformatsiooniga pindadele
- Sobib igat tüüpi keraamikale, loodus kividele ja klaasmosaiigile
- C1TE S2 klassiga, eriti elastne plaadiliim
- Väike erikaal
- Vähetolmav

z-fix excellent on valmistatud valge tsemendi baasil, mis tagab eriti hea töödeldavuse ning hõlbustab tööriistade puhastamist töö lõppedes. Sobib ka õhukestele läbikumavatele plaatidele ja loodus kivile. Väike valguvus välistab plaatide vajumise seina plaatimise ajal.

z-fix excellent on iseäranis väikese erikaaluga, mis võimaldab plaatida ca 30% suurema pinna võrreldes traditsiooniliste plaadiliimidega.

z-fix excellent on saadaval 10 kg kotis.



Tarind

- ✓ Seinad
- ✓ Põrandad
- ✓ Niisked ruumid
- ✓ Sisetingimustes
- ✓ Fassadid

Aluspind

- ✓ Minimaalse mahukahanemise / deformatsiooniga
- ✓ Mõõduka mahukahanemise/ deformatsiooniga
- ✓ Suure mahukahanemise/ deformatsiooniga
- ✓ Betoonpõrandad
- ✓ Betoonelemendid
- ✓ Tasandussegu
- ✓ Elektri- ja vesiküttega põrandad
- ✓ Vanad plaaditud/värvitud pinnad
- ✓ Kipskrohv
- ✓ Kipsplaat/ tsementkattega ehitusplaadid
- ✓ Kergbetoonist seinaplokid
- ✓ Kergbetoonist elemendid
- ✓ Krohvitus müüritis
- ✓ Veetõke



Toote kirjeldus

Valge tsemendi baasil, külmakindel, veekindel, eriti kerge, vähetolmav kuivsegu.

Tehnilised andmed

Erikaal:	1050 kg/m ³
Toote klass: EN 12004	C1TE S2
Kasutusaeg valmissegatuna:	kuni 6 tundi
Kuivamisaeag 18°C juures edasiseks töötluks/kergeks koormamiseks:	10-18 tundi
Täiskoormus:	7 päeva
Soovituslik töötemperatuur:	10-25°C
Kulu seintel (keskmine):	1,6 kg/m ²
Kulu põrandatel (keskmine):	2,2 kg/m ²

Kasutusala

Igat tüüpi keraamiliste, klinkerplaatide ja looduskivi paigaldamiseks seintele ja põrandatele, kuivades ning niisketes ruumides. Sobib ka fassaadidele.

Eriti sobib küttega põrandatele, klaasmosaiigi, õhukeste poolläbipaistvate plaatide, marmori jmt paigaldamiseks. Väga hea nake ka mitteporsete pindadega.

Aluspind

Deformatsiooniriskiga põrandad ja seinad nagu krohvitud müüritis, kiviseinad, kipskrohv, kipsplaadid, betoonelemendid ja kergbetoonelemendid.

Aluspinna ettevalmistus

Aluspind peab olema kande, stabiilne, pragudeta, puhas tolmust, rasvast ja tsemendipiimast. Aluspinna tasasus sõltub plaatide suurusest. Pind peab olema nii kuiv, et mira 4180 primer imendub. Vanadele plaatidele ja värvitud pindadele paigaldades veenduda, et plaadid ja värv on tugevalt kinni. Pind puhastada kasutades mira 7110 base cleanerit.

Absorbeeruvad pinnad kruntida 4180 primeriga ja niisked ruumid teha veetihedaks vastavalt ETAG 022 reeglitele ning mira juhendile.

Kasutamine

10 kg pulbrit segada 4,0 – 4,2 liitri puhta veega homogeenseks massiks ning segu on valmis kasutamiseks. Suuremõduliste plaatide paigaldamisel põrandatele võib veekogust suurendada 5 liitrini koti kohta. Parima tulemuse saamiseks kasutada segumikserit. Pulber, vesi ja aluspind peavad olema soovitusliku töötemperatuuri piires. Plaadisegu tuleb kasutada 6 tunni jooksul pärast valmismist.

Mitte kanda segu suurematele pindadele, kui jõutakse plaatidega katta enne kooriku tekkimist.

z-fix laotada pinnale ja hõõruda laiali segukammi sirge servaga, seejärel kammida läbi hambulise servaga. Segukamm valida vastavalt plaadile. Plaadid suruda märga segusse. Kontrollida, et plaadi tagakülj oleks seguga täielikult kaetud.

Suuremad pinnad kui 36m² või küljega pikemad kui 8m jaotatakse tavaliselt eraldi töötavateks osadeks läbi kogu konstruktsiooni.

Sõltuvalt plaatide imavusest ja ruumi temperatuurist on pind valmis edasiseks töötluks umbes 10 tunni pärast seintel ja 18 tunni pärast põrandatel.

Ohutusnõuded

Toode sisaldab tsementi, järgige tsemendiga töötamise ohutusnõudeid.

Toode on valmistatud valge tsemendi baasil, millel on loomulik väga madal kuuevalentse krooni sisaldus, jäädes alati alla lubatud piirmäära 2 mg/kg.

Vaata ka ohutuskaarti.

Pakend

z-fix on saadaval 10 kg paberkotis.

Ladustamine ja transport

Ladustada ja transportida kuivas. Ladustamise aeg minimaalselt 12 kuud tootmiskuupäevast avamata ja vigastamata originaalpakendis.

Müük

mira tooted on saadaval parimates poodides üle Eesti.