

WOOD OIL

Ilmastikukindel puiduõli

- Rõhutab puidu loomulikku ilu
- Imendub hästi puitu moodustamata kilet
- Sisaldab vaha ning muudab pinna vetthülgavaks
- Ennetab vetikate ja hallituse levikut pinnal



TOOTE OMADUSED

Toode on mõeldud puidu kaitsmiseks ilmastikumõjude, hallituse ja vetikate eest, samuti dekoratiivviimistluseks. Puitu imendudes küllastab Pinotex Wood Oil pindmised puidukihi ning moodustab hea niiskustõkke. Poorides tahkudes suurendab õli puidu pinnakihi hõõrdekindlust. Vahasisalduse tõttu on õlitatud pind vetthülgav.

KASUTUSKOHT

Toode sobib uute ja eelnevalt puidukaitseskrundiga või -õlidega töödeldud (mänd, kuusk, seeder, lehis), süvaimmutatud ning kõvematest puidusortidest väiksemate pindade õlitamiseks välistöödel, nt trepid, aiameöbel, ukсед, aknad, piirded.

ALUSPIND

Toote omadused avalduvad kõige paremini just hõõveldatud pindade õlitamisel, kuid sobib ka (peen)saetud pindade töötlemiseks. Ei sobi seenhaigustega nakatunud või kahjuritest asustatud puidu töötlemiseks.

PINNA ETTEVALMISTUS

- Töödeldav puitpind peab olema puhas, kvaliteetne ning vaba seenkahjustustest (mädanik-, hallitus- ja sinavusseentest). Kõikidel töötlemisetappidel peab puit olema kuiv, niiskussisaldusega alla 18%.
- Vaigurikka puidu puhul (lehis, seeder, vm) teostada eelnevalt pesu Pinotex Terrace Cleaneriga õli parema imavuse saavutamiseks.
- Sõltuvalt mustuse liigist (tolm, tahm, hallitus, orgaanika) valida sobiv pinna puhastamise meetod (vt Eriettevalmistust nõudvate pindade eeltöötlemine). Vältida puitu kahjustada võivate puhastusmeetodite (nt liivaprits, survepesur) kasutamist.
- Parema imendumise tagamiseks eemaldada pinnalt vana lahtine puidukaitsesvahendi kiht, samuti pisut lagunenu või halliks värvunud puidukiht, kasutades tugevakiulist harja ja pesuvahendit Pinotex Terrace Cleaner.
- Pinnal olev vana värv (nt õli-, alkuüdi- või lateksvärv) eemaldada täielikult kas mehhaaniliselt (kaabits, tugev hari), termiliselt (soojaõhupuhur, infrapunane kiirgus) või keemiliselt (värvieemaldusvahend). Sellega tagatakse ühtlane värvitoon hilisemal pinna töötlemisel puidukaitsesvahendiga.
- Puitlaudise kinnitamisel eelistada tsingitud naelu ja kinnituskambreid. Eelnevalt töötlemata metalldetailide kasutades tuleb need enne puitpinna lõplikku ülevärvimist eraldi rooste vastu kaitsta.

KRUNTIMINE

- Uued immutamata puitpinnad, samuti pehmetest puidusortidest pinnad tuleb enne õlitamist tingimata kruntida! Enne kruntimist veenduda, et puitpind oleks täielikult kuivanud.
- Maksimaalse kaitseefekti tagamiseks kruntida uued või vanast värvist puhastatud puitpinnad 1-2 kihis värvitu biotsiidse kaitsekrundiga Pinotex Base. Pinna lõppviimistlus teostada mitte enne 24 tunni möödumist pinna kruntimisest. Horisontaalsete pindade ja suurendatud krundikulu puhul võib pinna

täielik kuivamine kesta enam kui 24 tundi.

- Eriti hoolikalt töödelda puitlaudise otsi, immutades neid küllastumiseni.
- Puitpinna kruntimine teha võimalikult varases etapis. Värvimisega hilinemisel ehk puidu jäämisel ilmastiku meelevalda halveneb värvi nake puidu pinnaga.

LÕPPVIIMISTLUS

- Enne õlitamist veenduda krunditud pinna piisavas kuivuses.
- Pinna viimistlemine teostada mitmes kihis kuni puidu küllastumiseni puidukaitsesõliga Pinotex Wood Oil.
- Tingimata eemaldada ülemäärane puitu imbumata õli lapiga umbes 15 – 20 minutit pärast pinnalekandmist. Katmise käigus puhastada pintslit aegajalt kuiva lapiga.
- Parima vastupidavuse huvides ei tohiks toodet kasutada värvitul kujul: pigmendi lisamine tagab soovitud dekoratiivse efekti ning parema kaitse ilmastikumõjude vastu (UV-kiirgus).
- Pinnad, mis pidevalt taluvad kulumist, päikest ja vihma, vajavad iga-aastast töötlemist. Hooldusõlitamisel kanda puhastatud pinnale üks kiht (küllastumiseni) toodet Pinotex Wood Oil.
- Isestittimise oht! Jäägid, saastunud heitmed ja õliga määrdunud tekstiilmaterjalid koguda vette kastetuna tulekindlasse mahutisse ning hävitada.

SOOVITUSED VÄRVIMISEKS JA HOOLDAMISEKS

- Enne kasutamist ja töö käigus puidukaitsesõli hoolikalt segada. Toode on kasutus valmis ega vaja vedeldamist.
- Puitpinna parimaks kaitsmiseks on töövahendina soovitatav kasutada pintslit.
- Kuna puidukaitsesõliga töödeldud pinna lõplik toon varieerub sõltuvalt puiduliigist, on soovitatav enne suuremate pindade õlitamist katsetada valitud tooni sobivust väiksemal pinnal.
- Nõutav õhu- ja pinnatemperatuur puidukaitsesvahendi pinnale kandmise ja kuivamise ajal +8...30°C (soovitatavalt +18±2°C), suhteline õhuniiskus < 80 %. Vältida värvimist tuulise ilmaga, samuti otsese päikese käes, kuna lahusti liigintensiivne aurustumine võib takistada toote imbumist puitu.
- Toode kanda pinnale pideva kihina piki puidukiudu. Eritist tähelepanu pöörata pindadele, mis on pidevas kokkupuutes vee ja/või päikesekiirgusega.
- Puitlaudise otste hoolikas töötlemine tõstab märgatavalt puitpinna vastupidavust niiskusele.
- Enne puitlaudise vms detailide paigaldamist on soovitatav need katta vähemalt ühe kihiga ka tagantpoolt.
- Töövahendid puhastada koheselt peale töö lõpetamist, kuivanud toodet saab eemaldada ainult mehhaaniliselt.
- Vältida tootega Pinotex Wood Oil kaetud pindade sattumist otsesesse kokkupuutesse happeliste või leeliseliste reaktsiooni andvate pindadega (näit lõpuni kuivamata krohv), mille tulemusel võib kannatada saada pigmenti siduv sideaine.
- Eksploatatsiooni käigus määrdunud pinna puhastamiseks kasutada puhast vett või neutraalseid puhastusvahendeid. Töövahendina kasutada pehmet harja või käsna. Peale puhastamist loputada pinda puhta veega.



TEHNILISED ANDMED

Kasutuskoht	Välistööd
Sideaine	Alküüd (AWB) / linaõli
Tihedus	0,85 kg/l
Kuivaine sisaldus	39%
Värvikaart	Traditional Colours
Kuivamisaeg (23°C / 50% RH)	6 h puutekuiv 12 h ülevärvitav
Katvus (üks kiht)	Hööveldatud puit 10-13 m ² /l (60-85 g/m ²) sõltub puidu poorsusest
Vedeldi	Lakibensiin Solve W
Töövahend	Pintsel
Töövahendite puhastamine	Lakibensiin Solve W
Säilivusaeg suletud tehasetararas	5 aastat
Toote säilitamine	Suletud taras, temp.+5...35°C
Pakend	3 L / 10 L

ERIETTEVALMISTUST NÕUDVATE PINDADE EELTÖÖLEMINE

- Määratud pind puhastada soovitavalt kuivalt harjaga. Tugevasti seotud tolm, rasv ja nõgi eemaldada leeliselise puhastusvahendiga Cleaner, loputada seejärel pind hoolikalt puhta veega ning lasta enne ülevärvimist kuivada.
- Hallitus ning pinnapealne orgaanika eemaldada mehhaaniliselt, kasutades selleks niisket harja, käsna või kaabitsat. Järgnevalt pesta pind puhastusvahendiga Bio-Cleaner, loputada hoolikalt puhta veega ning lasta enne ülevärvimist kuivada.
- Varjatud puitkonstruktsioonid immutada küllastumiseni biotsiidse immutusvahendiga Pinotex Impra.
- Oksakohtadest eemaldada vaik (mehhaaniliselt või lakibensiinis immutatud lapiga).
- Metalldetailid. Laudise kinnitamiseks eelistada tsingitud naelu ja kinnituskambreid. Eelnevalt töötlemata metalldetailid puhastada terasharja või lihvpaperiga roostest, seejärel kruntida värviga Professional Traditional Metal Primer või Hammerite No.1 Rustbeater.

TÖÖOHUTUS

- Ohtlik veorganismidele, pikaajaline toime. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida silma, nahale või rõivastele sattumist. Halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGIKUSTEABEKESKUSE või arstiga. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Käitlemisel täita ohutusnõudeid! Enne kasutamist tutvuda kasutusjuhendiga.
- Isesüttimise oht! Jäägid, saastunud heitmed ja õliga määratud tekstiilmaterjalid koguda vette kastetuna tulekindlasse mahutisse ning hävitada .

KESKKONNAKAITSE NING JÄÄTMEKÄITLUS

Töö lõppedes sulgeda hoolikalt värvinoõ. Enne töövahendi puhastamist eemaldada liigne värv. Toode mitte valada kanalisatsiooni või veekogusse. Sisu ja pakend kõrvaldada vastavuses kõigi kohalike, piirkondlike, riiklike ja rahvusvaheliste õigusaktidega.

Akzo Nobel Baltics AS, Tobiase 8, Tallinn, Eesti, tel. 6305 299, pinotex.ee@akzonobel.com

Mitmed tootekirjelduses toodud andmed on saadud laboritingimustes ning võivad varieeruda sõltuvalt toote pinnale kandmise meetodist, ilmastikutingimustest jne. Tootja ei võta endale vastutust kahjude eest, mis on põhjustatud toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Lisainfo saamiseks palume pöörduda toote esindaja poole. Tootja jätab endale õiguse teha muudatusi toodud andmetesse sellest eelnevalt informeerimata.