

Kiilto Rapid montaažiliim



Väga hea algnakkega kiire ühekomponentne montaažiliim puidule, kivile, metallidele ja enamikele plastidele kuivades siseruumides.

- hea algnake
- liistude, paneelide, kips- jms ornamentide, heliisolatsiooni- ja ehispaneelide liimimiseks
- seotise võib pingestada 24–48 h pärast liimimist
- veepõhine
- kasutamiseks siseruumides

KASUTUSALA

Kiilto Rapid on kiiresti kõvastuv ühekomponentne montaažiliim puidule, kivile, metallidele ja enamikule plastidele (v.a PE, PP ja PTFE). Koduseks kasutamiseks siseruumides. Veega otsekokkupuutega või pidevalt niiskete pindade korral soovitame kasutada toodet Kiilto Masa.

KASUTUSJUHIS

Liimitavad pinnad peavad olema tolmu- ja rasuvabad. Üks pindadest peab olema poorne. Kui mõlemad pinnad on mittepoorsed, kasutage toodet Kiilto Rapid ainult väikesteks liimimistöödeks (kõvastumine seotise kaudu). Värvitav veepõhiste värvidega.

LISATEAVE

Käesoleval tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on määratletud standardtingimustes. Toote tõhusus ja tulemus sõltub kohapealsetest töötingimustest. Samuti oleneb tulemus töömeetodist. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem kindlustab ettevõtte toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta vastutust toote ebaõige kasutamise või valitsevate tingimuste korral, mille üle meil puudub kontroll. Seega, ei ole meil võimalik võtta endale vastutust lõpptulemuse eest. Toote õige kasutamine eeldab, et kasutaja tutvub tööjuhendis kirjeldatud tööõhimoetete ja toimingutega.

KESKKOND JA OHUTUS

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Lisateavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.

SIDEAINE TÜÜP	Akrüüldispersioon
ERIKAAL	u 1,3 kg/dm ³
KUIVAMISE KIIRUS	Kuivab tolmukindlaks u 15 minutiga +20 °C juures. Seotise võib pingestada pärast 24–48 h.
KASUTUSTEMPERATUUR	Ruumi, montaažiliimi ja materjalide temperatuur +18 °C kuni +20 °C, kuid sobib ka vahemik +5 °C kuni +35 °C.
PAKENDI SUURUSED	290 ml
KÜLMAKINDLUS	Jäätub
HOOLDUSTEMPERATUUR	-20 °C kuni +70 °C
KULU	5×5 mm vuuk, u 12 m / padrun
LADUSTAMINE	Avamata pakendis kuivas ruumis temperatuuril +10 °C kuni +25 °C säilib 12 kuud.