




Siro Himmeä - laevärv

Tüüp	Mittepeegelduv laevärv.
Sobivus	Sisetingimustes krohv-, betoon-, pahteldatud, tellis-, tapeet-, puit-, kipsplaat-, puitkiud- ja puitlaastpindadele. Sobib nii uute kui varem värvitud pindade värvimiseks.
Kasutusobjektid	Seina- ja laepinnad kuivades siseruumides.



TEHNILINE INFO



Alusvärvid	AP
Toonid	Valge. Võib toonida Tikkurila Symphony värvikaardi A-ga märgitud toone. Toonimisel kasutatakse retseptuuris vaid pool märgitud pastakogusest. Toon võib näidist erineda. Veendu tooni õigsuses enne toote kasutamist pinnavärvina.
Läikeaste	Täismatt
Ehitusmaterjalide lenduvuse klass	M1
Kulu	Mitteimavatele pindadele 9-11 m ² /l. Imavatele pindadele 5-7 m ² /l.
Pakendid	0,9 l, 2,7 l, 9 l ja 18 l
Vedeldi/lahusti	Vesi
Töövahendid	Rull, pintsel või kõrgsurvepihusti. Kõrgsurvepihustiga: - ava läbimõõt 0,017"-0,021" - vedeldada 0-5% värvi mahust.
Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures	0,5 tundi – tolmukuiiv. 2-4 tundi – ülevärvitav.
Kuumakindlus	+85 °C, ISO 4211-3.
Märghõrdekindlus	SFS-EN 13300 klass II, ISO 11998.
Kuivainesisaldus	u. 35%, sõltuvalt värvitoonist.
Erikaal	u. 1,3 kg/l, ISO 2811.
Säilitamine	Kaitsta külma eest.

KASUTAMISJUHEND

Värvimistingimused	Värvitav pind peab olema kuiv, temperatuur vähemalt +5 °C ja õhu suhteline
--------------------	--



Siro Himmeä - laevärv

Eeltöö	<p>niiskus alla 80%.</p> <p>Värvimata pinnad:</p> <p>Puhasta pind tolmust ja mustusest. Ebatasasused pahtelda sobiva Vivacolor sarja pahtliga, lihvi kuivanud pind ja eemalda lihvimistolm. Värv kohe Siro Himmeä värviga.</p>
Värvimine	<p>Varem värvitud pinnad:</p> <p>Pese pind Special Clean (Vivacolor) puhastusvahendi lahusega ja loputada hoolikalt veega. Lihvi kõvad ja läikivad värvipinnad matiks. Eemalda lihvimistolm. Ebatasasused, õõnsused, praod pahtelda sobiva Vivacolor sarja pahtliga. Pärast kuivamist lihvi pind ja eemalda lihvimistolm. Värv Siro Himmeä värviga.</p> <p>Esmane värvimine:</p> <p>Sega värv enne kasutamist hoolikalt ja vajadusel vedelda veega. Värv 1-2 kihti rulli, pintsliga või värvipihustiga.</p>
Töövahendite puhastamine	<p>Hooldusvärvimine:</p> <p>Siro Himmeä värviga värvitud pindadele võib hooldusvärvimise teha sarnase veepõhise värviga. Vt. lõiku Eeltöö.</p> <p>Eemalda töövahenditest liigne värv ja pese veega. Kõvenenud värviga töövahendid puhasta Tikkurila Pensselipesu puhastusvahendiga.</p>
Hooldusjuhised	<p>Vajadusel mitte varem kui 1 kuu möödumisel värvimisest: Puhasta pind niiske pehme käsna või lapiga ja neutraalse (pH 6-8) puhastusvahendiga. Pesuvahendi valmistaja etteantud lahjendustingimustest tuleb kinni pidada. Pind ei tohi jääda märjaks pärast puhastamist.</p>
EL LOÜ (VOC) piirväärtused	<p>Peale värvimist tuleb pinda käsitseda ettevaatlikult paari nädala jooksul, sest värvitud pind saavutab lõpliku tugevuse ja vastupidavuse normaalingimustes u. 1 kuu möödudes. Kui pinda on vaja siiski puhastada varsti pärast värvimist, tuleb seda teha kergelt niiske lapiga.</p> <p>(Alaliik A/a) 30g/l. Siro Himmeä sisaldab LOÜ maksimaalselt 30g/l.</p>

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008

Toote koostis ei nõua hoiatavat märgistamist. Töötada korrektselt, vältides asjatut riski. Vajadusel võite tutvuda toote ohutuskardiga.

 [Kemikaali ohutuskaart](#)

KESKKONNAKAIT SEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS

Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhastamine, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.

TRANSPORTIMINE

VAK/ADR -

Ülaltoodud informatsioon ei ole ammendav ega täielik. Informatsioon põhineb laborikatsetel ja ettevõtte praktilistel kogemustel ning me esitame seda oma parimate teadmiste kohaselt. Toote kvaliteedi tagab meie juhtimissüsteem, mis vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nõuetele. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse



Siro Himmeä - laevärv

ega teisi tegureid, mis mõjutavad toote kasutamist ja rakendamist. Me ei vastuta mistahes kahjude eest, mis on tekkinud toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Me jätame endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolselt ilma ette teatamata.