



Teho Ikkunamaali - aknavärv

Tüüp	Alküüdõlivärv.
Sobivus	Uute ja varem värvitud puitpindade värvimiseks välistingimustes.
Kasutusobjektid	Aknaraamid, ukсед ja piirded.



TEHNILINE INFO




Alusvärv	A ja C
Toonid	A-alusvärvi võib kasutada valgena või toonida Tikkurila Puiduvärvide värvikaardi järgi. C-alusvärv on värvitu ja tuleb alati toonida enne kasutamist. Toonitud värvi ümber ei vahetata.
Läikeaste	Poolläikiv
Kulu	8-10 m ² /l.
Pakendid	A-alusvärv: 0,9 l ja 2,7 l. C-alusvärv: 0,9 l ja 2,7 l.
Vedeldi/lahusti	Special Solvent
Töövahendid	Pintsel.
Kuivatamine	Värvitud pind on kuiv u. ööpäeva möödudes. Kuivamine on aeglasem paksu värvikihi puhul, temperatuuri langedes või kui suhteline õhuniiskus on kõrge.
Kuivainesisaldus	u 65% sõltuvalt värvitoonist.
Erikaal	u 1,2 kg/l sõltuvalt värvitoonist, ISO 2811.
Säilitamine	Talub külmladustamist ja -transporti. Halvasti suletud või poolik värvipurk ei säili kaua.

KASUTAMISJUHEND

Värvimistingimused	Värvitav pind peab olema kuiv, õhu temperatuur vähemalt +5 °C ja õhu suhteline niiskus alla 80% töötamise ja kuivamise ajal.
Eeltöö	Värvimata pinnad: Puhasta töötlemata pind mustusest, hallitusest ja lahtistest osakestest. Krundi pind Valtti Pohjuste puiduimmutiga. Roostetavad metallosad nagu naelapead, krundi Universal Korrostop + (Vivacolor) metallkrundiga. Oksakohtadelt eemalda vaik. Varem värvitud pinnad: Eemalda varem värvitud pinnalt lahtine värv ja pahtel. Pese pinnad Special Clean (Vivacolor) pesuvahendiga või vajadusel Homeenpoisto puhastusvahendiga. Lihvi ära teravad servad ning läikivad pinnad matiks. Eemalda lihvimistolm. Puiduni

Teho Ikkunamaali - aknavärv

Värvimine	<p>puhtad pinnad töötle Valtti Pohjuste puiduimmutiga. Kiti aknad ja võimalikud praod Ikkunakitti aknakitiga.</p> <p>Esmane värvimine:</p> <p>Sega värv hoolikalt enne kasutamist. Krundi pind Teho Ikkunamaali aknavärvi või Öljypohja kruntvärviga, mõlemad vedelda 5% vedeldiga Special Solvent (Vivacolor). Värv polüuretaan- ja katalüütvärviga värvitud aknaraamid 5% vedeldiga Special Solvent (Vivacolor) vedeldatud Teho Ikkunamaali värviga peale lihvimist. Värv pintsliga. Pinnavärvimine soorita ühekordselt, soovitavalt mõne ööpäeva möödudes kruntimisest vedeldamata Teho Ikkunamaali värviga. Värv peab ulatuma 1-2 mm klaasi peale.</p>
Töövahendite puhastamine	<p>Puitpinnal võib olla vaiku ja teise värvi ekstraktiivaineid, eriti oksakohtadel. Need võivad põhjustada värvi muutust või vaigu imbumist läbi värvikihi temperatuuri ja õhuniiskuse kõikumise tulemusel</p>
Hooldusjuhised	<p>Töövahendid pese vedeldiga Special Solvent (Vivacolor).</p> <p>Värvitud pind saavutab lõpliku tugevuse ja vastupidavuse normaalingimustes u 1 kuu möödudes. Enne seda vältida pinna kulutamist ja pesemist. Varsti peale töötlemist võib pinda puhastada kergelt pehme harja, niiske puhastuslapi või mopiga.</p>
EL LOÜ (VOC) piirväärtused	<p>Mitte varem kui 1 kuu möödudes värvimisest võib määratud pinda puhastada Huoltopesu-ga (1 osa Huoltopesu ja 10 osa vett). Eriti määratud pinnad puhasta tugevama Huoltopesu lahusega (1:1). Pesu järel loputa pinnad ja lase kuivada. (Alaliik A/d) 300g/l. Teho Ikkunamaali sisaldab LOÜ maksimaalselt 300g/l.</p>
TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008	<p>Sisaldab: Tööstusbensiini (nafta) hüdrogeenitud, raske ja tolüülfluaniidi.</p> <p>TULEOHTLIK. KAHJULIK SISSEHINGAMISEL. Vältida lahustiaurude/pihustusudu sissehingamist. Käidelda hästiventileeritavas kohas. Kanda sobivaid kaitsekindaid. Kemikaali allaneelamise korral pöörduda kohe arsti poole ja näidata talle pakendit või etiketti. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Sisaldab etüülmetüülketoksiimi ja tolüülfluaniidi. Võib põhjustada allergilist reaktsiooni. Vajadusel võite tutvuda toote ohutuskaardiga.</p> <p> Kemikaali ohutuskaart</p>
KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS	<p>Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Tühi, puhas ja kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti. Tähelepanu! Tootega määratud riideribad võivad ise süttida, seega tuleb neid enne hävitamist hoida vette kastetult, kuivatada õues või põletada koheselt.</p>
TRANSPORTIMINE	<p>VAK/ADR 3 III</p>

Ülaltoodud informatsioon ei ole ammendav ega täielik. Informatsioon põhineb laborikatsetel ja ettevõtte praktilistel



Teho Ikkunamaali - aknavärv

kogemustel ning me esitame seda oma parimate teadmiste kohaselt. Toote kvaliteedi tagab meie juhtimissüsteem, mis vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nõuetele. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse ega teisi tegureid, mis mõjutavad toote kasutamist ja rakendamist. Me ei vastuta mistahes kahjude eest, mis on tekkinud toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Me jätame endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolset ilma ette teatamata.